CONTRIBUTION A L'ÉTUDE DES COMPLEXES FLUORES DES ÉLÉMENTS DU GROUPE IV B

PAR

JEAN FISCHER

STRASBOURG 1968

N° d'ordre 494

THÈSES

PRÉSENTÉES

A LA FACULTÉ DES SCIENCES
DE L'UNIVERSITÉ DE STRASBOURG

POUR OBTENIR

LE GRADE DE DOCTEUR ÈS-SCIENCES PHYSIQUES

PAR

JEAN FISCHER

LICENCIÉ ÈS-SCIENCES
ASSISTANT A LA FACULTÉ DES SCIENCES

PREMIÈRE THÈSE

CONTRIBUTION A L'ETUDE DES COMPLEXES
FLUORES DES ÉLÉMENTS DU GROUPE IV B

DEUXIÈME THÈSE

PROPOSITIONS DONNÉES PAR LA FACULTÉ

Soutenues le 14 décembre 1968 devant la commission d'Examen:

M. S. GOLDSZTAUB	Président
M. R. ROHMER	Membre du Jury
M. R. WEISS	Membre du Jury
M. H. CURIEN	Membre Invité

Imprimé Berenz
Représentant: M. Kiefer – Nouvelle Cité 17 – 67 Lingolsheim

Digitized by the Internet Archive
in 2026

https://archive.org/details/IA41550013_0006

UNIVERSITE DE STRASBOURG
FACULTE DES SCIENCES

Doyen : Professeur J.H. VIVIEN
Doyens Honoraires : A. KIRRMANN, P. LACROUTE, H.J. MARESQUELLE, G. MILLOT
Professeurs Honoraires : P. DE BEAUCHAMP, L. BOISSELET, H. CARTAN, G. CERF, C. CHABAUTY, A. CHRETIEN, J. DENY, Ch. EHRESMANN, M. FRECHET, Mle S. GILLET, A. HEE, R. HOCART, A. KIRRMANN, G. LEMEE, P. L'HERITIER, A. LICHNEROWICZ, L. NEEL, Ch. SADRON, E. TERROINE, R. THIRY, H. VILLAT, H. WEISS, Et.WOLFF, J.YVON.

Maître de Conférences Honoraire : R. WEIL.

Professeurs :

H.J. MARESQUELLE	T.	Biologie végétale
A. ROUSSEL	T.	Calcul différentiel et intégral et théorie des fonctions
H. FORESTIER	T.	Chimie générale
J. ROTHE	T.	Physique du Globe
P. LACROUTE	T.	Astronomie
J.H. VIVIEN	T.	Zoologie et Embryologie expérimentale
A. MAILLARD	T.	Physicochimie du Pétrole
S. GORODETZKY	T.	Physique générale et Physique nucléaire
L. SACKMANN	T.	Mécanique des Fluides
J. BYE	T.	Chimie Physique
R. LOMBARD	T.	Chimie organique
Mle M. PEREY	T.	Chimie nucléaire
S. GOLDSZTAUB	T.	Minéralogie et Pétrographie
P. JOLY	T.	Biologie générale
H. BENOIT	T.	Physicochimie macromoléculaire
P. CUER	T.	Physique générale et physique corpusculaire
G. MILLOT	T.	Géologie et Paléontologie
R. LECOLAZET	T.T.P.	Physique du Globe
H. SAUCIER	T.T.P.	Minéralogie
R. ROHMER	T.	Chimie minérale
Mle A. GAGNIEU	T.T.P.	Botanique
S. NIKITINE	T.	Physique générale
F. STUTINSKY	T.	Physiologie générale
B. WURTZ	T.T.P.	Chimie biologique
J. BRENET	T.	Electrochimie
G. OURISSON	T.T.P.	Chimie
A. COCHE	T.T.P.	Physique nucléaire
R. CERF	T.	Physique générale
J. FRENKEL	T.T.P.	Mathématiques
P. TAGLANG	T.	Physique
J.P. LONCHAMP	T.T.P.	Physique
A. DELUZARCHE	T.T.P.	Chimie
J.B. DONNET	T.T.P.	Chimie Physique
R. ARMBRUSTER	T.T.P.	Physique
A. ROCHE	T.T.P.	Physique du Globe
L. HIRTH	T.	Microbiologie
A. SIGOT	P.S.C.	Zoologie

J. COGNE	T.T.P.	Géologie
A. FUCHS	T.	Mécanique rationnelle
A. GALLMANN	T.T.P.	Physique
P. MIALHE	T.T.P.	Physiologie animale
J.P. EBEL	T.	Chimie biologique
J. PARROD	T.T.P.	Chimie
R. WEY	T.T.P.	Chimie
Mme D. MAGNAC	T.T.P.	Physique
M. DAUNE	P.S.C.	Physique
J.P. ADLOFF	T.T.P.	Chimie nucléaire
D. BERNARD	T.T.P.	Méthodes mathématiques de la physique
M. ZISMAN	T.T.P.	Mathématiques
E. DANIEL	T.	Physique expérimentale
P. CHEVALLIER	T.	Physique
J. GREMILLARD	T.T.P.	Mécanique des Fluides
P. CARTIER	T.	Mathématiques
G. REEB	T.	Topologie
F. NORGUET	T.	Analyse supérieure
R. CHAUVIN	T.	Psychophysiologie
J. WUCHER	P.S.C.	Physique
Mme. M. BRINI	P.S.C.	Chimie
G. PERNY	P.S.C.	Physique
R. BARO	P.S.C.	Physique
H. DURANTON	P.S.C.	Botanique
R. WEISS	T.T.P.	Chimie
P. FEDERLIN	T.T.P.	Chimie
J. LERAY	P.S.C.	Physique
J.P. SCHWING	P.S.C.	Chimie
M. SIESKIND	P.S.C.	Physique
G. MONSONEGO	T.	Physique théorique
P. GABRIEL	T.T.P.	Mathématiques
C. WIPPLER	T.	Physicochimie des Hauts-Polymères industriels
P.A. MEYER	T.T.P.	Mathématiques
G. WEILL	P.S.C.	Physique
J.M. BLOCH	T.	Chimie
A. CLAUSS	P.S.C.	Chimie
E. POLLENIUS	P.S.C.	Zoologie
J. LUCAS	P.S.C.	Géologie
G. GLAESER	T.	Mathématiques
J.J. THIEBOLD	P.S.C.	Biologie animale
J.H. WEIL	P.S.C.	Chimie biologique
D. FOATA	P.S.C.	Mathématiques

Professeurs Associés :

S.R. DE GROOT	Physique
R. MARCHESSAULT	Physicochimie macromoléculaire
G. LUMER	Mathématiques
R. MORIARTY	Chimie organique
J. AUSLANDER	Physique corpusculaire

Maîtres de Conférences

H. DANAN	Physique
Mme WINTER Ch.	Physique
J.P. EBERHART	Minéralogie
Mme. D. GAGNIANT	Chimie
X. FERNIQUE	Mathématiques
J. STREITH	Chimie
F. GAUTIER	Physique propédeutique
G. SUTTER	Physique électronique
J.L. VERDIER	Mathématiques
J.M. LEHN	Chimie
Cl. ROBERT	Physique
Fr. LACROUTE	Biologie végétale
M. GOUNOT	Botanique
J. PRADINES	Mathématiques
A. GIRARDIE	Biologie animale
F. BECKER	Physique mathématique
J. DEHAND	Chimie minérale
Cl. GODBILLON	Mathématiques
M. KAROUBI	Mathématiques
A. MIGNOT	Mathématiques appliquées

Maître de conférences Associé :

V. AVANISSIAN	Mathématiques

Secrétaire : G. SAINT-PE

A ma femme,

A mon fils,

A mes parents,

En témoignage de

profonde affection

A mon Maître

Monsieur R. WEISS

Professeur à la Faculté des
Sciences de Strasbourg

AVANT - PROPOS

Ce travail a été réalisé au laboratoire de Cristallochimie de la Faculté des Sciences de Strasbourg sous la direction de Monsieur le Professeur R. WEISS.

La confiance qu'il m'a accordée en m'acceptant dans son laboratoire ne s'est jamais démentie, non plus que l'attention qu'il a portée à mes recherches. Il m'a dispensé sa science et son temps sans compter. Qu'il veuille trouver ici l'expression de mon respectueux attachement et ma profonde gratitude.

Que Monsieur le Professeur R. ROHMER, qui m'a initié à la recherche en me permettant de préparer un Diplôme d'Etudes Supérieures dans son laboratoire et qui s'est toujours intéressé à mon travail,veuille trouver ici l'expression de ma vive reconnaissance.

Je remercie Monsieur le Professeur S. GOLDSZTAUB d'avoir accepté de présider le Jury de cette thèse.

Monsieur le Professeur H. CURIEN, Professeur à la Faculté des Sciences de Paris me fait l'honneur de venir de Paris pour juger ce travail; je le prie de croire à ma respectueuse reconnaissance.

Mes remerciements s'adressent également à Monsieur STROSSER du Centre de Calcul de la Faculté des Sciences de Strasbourg et à Monsieur BRENET du Centre de Calcul du Groupe de Laboratoires de Strasbourg-Cronenbourg pour l'aide qu'ils m'ont apportée pour la mise au point d'un certain nombre de programmes.

Que tous mes camarades soient remerciés pour le climat amical qu'ils ont su créer; ensemble nous avons formé une équipe qui n'a fait que se renforcer avec les années.

Que Messieurs J. BORN et R. HOFFER soient remerciés pour leur aide technique.

CHAPITRE I

INTRODUCTION

En tant qu'élément de la première série de transition, le titane présente un comportement notablement différent de celui du zirconium et du hafnium, ses homologues des deuxième et troisième séries de transition.

Cinq états d'oxydation du titane sont connus : -I, 0, II, III et IV, l'état IV est de loin le plus stable, l'air et l'eau oxydant les états inférieurs.

Le rayon ionique du titane IV hexacoordiné est égal à 0,68 Å (1) d'après les estimations les plus récentes; cette valeur est voisine de celle admise pour Sn IV (0,71 Å) (1); le comportement du titane IV dans les solides présente donc quelques ressemblances avec celui de l'étain IV.

L'état d'oxydation IV est également de loin le plus stable pour le zirconium et le hafnium. Les états inférieurs connus, 0, II et III sont extrêmement réducteurs: peu de composés sont connus pour ces états. Les rayons ioniques de Zr^{4+} et Hf^{4+}, du fait de la contraction des lanthanides, sont pratiquement identiques et valent respectivement 0,80 et 0,81 Å (1); aussi, ces deux cations ont un comportement chimique similaire en solution et à l'état solide; dans ce dernier état, les composés homologues sont généralement isotypes.

Avec un coordinat tel que le fluor, le titane IV forme trois séries de complexes: les hexafluorotitanates tels que K_2TiF_6, $CaTiF_6 . 2 H_2O$, $CuTiF_6 . 4 H_2O$, etc...., les heptafluorotitanates tels que $(NH_4)_3TiF_7$, $NH_4CuTiF_7 . 4 H_2O$, etc...., et les octofluorotitanates acides tels que Na_3HTiF_8.

Peu de travaux structuraux ont été publiés concernant les fluorotitanates, seule la structure cristalline de K_2TiF_6 a été déterminée par diffraction des rayons X (2); dans ce composé interviennent des ions $[TiF_6]^{2-}$ appartenant au groupe de symétrie ponctuel O_h.

La structure électronique de l'ion $[TiF_6]^{2-}$ n'a jamais été étudiée, par contre, plusieurs travaux ont été publiés concernant la structure électronique de $[TiF_6]^{3-}$ (3).

Depuis MARIGNAC (4), un grand nombre de fluorozirconates sont connus. En plus des hexa, hepta et octofluorozirconates, il existe des sels plus complexes tels que :

$Na_5Zr_2F_{13}$, $Cs_2Zr_3F_{14}.2\,H_2O$ et $M_7Zr_6F_{31}$ ($M = Na^+$ et K^+).

Les structures cristallines de ZrF_4, $ZrF_4.3\,H_2O$, Li_2ZrF_6 , $(NH_4)_2\,ZrF_6$, K_2ZrF_6 , Rb_2ZrF_6 , Cs_2ZrF_6 , K_3ZrF_7 , $Li_6BeF_4ZrF_8$, $Na_5Zr_2F_{13}$ et $Na_7Zr_6F_{31}$, sont connues. L'analyse de ces structures montre que la stéréochimie du zirconium peut varier dans la même série de complexes.

Si dans les composés Li_2ZrF_6 , Rb_2ZrF_6 et Cs_2ZrF_6, le zirconium est hexacoordiné sous forme d'octaèdres $[ZrF_6]^{2-}$ (5), dans K_2ZrF_6 et $(NH_4)_2ZrF_6$, le zirconium est octocoordiné, le polyèdre de coordination étant un dodécaèdre (6). Figure 1-1)



Fig.1-1;Association de polyèdres de coordination dans K_2ZrF_6

HAMPSON et PAULING (7) d'une part, ZACHARIASEN (8) d'autre part, ont montré que dans K_3ZrF_7 et $(NH_4)_3ZrF_7$ le polyèdre de coordination du zirconium est une bipyramide pentagonale (Figure 1-2).



Fig.1-2;L'ion complexe $(ZrF_7)^{3-}$ dans K_3ZrF_7

Dans $Na_5Zr_2F_{13}$, HERAK, MALCIC et MANOJLOVIE (9) ont montré que le zirconium est également heptacoordiné, le polyèdre de coordination étant formé d'un prisme trigonal avec un septième sommet surmontant une face rectangulaire du prisme; deux polyèdres de ce type sont associés par un sommet dans l'ion $\left[Zr_2F_{13}\right]^{5-}$ (Figure 1-3).



Fig.1-3;L'ion complexe $(Zr_2F_{13})^{5-}$ dans $Na_5Zr_2F_{13}$

Dans ZrF_4 (10) et $Na_7Zr_6F_{31}$ (11), le zirconium est octocoordiné, le polyèdre de coordination étant un antiprisme d'Archimède; dans

$ZrF_4 . 3\ H_2O$ (12) et $Li_6BeF_4ZrF_8$ (13) le zirconium est également octocoordiné, le polyèdre de coordination étant un dodécaèdre (Figure 1-4)



Fig.1-4;L'ion complexe $(ZrF_8)^{4-}$ dans $Li_6BeF_4ZrF_8$

Les tableaux 1-1 et 1-2 résument les stéréochimies connues des composés du degré d'oxydation IV du titane et du zirconium.

TABLEAU 1-1

Coordinence	Géométrie	Composé	Référence
4	tétraèdre	$TiCl_4$ (g)	14
5	bipyramide trigonale	$K_2Ti_2O_5$	15
	pyramide tétragonale	$(Et_4N)_2TiOCl_4$	16
6	octaèdre	TiO_2 , K_2TiF_6	17, 2, 18
7	bipyramide pentagonale	$K_3TiO_2F_5$	19
8	dodécaèdre	$TiCl_4(diars)_2$	20

acac : ion acétylacétonate

diars: o.phénylène bis diméthylarsine: $C_6H_4(As(CH_3)_2)_2$

TABLEAU 1-2

Coordinence	Géométrie	Composé	Référence
4	tétraèdre	$ZrCl_4(g), HfCl_4(g)$	14
6	octaèdre	$Li_2ZrF_6, ZrCl_4(s),$	5,21
		Cs_2ZrF_6	22
7	bipyramide pentagonale	$(Na)_3ZrF_7$	23
	prisme trigonal avec une face centrée	$(NH_4)_3ZrF_7$	8
8	antiprisme d'Archimède	$Zr(acac)_4$,	24
		$(Zr_4(OH)_8(H_2O)_{16})^{8+}$	25
		$Zr(SO_4)_2.4\ H_2O$	26
	dodécaèdre	$(Zr(C_2O_4)_4)^{4-}$	27
		$ZrCl_4$ (diars)$_2$)	20
	cube	ZrO_2, HfO_2 1600°	28

Afin d'étudier la stéréochimie des éléments du groupe IVb dans leurs complexes fluorés hydratés nous avons établi les structures cristallines des composés suivants :

Fluorotitanates :

hexa : $CuTiF_6 . 4\ H_2O$

hepta: $NH_4CuTiF_7 . 4\ H_2O$

composés fluorés acides : Na_3HTiF_8

Fluorozirconates :

hexa : $CuZrF_6 . 4\ H_2O$ $K_2Cu(ZrF_6)_2 . 6\ H_2O$

hepta: $Cu_3(ZrF_7)_2 . 16\ H_2O$

octo : $Cu_2ZrF_8 . 12\ H_2O$

Le présent mémoire rend compte des structures cristallines observées et de l'analyse des distances interatomiques et des angles de valence trouvés.

CHAPITRE II

METHODES EXPERIMENTALES

2-1 METHODES CRISTALLOGRAPHIQUES

2-1-1 Détermination des paramètres cristallins et mesure des densités

A l'aide de chambres de diffraction classiques pour monocristaux (rétigraphe, Weissenberg, précession), nous avons obtenu une première valeur des paramètres cristallins. Le calcul des $\sin^2 \theta$ à partir de ces valeurs, nous a permis d'indexer les raies des diagrammes de poudre; ces valeurs ont ensuite été affinées par une méthode de moindres carrés minimisant la différence $\sin^2\theta_{obs} - \sin^2\theta_{cal}$. L'erreur finale sur les paramètres cristallins a été calculée en tenant compte du plus grand résidu ($\sin^2\theta_{obs} - \sin^2\theta_{cal}$) observé.

Les densités de tous les composés ont été déterminées par picnométrie dans le benzène ou le xylène à 20°C.

2-1-2 Mesure des intensités diffractées

- Fluorotitanates

Les cristaux utilisés pour mesurer les intensités diffractées ont été taillés en forme de cylindres dont les axes étaient colinéaires avec un axe cristallographique à 1° près et les variations de rayons inférieures à 10 %.

Les intensités diffractées ont été enregistrées photographiquement à l'aide d'une chambre de Weissenberg intégratrice et la méthode des films multiples pour $CuTiF_6 \cdot 4\ H_2O$ et à l'aide d'un rétigraphe intégrateur, sur des clichés posés entre 6h30 et 52h, pour Na_3HTiF_8 et $NH_4CuTiF_7 \cdot 4\ H_2O$.

Les intensités relatives des réflexions ont été déterminées en mesurant le noircissement des films par microdensitométrie optique et les différents films ont été mis à la même échelle par une méthode de moindres carrés.

- Fluorozirconates

Pour les quatre fluorozirconates étudiés, les cristaux utilisés pour mesurer les intensités diffractées ont été taillés en forme de sphères dont les variations de rayon étaient inférieures à 10 %. Les intensités diffractées ont été enregistrées à l'aide d'un diffractomètre automatique pour monocristaux "PAILRED" dont le principe de fonctionnement est analogue à celui de la chambre de Weissenberg (équiinclinaison) et dont le faisceau primaire est monochromatisé par une lame de silicium.

Dans tous les cas, les intensités des réflexions équivalentes ont été retrouvées à moins de 4 %.

Le tableau 2-1 précise les conditions d'enregistrement des différents composés étudiés.

2-1-3 Réduction des données

Dans tous les cas, les intensités diffractées ont été corrigées des facteurs de Lorentz, de polarisation et d'absorption, ces derniers ont été évalués par interpolation des tables de BRADLEY (29) relatives aux cylindres ou aux sphères.

Les intensités enregistrées à l'aide du diffractomètre "PAILRED" ont été considérées comme nulles ou trop faibles pour être valablement mesurées quand l'erreur statistique de comptage, exprimée par la relation

$$\frac{\sigma(I)}{I} = \frac{\left(\frac{Im}{N^2} + \tau^2 (F_1 + F_2)\right)^{1/2}}{\left(\frac{Im}{N} - \tau (F_1 + F_2)\right)}$$

TABLEAU 2-1

Composé	Chambre utilisée	Cristal utilisé	1/2angle de balayage	vitesse de balayage	temps de mesure du fond	axe d'enregistrement	Nbre de strates
$CuTiF_6 \cdot 4\ H_2O$	Weissenberg	Cylindre Ø=0.3 mm	-	-	-	[010]	7
$NH_4CuTiF_7.4\ H_2O$	Rétigraphe	Cylindre Ø=0.2 mm	-	-	-	[001]	9
Na_3HTiF_8	Rétigraphe	Cylindre Ø=0.2 mm	-	-	-	[001]	6
$CuZrF_6.4\ H_2O$	Pailred	Sphère Ø=0.4 mm	1.2-1.6	1°/min	20"	[010]	12
$K_2Cu(ZrF_6)_2.6H_2O$	Pailred	Sphère Ø=0.3 mm	1.6-2.0	1 "	10"	[010]	12
$Cu_3(ZrF_7)_2.16\ H_2O$	Pailred	Sphère Ø=0.3 mm	2.0-2.8	1 "	10"	[010]	13
$Cu_2ZrF_8.12\ H_2O$	Pailred	Sphère Ø=0.3 mm	1.0-1.4	1 "	20"	[010]	11

était supérieure à 0.2. Dans cette relation n'interviennent pas les autres erreurs commises dans les mesures, notamment les erreurs systématiques de positionnement et d'alignement du goniomètre, dont les valeurs ne sont pas directement accessibles. (Im = nombre de coups mesurés, τ = rapport du temps de comptage de la réflexion et du temps de comptage du fond continu, F_1 et F_2 les fonds continus de part et d'autre de la réflexion, N le nombre de fois que la réflexion a été balayée).

Dans tous les enregistrements effectués N = 1, mais pour Cu $ZrF_6 \cdot 4\ H_2O$ les intensités des réflexions $\bar{h}n\bar{l}$ ont été mesurées et la moyenne a été faite avec les intensités des réflexions hnl.

Dans tous les calculs ultérieurs, seules les réflexions dont les intensités ayant $\frac{\sigma(I)}{I} \leqslant 0{,}2$ ont été utilisées.

Les corrections d'extinction primaire et secondaire ont été négligées.

2-1-4 Affinement des hypothèses de structure

Deux méthodes d'affinement ont été utilisées :

- l'affinement par moindres carrés à l'aide du programme RAFICRIS (30) (matrice totale) en utilisant le schéma de pondération de CRUICKSHANK (31)

$$\omega_{hkl} = 1/(K\ I_o\ (a + b\ KI_o + KI_o))$$

avec les constantes a et b déterminées par une méthode de moindres carrés, K étant la constante de mise à l'échelle.

- l'affinement par la fonction différence selon COCHRAN (32). Dans tous les calculs de facteurs de structure, les facteurs de diffusion atomique ont été évalués par le développement de PEPINSKY (33) et des facteurs de température isotropes individuels ont été utilisés. La dispersion anormale des atomes de Ti, Cu, Zr et K a été corrigée

en utilisant les constantes $\Delta F'$ et $\Delta F''$ de DAUBEN et TEMPLETON (34).

A la fin de l'affinement de chaque structure, une série différence tridimensionnelle a été calculée; ces séries ne présentent ni maxima , ni minima supérieurs à 1e $\mathring{A}^{-3}$ sauf aux environs immédiats des atomes "lourds", où des résidus plus importants sont dus à l'agitation thermique anisotrope effective.

2-1-5 Précision des résultats

Les écarts-types sur les positions atomiques ont été calculés selon la méthode de CRUICKSHANK (35).

2-1-6 Ordinateurs utilisés

Nous avons utilisé les ordinateurs BULL TET, CDC 3600, IBM 360/40 et IBM 360/65 et les programmes de la bibliothèque du laboratoire.

2-2 METHODES SPECTROSCOPIQUES

Les spectres d'absorption dans le visible et le proche UV ont été enregistrés pour tous les composés contenant du cuivre au moyen d'un spectromètre BECKMANN DK II en utilisant des lames monocristallines minces.

2-3 METHODES MAGNETIQUES

La susceptibilité magnétique de tous les composés contenant du cuivre a été enregistrée en fonction de la température en utilisant une balance de Faraday.

CHAPITRE III

DESCRIPTION DES STRUCTURES CRISTALLINES DES FLUOROTITANATES $CuTiF_6.4H_2O$, $NH_4CuTiF_7.4H_2O$ et Na_3HTiF_8

3-1 $CuTiF_6\ 4H_2O$

3-1-1 Préparation

L'hexafluorotitanate de cuivre a été préparé selon une méthode de MARIGNAC (36), par addition de fluorure de cuivre à une solution de tétrafluorure de titane dans une solution aqueuse d'acide fluorydrique. Des cristaux bleus se déposent par évaporation lente à l'air.

3-1-2 Données cristallographiques

Système : monoclinique

$a = 5.509 \pm 0.005$ Å

$b = 9.820 \pm 0.010$

$c = 7.413 \pm 0.007$

$\beta = 104°27' \pm 10'$

densité observée : $2,22 \pm 0,05$

Nombre de molécules par maille : 2

densité calculée : 2,23

groupe spatial : $P\ 2_1/c$

nombre de réflexions utilisées : 374

nombre de réflexions par paramètre : 10

valeur finale du facteur R : 0.083

3-1-3 Paramètre de position, écarts types positionnels et facteurs d'agitation thermique isotrope

	x	y	z	$\sigma x(\mathring{A})$	$\sigma y(\mathring{A})$	$\sigma z(\mathring{A})$	$B(\mathring{A}^2)$
Ti	1/2	0	1/2	0	0	0	0.50
F_1	0.275	0.945	0.282	0.009	0.014	0.008	2.15
F_2	0.264	0.382	0.061	0.010	0.016	0.009	2.25
F_3	0.382	0.643	0.119	0.009	0.014	0.009	1.80
Cu	0	0	0	0	0	0	0.30
O_1	0.232	0.375	0.423	0.012	0.013	0.008	1.90
O_2	0.134	0.656	0.387	0.012	0.014	0.009	2.00

TABLEAU 3-1-3

L'appendice 1 donne les facteurs de structure calculés et observés.

3-1-4 Ions complexes

3-1-4-a $(TiF_6)^{2-}$

Les anions $(TiF_6)^{2-}$ sont des octaèdres réguliers appartenant au groupe de symétrie ponctuel O_h aux erreurs expérimentales près.



Fig.3-1-4a;L'ion $(TiF_6)^{2-}$

Les distances, angles, écarts types sur les distances et les angles sont donnés dans le tableau 3-1-4a.

	d(Å)	σ_d(Å)		θ°	σ_θ(°)
Ti - F_1	1.860	0,030	F_1-Ti-F_2	87°47'	1°20
Ti - F_2	1.880	0,030	F_1-Ti-F_3	92°22'	1°20
Ti - F_3	1.859_9	0,030	F_2-Ti-F_3	89°36'	1°20
F_1 - F_2	2.590	0,033			
F_1 - F_3	2.682	0,034			
F_2 - F_3	2.652	0,036			
F_2 - F'_3	2.635	0,028			

TABLEAU 3-1-4-a

Les distances Ti-F sont équivalentes au seuil de probabilité de 0.1% et les angles F - Ti - F ne diffèrent pas significativement de 90°, leur valeur moyenne est 90°45' (σ_θ = 1°20').

3-1-4-b $(Cu(H_2O)_4)^{2+}$

Les cations Cu^{2+} sont entourés directement par quatre molécules d'eau pour former l'ion complexe plan carré $(Cu(H_2O)_4)^{2+}$. Les distances Cu-OH_2 sont équivalentes au seuil de probabilité de 0,1% leur valeur moyenne est 1,966 Å (σ = 0,025 Å) : les angles H_2O-Cu-OH_2 ne diffèrent pas significativement de 90° (seuil de probabilité de 0,1 %). Chaque ion de ce type est situé entre deux octaèdres $(TiF_6)^{2-}$, les distances $F_1 \cdots Cu$ étant égales à 2.312 Å , la coordinence des atomes de cuivre est de six. Le groupe de symétrie du polyèdre de coordination du cuivre n'est cependant que C_{2v}, l'angle F_1 - Cu - O_1 différant significativement de 90°.



L'ION $[Cu(H_2O)_4]^{2+}$

Fig:3-1-4b

Les distances, angles, écarts type sur ces distances et angles sont donnés dans le tableau 3-1-4b

	d(Å)	σ_d(Å)		θ°	σ_θ(°)
Cu - O_1	1.957	0.025	O_1 - Cu - O_2	91°21'	1°20'
Cu - O_2	1.975	0.025	F_1 - Cu - O_1	94°36'	1°20'
Cu - F_1	2.312	0.030	F_1 - Cu - O_2	88°23'	1°20'
O_1 - O_2	2.811	0.038	Cu - F_1 - Ti	143°56'	1°20'
O_1 - O_2'	2.749	0.036			
O_1 - F_1	3.153	0.037			
O_2 - F_1	3.003	0.035			

TABLEAU 3-1-4 b

3-1-5 Distances interioniques et liaisons hydrogène

Proche entourage des molécules d'eau :

		d(Å)	σ_d(Å)	N°
H_2O (1)	$O_1 - F_2$	2.733	0.035	1
	$O_1 - F_2'$	2.702	0.035	2
	$F_2 - O_1 - F_2'$	112°20'	1°20'	
H_2O (2)	$O_2 - F_3$	2.679	0.035	3
	$O_2 - F_3'$	2.746	0.035	4
	$F_3 - O_2 - F_3'$	103°30'	1°20'	

TABLEAU 3-1-5

3-1-6 Organisation de la structure

La disposition des ions complexes $(Cu(H_2O)_4)^{2+}$ entre deux octaèdres $(TiF_6)^{2-}$ conduit à l'existence de chaînes infinies $...(Cu(H_2O)_4)^{2+}...(TiF_6)^{2-}...(Cu(H_2O)_4)^{2+}...$ allongées suivant l'axe [101] de la maille période. Ces chaînes sont brisées, les angles Ti - F_1 - Cu étant différents de 180° (tableau 3-1-4b figure 3-1-6-1).



Fig 3-1-6-1



Fig.3-1-6-2;
Environnement
des molécules d'eau

Les chaînes ... $(Cu(H_2O)_4)^{2+}$...$(TiF_6)^{2-}$...$(Cu(H_2O)_4)^{2+}$... sont reliées entre-elles par des liaisons hydrogène fortes du type O-H...F (Tableau 2-1-5, figure 3-1-6-2). Chaque molécule d'eau du type (1) échange deux liaisons hydrogène fortes (1 et 2 du tableau 3-1-5) avec deux atomes de fluor de deux octaèdres $(TiF_6)^{2-}$ appartenant à deux chaînes voisines et, de même, chaque molécule d'eau du type (2) échange deux liaisons hydrogène avec deux atomes de fluor de deux octaèdres $(TiF_6)^{2-}$ de deux chaînes voisines (3 et 4 du tableau 3-1-5).

Les atomes de fluor F_2 et F_3 des liaisons hydrogène 1 et 3 du tableau 3-1-5 appartiennent au même octaèdre $(TiF_6)^{2-}$ de sorte que chaque ion complexe $(Cu(H_2O)_4)^{2+}$ et de ce fait chaque chaîne ... $(Cu(H_2O)_4)^{2+}$ ... $(TiF_6)^{2-}$ ... $(Cu(H_2O)_4)^{2+}$ ... est liée par liaison hydrogène à 2 x 3 autres chaînes du même type (Figure 3-1-6-2).

3-2 NH_4 Cu TiF_7 . 4 H_2O

3-2-1 Préparation

L'heptafluorotitanate de cuivre et d'ammonium tétrahydraté a été préparé selon une méthode de MARIGNAC (37); ce composé cristallise sous forme de parallélépipèdes droits par évaporation lente à l'air d'une solution aqueuse d'acide fluorhydrique contenant, en quantités stoechiométriques, du fluorure de titane, du fluorure de cuivre et du fluorure d'ammonium.

3-2-2 Données cristallographiques

Système : quadratique

a = b = 7.671 $\pm$ 0.004 Å

c = 8.271 $\pm$ 0.005 Å

densité observée : 2.27 $\pm$ 0.05

Nombre de molécules par maille : 2

densité calculée : 2.28

Groupe spatial : P 4/n

nombre de réflexions utilisées : 242

nombre de réflexions par paramètre : 9/13

valeur finale du facteur R : 0,10

3-2-3 Paramètres de position, écarts type positionnels et facteurs d'agitation thermique isotrope

	x	y	z	σ_x(Å)	σ_y(Å)	σ_z(Å)	B(Å^2)
Ti	1/4	1/4	0.1696	0	0	0.001	0.20
Cu	1/4	1/4	0.6696	0	0	0.001	0.16
F_1	1/4	1/4	0.3980	0	0	0.018	2.75
F_1'	1/4	1/4	0.9376	0	0	0.017	2.75
F_2	0.3647	0.4603	0.1707	0.005	0.006	0.010	4.23
O	0.3285	0.4910	0.6725	0.007	0.007	0.012	2.55
F_3	1/4	3/4	1/2	0	0	0	1.44
N	1/4	3/4	0	0	0	0	2.73

TABLEAU 3-2-3

L'appendice 2 donne les valeurs des facteurs de structure calculés et observés.

3-2-4 Ions complexes

3-2-4-a $(TiF_6)^{2-}$

Les atomes de titane sont hexacoordinés sous forme d'octaèdres $(TiF_6)^{2-}$



L'ION $[TiF_6]^{2-}$

Fig:3-2-4a

Les distances et écarts type sur ces distances sont :

	d(Å)	σ_d(Å)
Ti - F_1	1.889	0.027
Ti - F_1'	1.919	0.025
Ti - F_2	1.838	0.020
F_1 - F_2	2.640	0.032
F_1' - F_2	2.650	0.030
F_2 - F_2'	2.598	0.028

Le titane étant situé sur un axe d'ordre quatre, les angles F - Ti - F de l'octaèdre $(TiF_6)^{2-}$ sont égaux à 90°. Les distances Ti-F_1, Ti-F_1' et Ti-F_2 ne sont pas significativement différentes (t_o = 2,6 entre Ti-F_1' et Ti-F_2). Aux erreurs expérimentales près les octaèdres $(TiF_6)^{2-}$ appartiennent donc au groupe de symétrie ponctuel O_h.

3-2-4-b $(Cu(H_2O)_4)^{2+}$

Les atomes de cuivre sont entourés directement par quatre molécules d'eau pour former l'ion complexe plan carré $(Cu(H_2O)_4)^{2+}$. Toutefois, comme dans Cu Ti F_6 . 4 H_2O, chaque plan carré de ce type est situé entre deux octaèdres $(TiF_6)^{2-}$, la coordinence du cuivre est donc de six.



L'ION $[Cu(H_2O)_4]^{2+}$

Fig:3-2-4b

Les distances et écarts type sur les distances sont :

	d(Å)	σ_d(Å)
Cu - O	1.946	0.024
Cu - F_1	2.216	0.027
Cu - F_1'	2.246	0.025

Les atomes de cuivre sont également situés sur des axes quaternaires, l'ion $(Cu(H_2O)_4)^{2+}$ appartient donc au groupe de symétrie ponctuel D_{4h}. Les distances Cu-F_1 et Cu - F_1' sont équivalentes au seuil de probabilité de 0,1 %.

3-2-4-c NH_4^+ et F^-

Les ions NH_4^+ et F^- sont placés sur des axes $\bar{4}$ de la maille période et ont un entourage tétraédrique. Ces ions sont reliés par liaisons hydrogène aux ions complexes $(TiF_6)^{2-}$ et $(Cu(H_2O)_4)^{2+}$.

L'environnement immédiat de ces ions est décrit dans le tableau 3-2-4c.

		d(Å)ou θ°	σ_d(Å)ou σ_θ(°)
NH_4^+	N - H ...F_2	2.775	0.021 (4x par $\bar{4}$)
	F_2 - N - F_2'	118°51'	1°10'
	F_2 - N - F_2''	105°20'	1°10'
F_3^-	F_3 - O	2.520	0.026 (4x par $\bar{4}$)
	O - F_3 - O'	110°55'	1°25'
	O - F_3 - O''	108°39'	1°25'

TABLEAU 3-2-4c

3-2-5 Organisation de la structure

La disposition en alternance des ions $(TiF_6)^{2-}$ et $(Cu(H_2O)4)^{2+}$ sur les axes 4 de la maille période, donne lieu à l'existence de chaînes droites ...$(TiF_6)^{2-}$ ... $(Cu(H_2O)_4)^{2+}$ ... $(TiF_6)^{2-}$ (figure 3-2-5-1). Ces chaînes sont parallèles entre-elles et reliées par des liaisons hydrogène aux ions $(NH_4)^+$ et F^- situés sur les axes $\bar{4}$ de la maille période (tableau 3-2-4c).



Fig.3-2-5-1;Motif élémentaire d'une chaîne

Les chaînes sont également directement reliées entre-elles par des liaisons hydrogène, chaque atome de fluor F_2 étant à 2.713 Å (σ_d = 0.035 Å) d'un atome d'oxygène du groupement $(Cu(H_2O)_4)^{2+}$. La figure (3-2-5-2) donne une vue d'ensemble de la structure.

L'heptafluorotitanate de cuivre et d'ammonium est un sel double dérivant de $CuTiF_6 \cdot 4\ H_2O$, la formule appropriée du composé est $CuTiF_6 \cdot 4\ H_2O \cdot NH_4F$.



Fig.3-2-5-2;Entourage de F_3 et de N et liaisons hydrogène

3-3 $Na_3\ H\ TiF_8$

3-3-1 Préparation

L'octofluorotitanate acide de sodium, $Na_3\ H\ TiF_8$, cristallise à partir d'une solution aqueuse d'acide fluorhydrique contenant $Na_2\ TiF_6$ et NaF, ce dernier étant en excès; les cristaux se forment par évaporation lente à l'air; ils sont incolores et se présentent sous forme d'aiguilles allongées (38).

3-3-2 Données cristallographiques

système : orthorhombique

a = 7.182 ± 0.008 Å

b = 13,86 ± 0.01 Å

c = 6,538 ± 0.006 Å

densité observée : 2.80 ± 0.06

nombre de molécules par maille : 4

densité calculée : 2.76

groupe spatial : Cmcm

nombre de réflexions utilisées : 248

nombre de réflexions par paramètre : 13

valeur finale du facteur R : 0.105

3-3-3 Paramètres de position, écarts type positionnels et facteurs de température isotropes

	x	y	z	σ(Å)	B(Å)
Ti	0	0.144	1/4	0.002	0.6
Na_1	0	0.686	1/4	0.003	2.0
Na_2	0.245	0.395	1/4	0.003	2.0
F_1	0.190	0.052	1/4	0.003	2.2
F_2	0.189	0.240	1/4	0.003	1.3
F_3	0	0.147	0.040	0.003	2.2
F_4	0	0.416	0.031	0.003	2.0

TABLEAU 3-3-4

L'appendice 3 donne les valeurs des facteurs de structure calculés et observés.

3-3-4 Ions complexes

3-3-4-a $(TiF_6)^{2-}$

L'atome de titane et les atomes de fluor F_1, F_2 et F_3 forment des octaèdres $(TiF_6)^{2-}$ réguliers aux erreurs expérimentales près.



Fig.3-3-4;L'ion $(TiF_6)^{2-}$

Distances, angles et écarts type sur ces distances et angles.

	d	σ_d(Å)		θ°	σ_θ(°)
Ti - F_1	1.867	0.008	F_1-Ti-F_2	87°29'	35'
Ti - F_2	1.900	0.008	F_1-Ti-F_3	90°51'	35'
Ti - F_3	1.893	0.008	F_2-Ti-F_3	89°07'	35'

Les distances Ti-F ne sont pas significativement différentes entre-elles et les angles F-Ti-F ne diffèrent pas significativement de 90°.

3-3-4-b $(HF_2)^-$

Les atomes de fluor F_4 n'appartiennent pas aux ions complexes $(TiF_6)^{2-}$; ces atomes sont associés par des centres de symétrie et distants de 2.36 Å. Cette distance montre que les deux atomes de fluor F_4 sont associés par l'intermédiaire du proton H^+ pour former l'ion $(HF_2)^-$.

3-3-5 Entourage des atomes de sodium

Chaque atome de sodium Na_1 et Na_2 est entouré par dix atomes de fluor; les distances Na-F sont indiquées dans le tableau suivant:

	d(Å)		σ_d(Å)
$Na_1 - F_4$	2.315	(2x)	0.010
$- F_2$	2.355	(2x)	0.010
$- F_3$	2.699	(2x)	0.010
$- F_1$	2.899	(2x)	0.010
$- F_2'$	3.680	(2x)	0.010
$Na_2 - F_2$	2.185		0.010
$- F_1$	2.225		0.010
$- F_4$	2.285	(2x)	0.010
$- F_3$	2.360	(2x)	0.010
$- F_1'$	3.378		0.010
$- F_4'$	3.650	(2x)	0,010
$- F_2'$	3.792		0.010

3-3-6 Description de la structure

La structure peut être décrite comme un assemblage d'ions complexes $(TiF_6)^{2-}$, $(HF_2)^-$ et d'ions Na^+. La projection de la structure suivant [001] est représentée sur la figure 3-3-6.



Fig.3-3-6;Projection de la structure suivant l'axe [001].

Na_3 H TiF_8 est un sel double, la formule appropriée est Na_2 TiF_6 . Na HF_2.

CHAPITRE IV

DESCRIPTION DES STRUCTURES CRISTALLINES DE $CuZrF_6.4\ H_2O$ - $K_2Cu(ZrF_6)_2.6\ H_2O$ - $Cu_2ZrF_8.12\ H_2O$ - $Cu_3(ZrF_7)_2.16\ H_2O$.

4-1 $Cu\ ZrF_6.4\ H_2O$

4-1-1 Préparation

Ce composé n'était pas connu avant cette étude. L'hexafluorozirconate de cuivre tétrahydraté se forme comme premier composé lors de la préparation à chaud de $Cu_3\ (ZrF_7)_2.16\ H_2O$; il faut retirer les cristaux de la solution mère à une température supérieure à 50°C, sinon ils se dissolvent pour former $Cu_3\ (ZrF_7)_2.16\ H_2O$.

4-1-2 Données cristallographiques

Système : monoclinique

a = 5.691 ± 0.005 Å

b = 10.030 ± 0.010

c = 7.592 ± 0.007

β = 103.53° ± 0.10°

densité observée : 2,63 ± 0,06

Nombre de molécules par maille : 2

densité calculée : 2.68

groupe spatial : $P\ 2_1/c$

Nombre de réflexions utilisées : 818

Nombre de réflexions par paramètre : 37

Valeur finale du facteur R : 0.066

4-1-3 Paramètres de position, écarts-type positionnels et facteur d'agitation thermique isotrope

	x	y	z	σ_x(Å)	σ_y(Å)	σ_z(Å)	B(Å^2)
Zr	1/2	0	1/2	0,000	0,000	0	1.02
F_1	0.2464	0.9659	0.2739	0,010	0,013	0,013	2.60
F_2	0.2835	0.3679	0.0796	0,010	0,010	0,010	2.35
F_3	0.3596	0.6428	0.1209	0,014	0,009	0,010	2.35
Cu	0	0	0	0	0	0	1.34
O_1	0.2289	0.3755	0.4237	0,012	0,012	0,009	2.30
O_2	0.1417	0.6541	0.3974	0,017	0,011	0,012	2.20

Les facteurs de structure observés et calculés sont donnés dans l'appendice 4.

4-1-4 Ions complexes

4-1-4-a $(ZrF_6)^{2-}$

Les atomes de zirconium sont hexacoordinés, le polyèdre de coordination étant un octaèdre.



L'ION $[ZrF_6]^{2-}$

Fig:4-1-4a

Distances, angles, écarts type sur les distances et sur les angles.

	d(Å)	σ_d(Å)		θ(°)	σ_θ(°)
Zr - F_1	1.996	0,010	F_1 - Zr - F_2	89,96	0.44
Zr - F_2	1.995	0,010	F_1 - Zr - F_3	90,96	0.46
Zr - F_3	1.993	0,011	F_2 - Zr - F_3	89,96	0.44
F_1 - F_2	2.821	0,013			
F_1 - F_3	2.844	0,016			
F_2 - F_3	2.831	0,013			
F_2 - F_3'	2.823	0,016			

Les distances Zr-F sont équivalentes au seuil de probabilité de 0,1 % et les angles F - Zr - F valent 90° aux erreurs expérimentales près; le zirconium étant situé sur un centre de symétrie de la maille, l'octaèdre $(ZrF_6)^{2-}$ appartient au groupe de symétrie ponctuel O_h.

4-1-4-b $(Cu(H_2O)_4)^{2+}$

Chaque atome de cuivre est entouré directement par 4 molécules d'eau pour former l'ion complexe plan carré $(Cu(H_2O)_4)^{2+}$; chaque ion de ce type est situé entre deux octaèdres $(ZrF_6)^{2-}$, la liaison Cu-F valant 2.245 Å (σ = 0.011 Å)- la coordinence des atomes de cuivre est donc de six. La valeur de la liaison Cu-F, nettement plus longue que la liaison Cu-F normale trouvée dans $CuF_2.2\,H_2O$, (39) justifie cepen-



L'ION $[Cu(H_2O)_4]^{2+}$

Fig:4-1-4b

dant l'écriture de $(Cu(H_2O)_4)^{2+}$ pour le proche entourage des atomes de cuivre.

Distances, angles, écarts type sur les distances et les angles.

	d(Å)	σ_d(Å)		θ(°)	σ_θ(°)
Cu - O_1	1.985	0,012	O_1 - Cu - O_2	91.23	0.49
Cu - O_2	1.983	0,013	O_1 - Cu - F_1	86.84	0.44
Cu - F	2.245	0,011	O_1 - Cu - F_2	88,82	0.49
F_1 - O_1	2.914	0,014	Zr - F_1 - Cu	139,94	0.64
F_1 - O_2	2.965	0,017			
O_1 - O_2	2.836	0,016			

TABLEAU 4-1-4-2

Remarque : l'angle O_1 - Cu - F_1 est significativement différent de 90°, le groupe de symétrie ponctuel de l'ensemble $Cu(H_2O)_4)^{2+}$ et des deux fluors est donc C_{2v}.

4-1-5 Distances interioniques et liaisons hydrogène

Proche entourage des molécules d'eau :

		d(Å)ou θ(°)	σ_d(Å)ou σ_θ(°)
H_2O (1)	O_1 - F_2	2.703	0.014
	O_1 - F_2'	2.699	0.015
	F_2 - O_1 - F_2'	111.74	0.48
H_2O (2)	O_2 - F_3	2.679	0.016
	O_2 - F_3'	2.725	0.014
	F_3 - O_2 - F_3'	106.84	0.51

TABLEAU 4-1-5

4-1-6 Organisation de la structure

Le composé $CuZrF_6.4\ H_2O$ est isotype avec $Cu\ TiF_6.4\ H_2O$, l'organisation de la structure cristalline de $CuZrF_6.4\ H_2O$ est donc la même que celle de $Cu\ TiF_6.4\ H_2O$. Les figures 4-1-6-1 et 4-1-6-2 rappellent cette organisation.



Fig : 4-1-6-1



Fig.4-1-6-2;Environnement des molécules d'eau

4-2 $K_2 Cu(ZrF_6)_2 . 6 H_2O$

4-2-1 Préparation

Les cristaux de $K_2Cu(ZrF_6)_2 . 6 H_2O$ se forment par évaporation lente à l'air d'une solution contenant, en quantités stoechiométriques, du fluorure de cuivre, du fluorure de potassium et du tétrafluorure de zirconium dans l'acide fluorhydrique aqueux. Cette préparation n'avait jamais été réalisée.

4-2-2 Données cristallographiques et détermination de la structure

Système : monoclinique

a = 6,631 ± 0,006 Å

b = 9,981 ± 0,010

c = 12,921 ± 0,012

β = 114.20° ± 0.15°

Densité observée : 2.60 ± 0.05

Nombre de motifs par maille : 2

Densité calculée : 2.64

Groupe spatial : $P2_1/c$

Nombre de réflexions utilisées : 1750

Nombre de réflexions par paramètre : 38

Valeur finale du facteur R : 0.065

L'extinction pratiquement complète des intensité diffractées des réflexions telles que k + l = 2n + 1, montre que les atomes lourds, Zr, Cu et K occupent des positions particulières ou semi-particulières du groupe $P\ 2_1/c$, aussi l'application de la méthode de l'atome lourd ne permet pas de lever l'indétermination des phases pour ce composé. Les signes des facteurs de structure ont été déterminés par la méthode d'addition symbolique de KARLE. Les intensités diffractées ont été mises à l'échelle absolue par la méthode de Wilson. Les

signes de 204 réflexions dont les facteurs de structure normalisés sont compris entre 1,8 et 3,3 , ont été déterminés en choisissant comme origine les réflexions $32\bar{4}$ (E = 2.57), 435 (E = 2.40) et $212\ \bar{1}$ (E = 2,18) avec le signe + et les réflexions 422 (E = 2,56), $10\bar{8}$ (E = 1,80) et 317 (E = 2,30) avec respectivement les fonctions signes a, b et c qui se sont avérées positives. La fonction densité électronique calculée avec ces 204 réflexions, comparée à celle calculée avec les contributions des atomes de zirconium et de cuivre dont les coordonnées relatives ont été déterminées par la fonction de Patterson, nous ont permis de localiser l'ensemble des autres atomes.

4-2-3 Paramètres de positions, écarts type positionnels et coefficients de température isotropes

	x	y	z	σ_x(Å)	σ_y(Å)	σ_z(Å)	B(Å)
Zr	0.1915	0.4865	0.1482	0,0008	0,0009	0,0010	0.92
F_1	-0.0684	0.5331	0.1848	0,0070	0,0084	0,0094	1.90
F_2	0.3758	0.4727	0.3211	0,0073	0,0075	0,0074	1.70
F_3	0.4263	0.4371	0.0978	0,0100	0,0110	0,0120	2.75
F_4	-0.0262	0.3845	-0.0031	0,0110	0,0100	0,0095	2.00
F_5	0.3395	0.6681	0.1911	0,0100	0,0090	0,0100	1.95
F_6	0.1612	0.2907	0.1895	0,0088	0,0068	0,0100	1.80
Cu	0	0	0	0	0	0	1.20
O_1	0.2680	0.1118	0.0713	0,0091	0,0098	0,0121	1.65
O_2	-0.0844	0.1108	-0.1433	0,0120	0,0100	0,0105	1.85
O_3	-0.2134	0.1415	0.0564	0,0123	0,0099	0,0130	1.75
K	0.3783	0.2182	0.4134	0,0031	0,0028	0,033	1.90

Les facteurs de structure observés et calculés sont donnés dans l'appendice 5.

4-2-4 Ions complexes

4-2-4-a $(Zr_2F_{12})^{4-}$

Les atomes de zirconium sont heptacoordinés, le polyèdre de coordination étant une bipyramide pentagonale; deux bipyramides sont associées par une arête équatoriale pour former l'ion complexe $(Zr_2F_{12})^{4-}$.



Fig.4-2-4a;L'ion $(Zr_2F_{12})^{4-}$

L'ion $(Zr_2F_{12})^{4-}$ présente trois types de liaisons non équivalentes :

- dans le plan de base de la bipyramide, les distances Zr-F_2, Zr - F_5 et Zr - F_6 sont équivalentes et leur moyenne est égale à 2.029 Å (σ = 0.007 Å)

- perpendiculairement à ce plan de base, les liaisons Zr-F_1 et Zr - F_3 sont également équivalentes (moyenne = 1.999 Å, σ = 0.010 Å)

- les distances Zr-F_4 et Zr - F'_4 du pont Zr-Zr sont équivalentes et leur moyenne vaut 2.158 Å (σ = 0.008 Å).

Les atomes en position équatoriale ne sont pas coplanaires. Le meilleur plan moyen passant par ces atomes admet pour équation :

$$0.7624x - 0.2955y - 0.5757z + 1.3586 = 0.$$

Les atomes F'_4 et F_5 s'écartent respectivement de 0.32 et 0.10 Å de ce plan.

Les distances et angles de l'ion $(Zr_2F_{12})^{4-}$ ainsi que les écarts type sur ces distances et les angles sont donnés dans le tableau 4-2-4a

	d(Å)	σ_d(Å)		θ(°)	σ_θ(°)
Zr - F_1	2.019	0.008	Zr - F_4 - Zr	114.72	0.45
Zr - F_2	2.065	0.006	F_4 - Zr - F_4'	65.28	0.38
Zr - F_3	1.980	0.012	F_4' - Zr - F_5	73.81	0.38
Zr - F_4	2.151	0.008	F_5 - Zr - F_2	76.02	0.34
Zr - F_4'	2.165	0.008	F_2 - Zr - F_6	74.56	0.31
Zr - F_5	2.027	0.008	F_6 - Zr - F_4	71.67	0.36
Zr - F_6'	2.057	0.007	F_1 - Zr - F_2	86.97	0.31
Zr - Zr'	3.655	0.001	F_1 - Zr - F_4	88.58	0.33
F_1 - F_2	2.808	0.008	F_1 - Zr - F_4'	90.05	0.36
F_1 - F_4	2.964	0.013	F_1 - Zr - F_5	83.48	0.35
F_1 - F_5	2.992	0.012	F_1 - Zr - F_6	95.41	0.36
F_1 - F_6	2.845	0.010	F_3 - Zr - F_2	98.23	0.38
F_3 - F_2	3.058	0.014	F_3 - Zr - F_4	91.28	0.39
F_3 - F_4	2.787	0.013	F_3 - Zr - F_4'	84.77	0.42
F_3 - F_5	2.769	0.015	F_3 - Zr - F_5	92.88	0.41
F_3 - F_6	2.887	0.016	F_3 - Zr - F_6	87.41	0.42
F_4 - F_4'	2.328	0.014			
F_4' - F_5	2.520	0.011			
F_5 - F_2	2.520	0.012			
F_2 - F_6	2.496	0.009			
F_6 - F_4	2.465	0.012			

TABLEAU 4-2-4-a

4-2-4-b $(Cu(H_2O)_6)^{2+}$



Fig.4-2-4b;L'ion $(Cu(H_2O)_6)^{2+}$

Le tableau 4-2-4-b donne les distances, angles et les écarts type sur ces distances et angles observés dans $(Cu(H_2O)_6)^{2+}$.

	d(Å)	σ_d(Å)		θ(°)	σ_θ(°)
Cu - O_1	1.977	0.008	O_1 - Cu - O_2	88.65	0.42
Cu - O_2	2.028	0.010	O_1 - Cu - O_3	93.30	0.41
Cu - O_3	2.318	0.013	O_2 - Cu - O_3	88.81	0.42
O_1 - O_2	2.799	0.012			
O_1 - O_3	3.132	0.016			
O_2 - O_3	3.048	0.019			

TABLEAU 4-2-4-b

Les distances Cu-O_1 et Cu-O_2 sont significativement différentes au seuil de probabilité de 1 %; elles sont significativement différentes de la distance Cu-O_3. Les angles de l'ion ne sont pas significativement différents de 90° sauf peut-être l'angle O_1 - Cu - O_3. Le groupe de symétrie de l'ion complexe $(Cu(H_2O)_6)^{2+}$ est donc au moins C_i

4-2-4-c K^+

Les K^+ sont localisés entre les ions complexes $(Zr_2 F_{12})^{4-}$ et $(Cu(H_2O)_6)^{2+}$ comme le montre la figure 4-2-6-1.

	d(Å)	σ_d(Å)
K - F_1	2.670	0.012
K - F_2	2.797	0.012
K - F_3	2.752	0.012
K - F_5	2.766	0.012
K - F_6	2.746	0.009
K - O_1	2.963	0.012
K - O_3	2.930	0.010

TABLEAU 4-2-4-c

4-2-5 Distances interioniques

Proche entourage des molécules d'eau

		d(Å)	σ_d(Å)	N°
H_2O (1)	O_1 - F_2	2.600	0.010	1
	O_1 - F_6	2.628	0.015	2
	F_2 - O_1 - F_6	117.08	0.45	
H_2O (2)	O_2 - F_1	2.687	0.014	3
	O_2 - F_5	2.693	0.013	4
	F_1 - O_2 - F_5	118.81	0.48	
H_2O (3)	O_3 - F_2	2.810	0.015	5
	O_3 - F_4	2.965	0.016	6
	O_3 - F_6	2.800	0.012	7
	F_2 - O_3 - F_4	114.96	0.46	
	F_2 - O_3 - F_6	159.11	0.52	
	F_4 - O_3 - F_6	52.03	0.46	

TABLEAU 4-2-5

4-2-6 Organisation de la structure

La structure cristalline de $K_2CuZr_2F_{12}.6\ H_2O$ est du type ionique; elle est formée par l'association d'ions complexes $(Zr_2F_{12})^{4-}$, $(Cu(H_2O)_6)^{2+}$ et d'ions K^+. Un grand nombre de liaisons faibles du type pont hydrogène, existe entre les atomes de fluor des anions $(Zr_2F_{12})^{4-}$ et les molécules d'eau des cations $(Cu(H_2O)_6)^{2+}$. Ce réseau de liaisons hydrogène est particulièrement dense dans les directions parallèles au plan (100) comme le montre la figure 4-2-6-1, aussi, pour décrire la structure, nous la décomposerons en "feuillets" parallèles au plan (100).



Fig.4-2-6-1;

Environnement d'un ion $(Zr_2F_{12})^{4-}$ entre les cotes y=1/4 et y=3/4

La figure 4-2-6-2 représente l'environnement immédiat d'un ion $(Zr_2F_{12})^{4-}$ d'un tel "feuillet". Les distances O-H...F intra"feuillet" les plus courtes sont au nombre de six (N° 2,4,6 et 7 du tableau 4-2-5, figure 4-6-2-2 et N° 3 et 5 de ce tableau, figure 4-6-2-1). La distance O...F inter-"feuillet" la plus courte correspondant de façon

certaine à une liaison par pont hydrogène est égale à 2.600 Å ($O_1 \ldots F_2$, figure 4-6-2-1).



Fig.4-2-6-2;Entourage d'un ion $(Zr_2F_{12})^{4-}$ au voisinage du plan x=0

Les ions K^+ sont situés entre les "feuillets"; ils sont reliés à des atomes de fluor de $(Zr_2F_{12})^{4-}$ (tableau 4-2-4-c) et à deux molécules d'eau $(H_2O)_1$ et $(H_2O)_3$ de $(Cu(H_2O)_6)^{2+}$.

4-3 $Cu_2ZrF_8.12\ H_2O$

4-3-1 Préparation :

$Cu_2ZrF_8.12\ H_2O$ cristallise par évaporation lente à l'air d'une solution aqueuse contenant $Cu_3(ZrF_7)_2.16\ H_2O$ et du fluorure de cuivre (40).

4-3-2 Données cristallographiques

Système : monoclinique

a = 15.909 ± 0.015 Å

b = 9.616 ± 0.009 Å

c = 12.148 ± 0.012 Å

β = 121.69° ± 0.12°

Densité observée : 2.50

Nombre de motifs par maille : 4

Densité calculée : 2.46

Groupe spatial : C 2 /c

Nombre de réflexions utilisées : 1229

Nombre de réflexions par paramètre : 26

Valeur finale du facteur R : 0.055

4-3-3 Paramètres de position, écarts type positionnels et facteurs de température isotropes

	x	y	z	σ_x(Å)	σ_y(Å)	σ_z(Å)	B(Å)
Zr	0	0.2481	0.2500	0	0.0008	0	0.50
Cu	0.3404	0.2529	0.2592	0.0009	0.0010	0.0008	1.38
F_1	0.0045	0.1239	0.1085	0.018	0.011	0.009	2.60
F_2	0.0862	0.3812	0.4025	0.011	0.012	0.008	2.30
F_3	0.1341	0.1335	0.3475	0.008	0.009	0.007	3.10
F_4	0.0974	0.3516	0.2057	0.007	0.012	0.007	2.50
O_1	0.2849	0.4050	0.1354	0.015	0.012	0.009	2.20
O_2	0.4045	0.0967	0.3817	0.019	0.015	0.011	2.15
O_3	0.2104	0.1587	0.1547	0.009	0.013	0.011	1.80
O_4	0.4711	0.3512	0.3732	0.008	0.011	0.008	1.40
O_5	0.2892	0.3778	0.3862	0.009	0.014	0.007	1.70
O_6	0.3974	0.1526	0.1138	0.009	0.012	0.008	1.90

Les facteurs de structures observés et calculés sont donnés dans l'appendice 6.

4-3-4 Ions complexes

4-3-4-a $(ZrF_8)^{4-}$

Les atomes de zirconium sont octocoordinés, le polyèdre de coordination étant un antiprisme d'Archimède. Les distances Zr-F_1, Zr-F_2 et Zr-F_4 sont équivalentes au seuil de probabilité de 0.1 %; la distance Zr-F_3 s'en écarte significativement. Les atomes F_1, F_3, F_1' et F_3' sont pratiquement coplanaires, le meilleur plan passant par ces atomes ayant pour équation y = 1.2284, tandis que les atomes F_2, F_4, F_2' et F_4' ne sont pas dans un plan.

L'antiprisme d'Archimède idéal de symétrie $\bar{8}$ 4 d est caractérisé par le rapport l/s et l'angle θ. Le seul élément de symétrie subsistant dans l'antiprisme $(ZrF_8)^{4-}$ de $Cu_2ZrF_8.12\ H_2O$ est un axe

binaire; toutefois le rapport l/s calculé avec la moyenne des distances l et s et l'angle θ moyen valent respectivement 1.060 et 57.13°, valeurs proches de celles données pour l'antiprisme idéal, 1,057 et 57,3° par HOARD et SILVERTON (41).

Distances, angles, écarts types sur les distances et angles.

	d(Å)	σ_d(Å)		θ(°)	σ_θ(°)
Zr - F_1	2.124	0.013	F_3 - F_1 - F_3'	91.81	0.50
Zr - F_3	2.069	0.009	F_1 - F_3 - F_1'	88.02	0.49
Zr - F_2	2.124	0.007	F_2 - F_4 - F_2'	80.82	0.44
Zr - F_4	2.135	0.009	F_4 - F_2 - F_4'	97.68	0.47
F_1 - F_3	2.529 (s)	0.009	Axe 2 - Zr - F_1	55.80	0.35
F_1 - F_3'	2.528 (s)	0.021	Axe 2 - Zr - F_3	58.77	0.22
F_2 - F_4	2.505 (s)	0.013	Axe 2 - Zr - F_2	51.78	0.30
F_2 - F_4'	2.511 (s)	0.012	Axe 2 - Zr - F_4	62.19	0.24
F_1 - F_2'	2.831 (l)	0.018			
F_1 - F_4'	2.557 (l)	0.016			
F_3 - F_2'	2.689 (l)	0.015			
F_3 - F_4	2.578 (l)	0.014			

Moyenne des distances l : 2.664
moyenne des distances s : 2.514
rapport l/s : 1.060
moyenne de l'angle axe Z-Zr - F : 57,13°



Fig.4-3-4a;L'ion $(ZrF_8)^{4-}$ ∠ Axe 2 - Zr - F_2 = 51,78°

4-3-4-b $(Cu(H_2O)_6)^{2+}$



Fig.4-3-4b;L'ion $(Cu(H_2O)_6)^{2+}$

Distances, angles, écarts type sur ces distances d'angles.

	d(Å)	σ_d(Å)		θ(°)	σ_θ(°)
Cu - O_1	1.946	0.010	O_1 - Cu - O_3	87.22	0.49
Cu - O_2	1.978	0.013	O_1 - Cu - O_4	93.63	0.45
Cu - O_3	1.987	0.009	O_1 - Cu - O_5	87.20	0.44
Cu - O_4	2.027	0.007	O_1 - Cu - O_6	85.40	0.44
Cu - O_5	2.409	0.011	O_2 - Cu - O_3	94.98	0.55
Cu - O_6	2.363	0.011	O_2 - Cu - O_4	84.36	0.51
O_1 - O_3	2.713	0.019	O_2 - Cu - O_5	96.38	0.50
O_1 - O_4	2.898	0.011	O_2 - Cu - O_6	91.03	0.50
O_1 - O_5	3.022	0.014			
O_1 - O_6	2.939	0.018			
O_2 - O_3	2.923	0.014	O_3 - Cu - O_5	97.73	0.41
O_2 - O_4	2.690	0.019	O_3 - Cu - O_6	86.01	0.41
O_2 - O_5	3.283	0.021	O_4 - Cu - O_5	84.27	0.36
O_2 - O_6	3.109	0.016	O_4 - Cu - O_6	97.08	0.36
O_3 - O_5	3.195	0.016			
O_3 - O_6	2.980	0.015			
O_4 - O_5	2.989	0.013			
O_4 - O_6	3.298	0.012			

Plans moyens: $Cu-O_1-O_2-O_3-O_4$: 0.324x +0,398y + 0.857z +0,264 = 0

$\chi^2 = 141.01$

	distances
Cu	0.0002
O_1	-0.0644
O_2	-0.0643
O_3	0.0533
O_4	0.0546

$Cu-O_3-O_4-O_5-O_6$: -0.339x +0.78y -0.520z -0.183 = 0

$\chi^2 = 463.22$

	distances
Cu	-0.0022
O_3	-0.0187
O_4	-0.0144
O_5	0.1491
O_6	0.1515

$Cu-O_1-O_2-O_5-O_6$: 0.875x +0.483y +0.006z -5.2118 = 0

$\chi^2 = 38.80$

	distances
Cu	-0.0004
O_1	0.0425
O_2	-0.0394
O_5	-0.0145
O_6	-0.0169

L'octaèdre $(Cu(H_2O)_6)^{2+}$ n'admet aucun élément de symétrie, les angles O - Cu - O étant significativement différents de 90°. L'octaèdre présente la déformation classique de quatre liaisons courtes équivalentes au seuil de probabilité de 1 %. Les déformations observées sont en

grande partie dues à l'effet Jahn-Teller (42) et aux interactions entre ions.

4-3-5 Distances interioniques, liaisons hydrogène

Entourage des molécules d'eau

		d(Å)ou θ°	σ_d(Å) ou σ_θ(°)	N°
H_2O (1)	$O_1 - F_3$	2.500	0.016	1
H_2O (2)	$O_2 - F_2$	2.555	0.017	2
	$O_2 - F_4$	2.578	0.019	3
	$F_2 - O_2 - F_4$	118.68	0.66	
H_2O (3)	$O_3 - F_4$	2.868	0.016	4
	$O_3 - O_5$	2.747	0.019	5
	$F_4 - O_3 - O_5$	137.41	0.66	
H_2O (4)	$O_4 - F_1$	2.629	0.014	6
	$O_4 - F_1'$	2.642	0.016	7
	$O_4 - O_6$	2.989	0.015	8
	$F_1 - O_4 - F_1'$	83.22	0.44	
	$F_1 - O_4 - O_6$	107.45	0.46	
	$F_1' - O_4 - O_6$	123.49	0.48	
H_2O (5)	$O_5 - F_3$	2.795	0.010	9
	$O_5 - F_4$	2.674	0.013	10
	$O_5 - O_3$	2.747	0.019	11
	$F_3 - O_5 - F_4$	124.09	0.49	
	$F_3 - O_5 - O_3$	101.94	0.53	
	$F_4 - O_5 - O_3$	93.08	0.48	
H_2O (6)	$O_6 - F_2$	2.694	0.017	12
	$O_6 - O_4$	2.989	0.015	13
	$F_2 - O_6 - O_4$	115.85	0.43	

TABLEAU 4-4-5

4-3-6 Organisation de la structure

La structure cristalline de $Cu_2ZrF_8.12\ H_2O$ est du type ionique et elle est formée par un assemblage d'ions complexes $(ZrF_8)^{4-}$ et $(Cu(H_2O)_6)^{2+}$. Les atomes de fluor des anions $(ZrF_8)^{4-}$ et les molécules d'eau des cations $(Cu(H_2O)_6)^{2+}$ échangent un grand nombre de liaisons par pont hydrogène, ce réseau est particulièrement dense dans les directions parallèles au plan (001) (Figures 4-3-6-1 et 4-3-6-2) et nous découpons cette structure en "feuillets" parallèles au plan (001).



Fig.4-3-6-1;Coupe de la structure aux environs du plan y=1/4



Fig.4-3-6-2;Coupe de la structure aux environs du plan z=1/4

Les liaisons intra"feuillets" sont assurées par des ponts hydrogène de deux types :

- O - H ... F : au nombre de 7 (N° 1, 3, 4, 6, 9, 10 et 12 du tableau 4-3-5).

- O - H ... O : au nombre de 2 (N° 5 et 8 du tableau 4-3-5).

Ces liaisons sont représentées sur la figure 4-3-6-2. Sur la figure 4-3-6-1 sont représentées les liaisons par ponts hydrogène inter-"feuillet" qui sont au nombre de 3 (N° 2, 7 et 9 du tableau 4-3-5).

4-4 $Cu_3 (ZrF_7)_2 . 16 H_2O$

4-4-1 Préparation

Nous avons utilisé la méthode de MARIGNAC (40), évaporation lente à l'air d'une solution aqueuse contenant du tétrafluorure de zirconium et du fluorure de cuivre.

4-4-2 Données cristallographiques

système : monoclinique

a = 10.404 ± 0.010 Å

b = 10.127 ± 0.010

c = 10.886 ± 0.010

β = 91,82 ± 0.10°

densité observée : 2.66

nombre de motifs par maille : 2

densité calculée : 2.68

groupe spatial : $P 2_1/c$

nombre de réflexions utilisées : 1643

nombre de réflexions par paramètre : 24

valeur finale du facteur R : 0.063

4-4-3 Paramètres de positions, écarts type positionnels et d'agitation thermique isotropes

	x	y	z	σ_x(Å)	σ_y(Å)	σ_z(Å)	B(Å^2)
Zr	0.1733	0.4859	0.4797	0.008	0.009	0.010	0.72
F_1	0.1808	0.6180	0.3334	0.0080	0.0094	0.0104	2.78
F_2	-0.00854	0.3837	0.5048	0.0083	0.0085	0.0084	1.98
F_3	0.3639	0.4685	0.4338	0.0110	0.0120	0.0120	1.77
F_4	0.1677	0.4807	0.6688	0.012	0.011	0.010	2.65
F_5	0.2614	0.6597	0.5520	0.010	0.009	0.010	2.30
F_6	0.1423	0.3711	0.3212	0.009	0.007	0.010	2.40
F_7	0.2332	0.2948	0.5290	0.010	0.008	0.009	2.20
Cu_1	0	1/2	0	0	0	0	1.07
O_1	-0.0020	0.3560	0.1206	0.009	0.010	0.011	1.15
O_2	0.1085	0.3989	-0.1136	0.011	0.009	0.010	1.90
O_3	-0.1806	0.4028	-0.0981	0.012	0.010	0.012	1.60
Cu_2	0.4911	0.8809	0.3784	0.0009	0.001	0.0008	1.17
O_4	0.6359	0.9512	0.4827	0.012	0.010	0.012	1.35
O_5	0.5119	1.0271	0.2648	0.013	0.011	0.011	2.00
O_6	0.6349	0.7527	0.2559	0.010	0.009	0.010	1.62
O_7	0.3251	0.8328	0.3073	0.009	0.008	0.010	2.45
O_8	0.4816	0.7359	0.4943	0.009	0.010	0.011	2.30

Les facteurs de structure observés et calculés sont donnés dans l'appendice 7.

4-4-4 Ions complexes

4-4-4-a $(Zr_2F_{14})^{6-}$

Les atomes de zirconium sont octocoordinés, le polyèdre de coordination étant un antiprisme d'Archimède; deux antiprismes sont

associés par une arête pour former l'ion complexe centrosymétrique $(Zr_2F_{14})^{6-}$.



Fig.4-4-4a;L'ion $(Zr_2F_{14})^{6-}$

Le tableau IV-4-4a résume les distances et angles ainsi que leurs écarts type trouvés dans $(Zr_2F_{14})^{6-}$.

On distingue deux types de liaisons Zr-F : les distances Zr-F_1, Zr-F_3, Zr-F_4, Zr-F_5, Zr-F_6 et Zr-F_7 qui sont équivalentes au seuil de probabilité de 1 %, sauf Zr-F_5, et les distances Zr-F_2 et Zr-F_2' du pont

qui sont plus longues et équivalentes entre-elles. Aux déformations observées dans l'ion $(ZrF_8)^{4-}$ de $Cu_2ZrF_8.12H_2O$ s'ajoutent dans ce cas encore les déformations résultant de l'association des deux antiprismes. Dans ce cas également, malgré les déformations importantes, le rapport l/s est égal à 1.054.

La valeur de la longueur $F_2 - F_2'$ de 2.364 Å, est nettement plus courte que 2.72 Å, le double du rayon ionique de F^-.

Plans moyens: F_1, F_2', F_2, F_6:(0.7531)x -(0.0841)y +(0.6518)z -3.0975=0

écarts à ce plan	Å
F_1	0.088
F_2'	0.073
F_2	-0.074
F_6	-0.068

	d(Å)	σ_d(Å)		θ(°)	σ_θ(°)
Zr - Zr'	3.659	0.001	Zr - F_2 - Zr'	114,26	0.37
Zr - F_1	2.082	0.010	F_6 - Zr - Axe	60,87	0.25
Zr - F_2	2.182	0.008	F_1 - Zr - Axe	56,13	0.25
Zr - F_2'	2.174	0.008	F_2' - Zr - Axe	51,82	0.22
Zr - F_3	2.067	0.011	F_2 - Zr - Axe	49,58	0.22
Zr - F_4	2.061	0.010	F_3 - Zr - Axe	50,87	0.32
Zr - F_5	2.123	0.009	F_4 - Zr - Axe	56,41	0.31
Zr - F_6	2.096	0.009	F_5 - Zr - Axe	60,91	0.26
Zr - F_7	2.097	0.009	F_7 - Zr - Axe	62,52	0.26
F_1 - F_2'	2.550 s	0.012			
F_1 - F_6	2.534 s	0.012			
F_2 - F_6	2.584 s	0.013			
F_2 - F_2'	2.364 s	0.012			
F_3 - F_7	2.471 s	0.015			
F_3 - F_5	2.758 s	0.014			
F_4 - F_7	2.527 s	0.014			
F_4 - F_5	2.575 s	0.015			
F_1 - F_5	2.532 l	0.014			
F_1 - F_3	2.642 l	0.014			
F_6 - F_3	2.575 l	0.015			
F_6 - F_7	2.544 l	0.013			
F_2 - F_7	2.677 l	0.013	Moyenne des longueurs		
F_2 - F_4	2.703 l	0.013	du type l : 2.795		
F_2' - F_4	2.829 l	0.013	du type s : 2.651		
F_2' - F_5	2.719 l	0.012	Rapport l/s = 1.054		

TABLEAU IV-4-4a

F_3, F_5, F_4, F_7 : $(0.7819)x - (0.1019)y + (0.6150)z - 5.1759 = 0$

écarts à ce plan	Å
F_3	0.130
F_5	0.135
F_4	-0.088
F_7	-0.089

4-4-4-b $(Cu_2(H_2O)_{10})^{4+}$

Les atomes de cuivre sont au nombre de six dans la maille période; 4 sont dans des positions générales du groupe P $2_1/c$ (type I) et 2 sur des centres de symétrie de ce groupe (type 2). Les atomes de cuivre du type I sont entourés octaédriquement, deux octaèdres étant associés par une arête pour former l'ion complexe centrosymétrique: $(Cu_2(H_2O)_{10})^{4+}$. Les distances Cu_2-O_5, Cu_2-O_7, Cu_2-O_8 sont équivalentes; l'atome O_4 étant commun à deux atomes de cuivre, la distance Cu_2-O_4 est légèrement plus longue.



Fig.4-4-4b;L'ion $(Cu_2(H_2O)_{10})^{4+}$

Distances interatomiques, angles de valence et leurs écarts type de $(Cu_2(H_2O)_{10})^{4+}$

	d(Å)	σ_d(Å)		θ(°)	σ_θ(°)
$Cu_2 - Cu_2'$	3.586	0.001	$O_4 - Cu_2 - O_4'$	80,08	0.40
$Cu_2 - O_4$	1.988	0.011	$Cu_2 - O_4 - Cu_2'$	99,92	0.44
$Cu_2 - O_5$	1.946	0.011	$O_4 - Cu_2 - O_6$	90,69	0.40
$Cu_2 - O_6$	2.353	0.010	$O_4 - Cu_2 - O_5$	89,57	0.47
$Cu_2 - O_7$	1.933	0.009	$O_4 - Cu_2 - O_8$	87,32	0.44
$Cu_2 - O_8$	1.940	0.010	$O_6 - Cu_2 - O_7$	103,14	0.36
$Cu_2 - O_4'$	2.655	0.011	$O_6 - Cu_2 - O_5$	90,21	0.42
$O_4 - O_4'$	3.030	0.016	$O_6 - Cu_2 - O_8$	88,15	0.38
$O_4 - O_6$	3.099	0.014	$O_7 - Cu_2 - O_4'$	86,24	0.36
$O_4 - O_5$	2.772	0.016	$O_7 - Cu_2 - O_5$	93,04	0.43
$O_4 - O_8$	2.712	0.014	$O_7 - Cu_2 - O_8$	90,36	0.40
$O_6 - O_7$	3.368	0.013			
$O_6 - O_5$	3.059	0.014			
$O_6 - O_8$	3.001	0.014			
$O_7 - O_4'$	3.180	0.014			
$O_7 - O_5$	2.815	0.014			
$O_7 - O_8$	2.747	0.014			
$O_4' - O_5$	3.198	0.016			
$O_4' - O_8$	3.408	0.014			

Plans moyens: $O_4-O_4'-O_6-O_7-Cu_2$:(0.0959)x+(0.7312)y-(0.6754)z-4.3379 = 0

écarts à ce plan	Å
O_4	-0.070
O_4'	0.068
O_6	0.053
O_7	-0.034
Cu_2	0.0

$O_4-O_5-O_7-O_8-Cu_2$:(-0.5267)x+(0.5835)y+(0.6182)z-4.9654= 0

écarts à ce plan	Å
O_4	0.2913
O_5	-0.0217
O_7	0.1769
O_8	-0.0258
Cu_2	-0.0036

$O_4'-O_5-O_6-O_8-Cu_2$:(0.8169)x+(0.3213)y+(0.4789)z-8.9382 = 0

écarts à ce plan	Å
O_4'	0.1917
O_5	0.0537
O_6	0.2069
O_8	0.0492
Cu_2	-0.0036

Aucun des plans possible n'est un plan de symétrie. L'ion $(Cu_2(H_2O)_{10})^{4+}$ n'admet donc qu'un centre de symétrie.

4-4-4-c $(Cu(H_2O)_6)^{2+}$

Les atomes de cuivre du type II sont entourés octaédriquement par six molécules d'eau.



Fig.4-4-4c;L'ion $(Cu(H_2O)_6)^{2+}$

Ecarts type sur les distances et les angles

	d(Å)	σ_d(Å)		θ(°)	σ_θ(°)
$Cu_1 - O_1$	1.962	0.010	$O_1 - Cu - O_2$	93.01	0.41
$Cu_1 - O_2$	1.985	0.010	$O_1 - Cu - O_3$	88.17	0.40
$Cu_1 - O_3$	2.348	0.011	$O_2 - Cu - O_3$	87.89	0.39
$O_1 - O_2$	2.864	0.015			
$O_1 - O_3$	3.012	0.015			
$O_2 - O_3$	3.018	0.016			
$O_2 - O_1'$	2.717	0.013			

Les distances $Cu_1 - O_1$ et $Cu_1 - O_2$ sont équivalentes au seuil de probabilité de 0.1 %, mais les angles O - Cu - O sont probablement différents. L'ion $(Cu(H_2O)_6)^{2+}$ n'admet donc qu'un centre de symétrie.

4-4-5 Distances interioniques - liaisons hydrogène

Proche entourage des molécules d'eau

			d(Å)ouθ(°)	σ_d ou σ_θ	N°
$(Cu_2(H_2O)_{10})^{4+}$	H_2O (4)	$O_4 - F_7$	2.843	0.014	(8)
		$O_4 - O_3$	2.589	0.016	(19)
		$O_3 - O_4 - F_7$	97.22	0.47	
	H_2O (5)	$O_5 - F_3$	2.646	0.016	(13)
		$O_5 - O_6$	2.763	0.015	(18)
		$O_5 - F_3'$	2.621	0.016	(14)
		$F_3 - O_5 - O_6$	111.84	0.52	
	H_2O (6)	$O_6 - O_5$	2.763	0.015	(18)
		$O_6 - F_7$	2.626	0.013	(9)
		$O_6 - F_6$	2.800	0.013	(15)
		$O_5 - O_6 - F_7$	102.90	0.45	
		$O_5 - O_6 - F_6$	140.64	0.48	
		$F_7 - O_6 - F_6$	87.21	0.40	
	H_2O (7)	$O_7 - F_1$	2.663	0.012	(10)
		$O_7 - F_5$	2.837	0.014	(16)
		$O_7 - F_4$	2.891	0.014	(17)
		$F_1 - O_7 - F_5$	90.67	0.38	
		$F_1 - O_7 - F_4$	106.10	0.42	
		$F_5 - O_7 - F_4$	50.30	0.33	
	H_2O (8)	$O_8 - F_5$	2.515	0.013	(11)
		$O_8 - F_3$	2.720	0.015	(12)
		$F_7 - O_8 - F_3$	103.23	0.48	

$(Cu(H_2O)_6)^{2+}$	H_2O (1)	$O_1 - F_6$	2.614	0.014	(1)
		$O_1 - F_2$	2.736	0.013	(4)
		$F_6 - O_1 - F_2$	116.21	0.45	
	H_2O (2)	$O_2 - F_4$	2.601	0.014	(2)
		$O_2 - F_6$	2.850	0.012	(5)
		$O_2 - F_7$	2.796	0.013	(6)
		$F_4 - O_2 - F_6$	92.52	0.43	
		$F_4 - O_2 - F_7$	127.57	0.49	
		$F_6 - O_2 - F_7$	53.77	0.32	
	H_2O (3)	$O_3 - F_1$	2.570	0.015	(3)
		$O_3 - F_5$	2.655	0.013	(7)
		$O_3 - O_4$	2.589	0.016	(19)
		$F_1 - O_3 - F_5$	96.99	0.47	
		$F_1 - O_3 - O_4$	114.12	0.53	
		$F_5 - O_3 - O_4$	102.94	0.50	

TABLEAU 4-4-5

4-4-6 Organisation de la structure

La structure cristalline $Cu_3Zr_2F_{14}.16\ H_2O$ est formée d'un assemblage d'ions complexes $(Zr_2F_{14})^{6-}$, $(Cu(H_2O)_6)^{2+}$ et $(Cu_2(H_2O)_{10})^{4+}$; la structure est du type ionique.

Les figures 4-4-6-1 et 4-4-6-2 représentent une coupe de la structure respectivement au voisinage des plans $(00\frac{1}{2})$ et $(0\frac{1}{2}0)$. Ces figures montrent que les atomes de fluor des ions $(Zr_2F_{14})^{6-}$ et les molécules d'eau des ions $(Cu(H_2O)_6)^{2+}$ et $(Cu_2(H_2O)_{10})^{4+}$ échangent un grand nombre de liaisons faibles, du type pont d'hydrogène; pour décrire la structure, nous la découpons en "feuillets" parallèles au

plan (100). Il faut, en fait considérer deux types de "feuillets" qui sont disposés en alternance.



Fig.4-4-6-1;
Entourage de l'ion $(Zr_2F_{14})^{6-}$
au voisinage du plan (001/2)



Fig.4-4-6-2;
Environnement d'un ion $(Zr_2F_{14})^{6-}$
au voisinage du plan (01/20)

- ceux formés par les ions complexes $(Zr_2F_{14})^{6-}$ et $(Cu(H_2O)_6)^{2+}$
- ceux formés par les ions complexes $(Cu_2(H_2O)_{10})^{4+}$.

Plusieurs types de liaisons hydrogène interviennent entre les différents ions complexes :

- les ponts intra"feuillet" du premier type, O - H ... F, qui sont au nombre de 7 (N° 1 à 7 du tableau 4-4-5)
- les ponts intra"feuillets" du deuxième type, O - H ... O, dont n'existe qu'un seul exemple (N° 18 du tableau 4-4-5)
- les ponts inter"feuillets", du type O - H ... F ou O - H ... nombre de 11 (N° 8 à 17 et 19 du tableau 4-4-5).

CHAPITRE V

DISCUSSION DES RESULTATS

V-1 Stéréochimie du titane IV et liaison Ti-F

V-1-1 Coordinence

Dans les structures analysées au chapitre III ($CuTiF_6.4\ H_2O$, $NH_4CuTiF_7.4\ H_2O$ et Na_3HTiF_8) ainsi que dans K_2TiF_6, le titane est hexacoordiné; l'ion octaédrique $(TiF_6)^{2-}$ contenu dans ces composés appartient au groupe de symétrie O_h.

Ces résultats indiquent que la coordinence du titane IV, en présence d'un coordinat monodenté tel que l'ion F^-, ne dépasse probablement jamais 6. Les complexes fluorés autres que les hexafluorotitanates sont donc probablement tous des sels doubles, comme le sont $NH_4CuTiF_7.4\ H_2O$ et Na_3HTiF_8.

PAULING (1) et HOARD (24) ont montré que la stabilité d'union complexe dépend :

a) de l'énergie de répulsion mutuelle des coordinats

b) de l'énergie d'interaction entre le métal central et les coordinats

c) de la perturbation introduite par les électrons non liants dans les orbitales de valence du métal central.

d) des contraintes imposées dans la géométrie par la présence de coordinats polydentés.

Dans notre cas, les facteurs c et d n'interviennent pas. Les facteurs a et b sont liés à la charge et au rayon du métal central ainsi qu'au rayon et à la polarisabilité du fluor intervenant comme coordinat. L'expérience montre qu'un état d'oxydation élevé pour le métal central ainsi qu'une polarisabilité faible pour le coordinat

monodenté sont des facteurs favorables à la formation de complexes de coordinence élevée. Par contre, un rapport $r_{métal}/r_{coordinat}$ petit est un facteur défavorable.

Le principal facteur limitant la coordinence du titane IV à 6 réside donc probablement dans le rayon relativement petit du titane IV par rapport au rayon du coordinat fluor.

Les règles de Pauling, relatives à la coordinence des ions métalliques dans les structures purement ioniques, appliquées au système Ti^{4+} - F^- conduisent au même résultat. En effet, la valeur du rapport $r_{Ti^{4+}}$ / r_{F^-} de 0.50 (avec $r_{Ti^{4+}}$ = 0.68 Å et r_F = 1.36 Å (1)) est inférieure au minimum requis pour la coordinence 7 (0.59), mais supérieure à celle requise pour la coordinence 6 (0.41).

V-1-2 Liaison Ti-F

Les distances interatomiques Ti-F trouvées dans les ions $(TiF_6)^{2-}$ des quatre composés dont la structure est connue sont données dans le tableau V-1-1.

Composé	Moyenne des distances Ti-F observées ± 1σ
$CuTiF_6.4\ H_2O$	1.887 ± 0.030 Å
$NH_4CuTiF_7.4\ H_2O$	1.882 ± 0.025 Å
Na_3HTiF_8	1.887 ± 0.016 Å
K_2TiF_6	1.916 ± 0.020 Å

TABLEAU V-1-1

Les distances Ti-F ne sont pas significativement différentes au seuil de probabilité de 0.1 %, aussi nous admettrons pour distance interatomique Ti-F dans $(TiF_6)^{2-}$, la valeur moyenne des distances observées soit 1.890 ± 0.020 Å.

Cette distance devrait être égale à la somme des rayons ioniques de Ti^{4+} et F^- soit 2.04 ± 0.04 Å si la liaison Ti-F était purement ionique. On observe par contre une différence de 0.15 Å entre

la valeur trouvée expérimentalement et la somme des rayons ioniques, différence qui est significative au seuil de probabilité de 0.1 %.

Cette différence est due soit à la valeur du rayon ionique du Ti^{4+} donnée par Pauling, valeur qui pourrait être trop grande, soit à un caractère covalent partiel de la liaison Ti-F.

Le rayon de Ti^{4+} a été évalué par Pauling en admettant une séquence régulière entre K^+ et Ti^{4+}, évaluation qui donne des résultats acceptables pour Ca^{2+}. Il faudrait donc admettre l'existence d'une discontinuité dans les rayons ioniques à partir du scandium et que les valeurs trouvées par cette méthode sont trop fortes, de l'ordre de 0.15 Å pour Ti^{4+}.

On peut ainsi admettre que les valeurs des rayons ioniques calculés par Pauling représentent des valeurs théoriques pour des composés purement ioniques; la différence de 0.15 Å observée serait alors due à un caractère covalent partiel de la liaison Ti-F.

Par résonance paramagnétique électronique, on a montré que la liaison Ti^{III}-F dans $(TiF_6)^{3-}$ présente un caractère covalent global ($\sigma + \pi$) de l'ordre de 10 % (43).

D'autre part on sait que :

- lorsque l'état d'oxydation du métal de transition augmente, le caractère covalent des liaisons formées par ce métal augmente, or l'état d'oxydation du titane dans nos composés est supérieur à celui de Ti^{III}.

- lorsque les orbitales de valence d du métal de transition sont vides ou peu peuplées (états d'oxydation élevés des premiers éléments des trois séries), l'interaction covalente est du type $\pi\pi$ or l'ion F^- est un faible donneur $\pi\pi$.

- les conditions de symétrie permettant le recouvrement des orbitales $p_{\pi\pi}$ du fluor avec les orbitales d_{π} du titane sont entièrement satisfaites dans $(TiF_6)^{2-}$ de symétrie O_h.

En l'absence de données théoriques plus précises sur la liaison Ti-F, nous admettons que cette liaison présente un certain caractère covalent par recouvrement des orbitales p_π du fluor avec les orbitales d_π du titane (orbitales d_{xy}, d_{yz}, d_{zx} de Ti) et que la contraction de 0.15 Å observée dans la liaison Ti^{IV}-F par rapport à la somme des rayons ioniques de Pauling est due, en grande partie, à cette interaction covalente π .

V-2 Stéréochimie du zirconium et liaison Zr-F

V-2-1 Coordinence

Les structures cristallines des fluorozirconates connues à l'heure actuelle, montrent qu'en présence de fluor, le zirconium présente très souvent la coordinence 8. Les coordinences 7 et 6 sont nettement moins fréquentes, comme le montre le tableau V-2-1.

Coordinence du zirconium	Structures connues
6	Rb_2ZrF_6, Cs_2ZrF_6, $CuZrF_6.4\ H_2O$
7	K_3ZrF_7, $Na_5Zr_2F_{13}$, $CuK_2Zr_2F_{12}.6H_2O$
8	ZrF_4, $ZrF_4.3H_2O$, K_2ZrF_6, $Na_7Zr_6F_{31}$, $Li_6BeF_4ZrF_8$, $Cu_3Zr_2F_{14}.16\ H_2O$, $Cu_2ZrF_8\ .\ 12H_2O$

TABLEAU V-2-1

L'application des règles de Pauling relatives aux structures des composés ioniques, ne conduit pas à ce résultat expérimental. Le rapport $r_{Zr^{4+}} / r_{F^-} = 0.58$ ($r_{Zr^{4+}} = 0.80$ Å et $r_{F^-} = 1.36$ Å selon Pauling (1)) est peu différent de 0.59, valeur minimale requise pour la coordinence 7. Le tableau V-2-2 donne les valeurs minimales du rapport r_{cation}/r_{anion} requises pour un certain nombre de configurations.

Coordinence	Polyèdre	r_c/r_a
7	PTDS(*)	0.59
7	OS(**)	0.59
7	bipyramide pentagonale	0.70
8	dodécaèdre	0.65
8	antiprisme d'Archimède	0.65
8	cube	0.73

TABLEAU V-2-2

(*) PTDS=prisme trigonal droit avec un septième sommet surmontant une face rectangulaire

(**) OS=octaèdre avec un septième sommet surmontant une face

Coordinence 6

L'ion $(ZrF_6)^{2-}$ octaédrique de symétrie O_h a été trouvé dans Rb_2ZrF_6, Cs_2ZrF_6 et $CuZrF_6.4\ H_2O$; cette dernière structure a été déterminée à l'aide de données tridimensionnelles, les deux premières à l'aide de deux projections. Nous admettrons donc pour valeur de la longueur de la liaison Zr-F correspondant à la coordinence 6, la moyenne des longueurs trouvées dans $CuZrF_6.4\ H_2O$ soit 1.995 Å (σ = 0.007 Å).

Coordinence 7

Deux polyèdres de coordination différents ont été trouvés dans les fluorozirconates dans lesquels le zirconium est heptacoordiné :

- la bipyramide pentagonale dans $K_3\ Zr\ F_7$ et $K_2\ Cu\ Zr_2F_{12}.6\ H_2O$.
- le prisme trigonal droit comportant un septième sommet surmontant une face rectangulaire dans $Na_5\ Zr_2\ F_{13}$.

L'existence de ces deux polyèdres montre que pour ce même coordinat, les stabilités des deux formes sont comparables. Le calcul des énergies de répulsion entre les coordinats conduit également à ce résultat (44).

Des trois structures connues dans lesquelles le zirconium est heptacoordiné, seule celle de $K_2\ Cu\ Zr_2F_{12}.6\ H_2O$ a été déterminée à l'aide de données tridimensionnelles.

L'ion $(Zr_2F_{12})^{4-}$ contenu dans $K_2\ Cu\ Zr_2F_{12}.6\ H_2O$, résulte de l'association, par une arête équatoriale, de deux bipyramides pentagonales. Trois types de liaisons apparaissent dans cet ion :

- les distances équatoriales $Zr-F_2$ et $Zr-F_6$ admettant pour valeur moyenne 2.050 Å (σ = 0.007 Å)
- les distances axiales $Zr-F_1$ et $Zr-F_3$ ayant pour valeur moyenne 2.003 Å (σ = 0.007 Å).

- les distances $Zr-F_4$ et $Zr-F'_4$ du pont de valeur moyenne 2.158 Å (σ = 0.008 Å).

Ces trois valeurs moyennes sont significativement différentes entre-elles au seuil de probabilité de 0.1 % et montrent que dans la bipyramide pentagonale ZrF_7, les liaisons axiales sont plus fortes que les liaisons équatoriales.

Il apparaît également trois types de liaisons F-F dans cet ion :

- la distance $F_4 - F'_4$ du pont  de longueur 2.328 Å (σ = 0.014 Å)

- les distances équatoriales F_2-F_5, $F_5-F'_4$, F_2-F_6 et F_6-F_4 de valeur moyenne 2.506 Å (σ = 0.014 Å).

- les distances F-F entre atomes de fluor axiaux et équatoriaux dont la valeur moyenne dépasse 2.80 Å.

Coordinence 8

Deux polyèdres de coordination différents ont été trouvés dans les fluorozirconates dans lesquels la coordinence du zirconium est de 8 :

- un bidisphénoïde ou dodécaèdre dans $ZrF_4.3\ H_2O$ (12), K_2ZrF_6 (6) et $Li_6BeF_4.ZrF_8$ (13)

- un antiprisme d'Archimède dans ZrF_4 (10), $Na_7Zr_6F_{31}$ (11) $Cu_2ZrF_8.12\ H_2O$ et $Cu_3Zr_2F_{14}.16\ H_2O$.

La stéréochimie correspondant à la coordinence 8 a été discutée par plusieurs auteurs (41,45,46,47). Tous s'accordent pour dire que les deux configurations privilégiées avec huit coordinats identiques et monodentés sont le dodécaèdre et l'antiprisme; ces deux

configurations ont pratiquement la même stabilité. La présence de l'un ou de l'autre de ces polyèdres dépend donc des autres ions présents, des possibilités d'empilement, des liaisons hydrogène et d'autres facteurs.

Les antiprismes (ZrF_8) sont fortement déformés par rapport à la géométrie idéale MA_8, les distances Zr-F variant entre 2.061 et 2.182 Å et les distances F-F étant comprises entre 2.471 et 2.839 Å.

V-2-2 Liaison Zr-F

Le tableau V-2-3 rassemble les valeurs de la somme des rayons ioniques $r_{Zr^{4+}} + r_{F^-}$ correspondant aux coordinences 6, 7 et 8 ainsi que les distances Zr-F, F-F des ponts et les autres distances observées expérimentalement.

Coordinence	$r_{Zr^{4+}} + r_{F^-}$ (Å)	d (Zr-F) Å	d(F-F)ponts Å	d(F-F)Å
	σ = 0.04 Å	σ = 0.01 Å	σ = 0.015 Å	σ=0.015Å
6	2,16	1,99	-	2,82-2,84
7	2,20	2,02-2,16	2,33	2,46-3,05
8	2,24	2,06-2,18	2,36	2,47-2,84

TABLEAU V-2-3

Il ressort de ce tableau que pour chaque coordinence étudiée la distance Zr-F trouvée expérimentalement est nettement plus faible que la somme des rayons ioniques $r_{Zr^{4+}} + r_{F^-}$. De plus, les distances F-F des ponts  sont nettement inférieures au double du rayon ionique de l'ion F^-. Or, la valeur du rayon ionique de l'ion F^- peut-être considérée comme absolument sûre. Ce résultat constitue à notre avis une preuve expérimentale supplémentaire du caractère covalent non négligeable de la liaison Zr-F. Comme pour le titane IV, il faut admettre que l'ion F^- joue le rôle de faible donneur π vis-à-vis du zirconium.

V-3 Stéréochimie du cuivre

Dans tous les fluorosels de cuivre étudiés, la coordinence du cuivre est de six. Trois types de polyèdres de coordination ont été trouvés :

- $(Cu(H_2O)_4\ F_2)$ dans $CuTiF_6.4\ H_2O$, $NH_4CuTiF_7.\ 4\ H_2O$ et $CuZrF_6.4\ H_2O$.

Le polyèdre est dans les trois cas un octaèdre déformé. Le tableau V-3-1 résume les distances et angles observés dans ces octaèdres.

	$CuTiF_6.4\ H_2O$	$NH_4CuTiF_7.4\ H_2O$	$CuZrF_6.4\ H_2O$
$Cu - O_1$	1.957	1.946	1.985
$Cu - O_2$	1.975	-	1.983
$Cu - F_1$	2.312	2.216	2.245
$Cu - F_2$	-	2.246	-
$O_1 - Cu - O_2$	91°21'	90°	91,23°
$O_1 - Cu - F$	94°36'	90°	86,84°
$O_2 - Cu - F$	88°23'	90°	88,82°
Groupe de symétrie	C_{2V}	D_{4h}	C_{2V}

TABLEAU V-3-1

Ce tableau montre que la symétrie du polyèdre $(Cu(H_2O)_4\ F_2)$ est inférieure à D_{4h} sauf dans $NH_4CuTiF_7.4\ H_2O$. La longueur de la liaison Cu-F (comprise entre 2.216 et 2.312 Å) est toujours supérieure à celle des liaisons $Cu-OH_2$ et nous observons toujours le même type de déformation (4 liaisons courtes + 2 liaisons longues).

La distance Cu-F est nettement plus grande qu'une distance Cu-F normale (1,93-2,00 Å) (39).

- $(Cu(H_2O)_6)^{2+}$ dans $K_2Cu(ZrF_6)_2.6\ H_2O$, $Cu_2ZrF_8.12\ H_2O$ et $Cu_3(ZrF_7)_2.16\ H_2O$.

Les cations $(Cu(H_2O)_6)^{2+}$ sont octaédriques dans les trois cas et le tableau V-3-2 donne les distances et angles trouvés.

	$K_2Cu(ZrF_6)_2.6H_2O$	$Cu_2ZrF_8.12H_2O$	$Cu_3(ZrF_7)_2.16H_2O$
Cu - O_1	1,977 Å	1,946 Å	1,962 Å
Cu - O_2	2,028	1,997	1,985
Cu - O_3	2,318	2,386	2,348
O_1 - Cu - O_2	88,65°		93,01°
O_2 - Cu - O_3	93,30		88,17
O_2 - Cu - O_3	88,81		87,89
Groupe de symétrie	Ci	C_1	Ci

TABLEAU V-3-2

Dans les trois octaèdres $(Cu(H_2O)_6)^{2+}$ étudiés, apparaît le même type de déformation avec quatre distances courtes et deux plus longues; la moyenne des longueurs de liaison Cu-OH_2 courtes est égale à 1,98 Å et la moyenne des liaisons longues vaut 2,35 Å.

- $(Cu_2(H_2O)_{10})^{4+}$ dans $Cu_3Zr_2F_{14}.16\ H_2O$

L'existence de cet ion complexe n'avait jamais été signalée. Il résulte de l'association de deux octaèdres $(Cu(H_2O)_6)^{2+}$ par une

arête, deux molécules d'eau formant le pont entre les deux atomes de cuivre. L'association de deux polyèdres de coordination de métaux de transition par formation d'un pont  est extrêmement rare et un seul autre exemple est connu avec certitude (le benzoate de cuivre trihydrate (48)).

Les ions F^- et les atomes d'oxygène des molécules d'eau, par suite de leur pouvoir diffusant voisin, sont difficilement discernables par diffraction des rayons X. Dans le cas de l'ion $(Cu_2(H_2O)_{10})^{4+}$, on peut également imaginer un pont entre les deux atomes de cuivre assuré par deux fluor . Toutefois, plusieurs arguments plaident contre cette hypothèse :

- on connaît la grande affinité du zirconium pour le fluor et il est peu vraisamblable que des molécules d'eau remplacent des atomes de fluor dans le polyèdre de coordination du zirconium

- l'expérience montre que les maxima de densité électronique dus à des atomes de fluor sont plus élevés que ceux dus à des atomes d'oxygène de molécules d'eau de 2 à 4 $e^-/\mathring{A}^3$; or autour des atomes de cuivre, les maxima observés sont tous de 1 à 4 $e^-/\mathring{A}^3$ plus faibles qu'autour des atomes de zirconium

- enfin, les atomes formant pont entre les atomes de cuivre ont un entourage pseudo-tétraédrique; en effet, le plan formé par les atomes O_4 , F_7 et O_3 (F_7 et O_3 échangent des liaisons hydrogène avec O_4) et le plan formé par les atomes Cu_2-O_4-Cu_2' ont respectivement pour équation, par rapport à un système trirectangle :

$$0.1428\ X + 0.7259\ Y - 0.6228\ Z = 4.5421$$

et $$0.4108\ X + 0.3395\ Y - 0.8462\ Z = 10.2553$$

et font un angle de 71,64°. L'atome lié tétraédriquement par deux liaisons hydrogène et deux liaisons Cu-X est probablement un atome d'oxygène d'une molécule d'eau.

Le tableau V-3-3 rappelle les distances $Cu-OH_2$ trouvées dans $(Cu_2(H_2O)_{10})^{4+}$.

	distance (Å)
Cu_2-O_4	1.988
Cu_2-O_4'	2.655
Cu_2-O_5	1.946
Cu_2-O_6	2.553
Cu_2-O_7	1.933
Cu_2-O_8	1.940

TABLEAU V-3-3

Pour cet ion complexe, on observe comme dans les octaèdres $(Cu(H_2O)_6)^{2+}$, la même déformation de quatre liaisons $Cu-OH_2$ courtes et deux plus longues.

Dans tous les cas, les déformations observées et la dispersion observée dans les longueurs de liaisons $Cu-OH_2$ sont imputables à l'effet JAHN-TELLER (42) mais également aux forces interioniques et aux liaisons hydrogène fortes du type O - H ... F ou O - H ... O intervenant entre les ions complexes contenant du cuivre et ceux contenant du zirconium.

V-4 Environnement des molécules d'eau et liaisons par ponts hydrogène

Dans tous les composés étudiés contenant des molécules d'eau, ces dernières jouent deux rôles : d'une part elles servent de coordinats aux atomes de cuivre et d'autre part elles assurent un grand nombre de liaisons par ponts hydrogène entre les ions complexes présents.

Par suite de leur faible pouvoir diffusant, les atomes d'hydrogène n'ont pas été localisés dans les structures étudiées. L'étude

de la stéréochimie des molécules d'eau repose uniquement sur les valeurs des distances inter-atomiques O ... X (X = F ou O) et des angles X ... O ... X. Ces molécules d'eau ont été classées suivant le nombre de contacts O ... X inférieurs à 3 Å qu'elles assurent.

V-4-1 type O ... X

Une seule molécule d'eau appartient à ce type, $(H_2O)_1$ de $Cu_2ZrF_8.12\ H_2O$. La distance $(H_2O)_1$ ... F_3 correspondante est très courte (2.50 Å) et la liaison O ... F semble très forte.

V-4-2 type

Nous avons trouvé 10 fois le type et deux fois le type . Les distances et angles observés sont rassemblés dans le tableau V-4-1.

type	distance O...X (Å)	angle X...O...X(°)	Moyenne X...O...X
	2.515 - 2.963	103,23 - 118,81	111,63
	O...F 2.694 2.868 O...O 2.747 - 2.989	115,85 - 137,41	126,63

TABLEAU V-4-1

Les moyennes des angles F...O...F et F...O...O sont plus grandes que l'angle H-O-H observé dans l'eau qui est de 105°; ce résultat semble indiquer que l'angle O-H...F est en moyenne différent de 180° et que l'hydrogène ne se trouve pas sur l'axe O...F.

V-4-3 type  (une liaison hydrogène bifide + une liaison hydrogène normale)

Nous avons rencontré 3 fois le type et 5 fois le type . Le tableau V-4-2 rassemble les résultats trouvés.

Type	distance O ... X (Å)	angles X ... O ... X (°)
	2.601 - 2.965	50.30 - 53.77 90.67 -114.96 106.10 - 159.11
	O...F 2.570 - 2.800 O...O 2.589...2.989	F...O...F: 83.22-124.09 F...O...O: 93.08-140.64

TABLEAU V-4-2

Pour ce type d'environnement des molécules d'eau, un atome d'hydrogène doit être commun à deux atomes X suivant la figure



et former une liaison hydrogène bifide. L'angle X...O...X correspondant est voisin de 60°; le triangle XOX est en effet équilatéral, les distances O-X et X-X étant proches de 2.75 Å . Le tableau V-4-2 montre qu'il existe bien un angle voisin de 60° pour le premier type, mais que dans le deuxième type, l'angle le plus petit vaut 83,22°. Différents auteurs (49,50,51) ont montré que dans le cas de molécules d'eau, par suite de leur grand encombrement stérique, l'angle X...O...X peut être plus grand que 60° (jusqu'à 90° dans des composés organiques).

V-4-4 La molécule d'eau $(H_2O)_4$ du composé $Cu_3Zr_2F_{14}.16\ H_2O$

Cette molécule d'eau joue le rôle de pont entre les atomes de cuivre Cu_2 et Cu_2' ; elle est coordinée d'une manière particulière comme nous l'avons montré dans le paragraphe V-3.

Les distances O_4-Cu_2 et O_4-Cu_2', valent respectivement 1.988 et 2.655 Å ; la distance O_4-Cu_2' est particulièrement longue.

L'angle Cu_2-O_4-Cu_2' est égal à 99.92°.

CHAPITRE VI

COMPOSES ISOTYPES

Un certain nombre de composés isotypes de ceux dont la structure cristalline vient d'être décrite ont été préparés et étudiés à l'aide de méthodes cristallographiques, spectroscopiques et magnétiques.

Une partie seulement de ces sels étaient connue depuis les travaux de MARIGNAC.

Les méthodes cristallographiques nous ont permis de déterminer les paramètres cristallins.

Les susceptibilités magnétiques de ces composés ont été mesurées à l'aide d'une balance de Faraday (voir chapitre II). L'inverse de la susceptibilité magnétique de ces composés varie linéairement dans le domaine de température exploré (100-300°K). Les tableaux 6-1-2, 6-2-2 et 6-3-2 rassemblent les résultats trouvés.

Les spectres d'absorption dans le visible et le proche UV, enregistrés à l'aide de lames monocristallines minces, présentent tous une seule bande large et asymétrique centrée vers 12.400 cm^{-1} (figure 6-1). La position et le profil de cette bande sont les mêmes que ceux observés par HOLMES et Mc CLURE (52) pour $CuSO_4.5\ H_2O$ et, comme dans ce cas, la bande peut se décomposer en trois bandes gaussiennes correspondant aux transitions $Eg \longleftarrow B_{1g}$, $B_{2g} \longleftarrow B_{1g}$ et $A_{1g} \longleftarrow B_{1g}$ du cuivre II placé dans un entourage pseudo-octaédrique. Les maximas de ces bandes sont situés à 10.100, 13.000 et 14.500 cm^{-1}.



Fig.6-1

6-1 Composés du type $CuMF_6.4H_2O$ (M = Si, Ti, Zr, Sn, Hf), $CuMOF_5.4\,H_2O$(M=Nb) et $CuMO_2F_4.4\,H_2O$ (M=W)

6-1-1 Données cristallographiques

Composés	Paramètres a(Å)	b(Å)	c(Å)	β	Z	Groupe spatial
$CuSiF_6.4H_2O$	5,315±0,005	9,64±0,01	7,184±0,007	105°38'±10'	2	$P2_1/C$
$CuTiF_6.4H_2O$	5,509±0,005	9,82±0,01	7,417±0,007	104°27'±10'	2	"
$CuZrF_6.4H_2O$	5,692±0,005	10,07±0,01	7,560±0,007	103°34'±10'	2	"
$CuSnF_6.4H_2O$	5,598±0,005	9,95±0,01	7,638±0,007	103°46'±10'	2	"
$CuHfF_6.4H_2O$	5,692±0,005	10,07±0,01	7,560±0,007	103°34'±10'	2	"
$CuNbOF_5.4H_2O$	5,576±0,005	9,96±0,01	7,537±0,007	103°32'±10'	2	"
$CuWO_2F_4.4H_2O$	5,545±0,005	9,88±0,01	7,492±0,007	103°29'±10'	2	"

TABLEAU 6-1-1

6-1-2 Points de Curie-Weiss

Substance	Point de Curie-Weiss	Moment magnétique effectif (300°K)
$CuSiF_6 .4H_2O$	- 7°K	1.94 ± 0.02 magnétons de Bohr
$CuTiF_6 .4H_2O$	- 5°	1.88 ± 0.02 " "
$CuZrF_6 .4H_2O$	-11°	1.93 ± 0.02 " "
$CuSnF_6 .4H_2O$	-13°	1.89 ± 0.02 " "
$CuHfF_6 .4H_2O$	- 9°	1.90 ± 0.02 " "
$CuNbOF_5 .4H_2O$	- 7°	1.91 ± 0.02 " "
$CuWO_2F_4 .4H_2O$	-12°	1.90 ± 0.02 " "

6-2 Composés du type $NH_4CuMF_7 .4H_2O$ (M=Si;Ti,Sn) et $NH_4CuMO_2F_5 .4H_2O$ (M=W)

6-2-1 Données cristallographiques

Substances	Paramètres a = b	Paramètres c	Z	Groupe d'espace
$NH_4CuSiF_7 .4H_2O$	7,560 ± 0,005 Å	8,065 ± 0,006 Å	2	P 4/n
$NH_4CuTiF_7 .4H_2O$	7,671 ± 0,004 Å	8,271 ± 0,005 Å	2	"
$NH_4CuSnF_7 .4H_2O$	7,743 ± 0,005 Å	8,422 ± 0,007 Å	2	"
$NH_4CuWO_2F_5 .4H_2O$	7,707 ± 0,004 Å	8,419 ± 0,007 Å	2	"

6-2-2 Points de Curie-Weiss

Substances	Température	Moment magnétique effectif (300°K)
$NH_4CuSiF_7 .4H_2O$	15°K	1,85 ± 0,02 μ Bohr
$NH_4CuTiF_7 .4H_2O$	- 2°K	1,94 ± 0,02 μ Bohr
$NH_4CuSnF_7 .4H_2O$	9°K	1,90 ± 0,02 μ Bohr
$NH_4CuWO_2F_5.4H_2O$	0°K	1,96 ± 0,02 μ Bohr

6-3 Composés du type $K_2CuM_2F_{12}. 6 H_2O$, $Cu_2MF_8. 12 H_2O$ et $Cu_3M_2F_{14} . 16 H_2O$ (M = Zr, Hf)

Les composés $K_2CuHf_2F_{12}. 6 H_2O$, $Cu_2HfF_8. 12 H_2O$ et $Cu_3Hf_2F_{14}. 16 H_2O$ ont été préparés et étudiés; ces composés sont isotypes de $K_2CuZr_2F_{12}. 6 H_2O$, $Cu_2ZrF_8. 12 H_2O$ et $Cu_3Zr_2F_{14}. 16 H_2O$ respectivement comme le montre le tableau 6-3-1.

Substance	Paramètres				Z	Groupe spatial
	a(Å)	b(Å)	c(Å)	β(°)		
$K_2CuZr_2F_{12}.6H_2O$	6.631 ± 0.006	9,981 ± 0.010	12.921 ± 0.012	114.20° ± 0.15°	2	$P2_1/c$
$K_2CuHf_2F_{12}.6H_2O$	6.637 ± 0.006	9,985 ± 0,010	12.939 ± 0.012	114.15° ± 0.15°	2	$P2_1/c$
$Cu_2ZrF_8.12H_2O$	15.909 ± 0.015	9,616 ± 0.010	12.148 ± 0.012	121.69° ± 0.12°	4	C2/c
$Cu_2HfF_8.12H_2O$	15.929 ± 0.015	9,626 ± 0.010	12.158 ± 0.012	121.68° ± 0.12°	4	C2/c
$Cu_3Zr_2F_{14}.16H_2O$	10.404 ± 0.010	10.127 ± 0.010	10.886 ± 0.010	91.82° ± 0.10°	2	$P2_1/c$
$Cu_3Hf_2F_{14}.16H_2O$	10.414 ± 0.010	10.157 ± 0.010	10.889 ± 0.010	91.92° ± 0.10°	2	$P2_1/c$

TABLEAU 6-3-1

Le tableau 6-3-2 donne les points de Curie-Weiss de ces composés.

Substance	Points Curie-Weiss	Moment magnétique effectif (300°K)
$K_2CuZr_2F_{12} \cdot 6\ H_2O$	+ 3°K	1.94 ± 0.02 μ Bohr
$K_2CuHf_2F_{12} \cdot 6\ H_2O$	- 5°K	1.96 ± 0.02 μ Bohr
$Cu_2ZrF_8 \cdot 12\ H_2O$	- 3°K	1.89 ± 0.02 μ Bohr
$Cu_2HfF_8 \cdot 12\ H_2O$	0°K	1.90 ± 0.02 μ Bohr
$Cu_3Zr_2F_{14} \cdot 16\ H_2O$	15°K	1.93 ± 0.02 μ Bohr
$Cu_3Hf_2F_{14} \cdot 16\ H_2O$	9°K	1.88 ± 0.02 μ Bohr

Tableau 6-3-2

CHAPITRE VII

CONCLUSIONS GENERALES

Nous avons effectué une étude structurale des fluorotitanates $CuTiF_6 \cdot 4\ H_2O$, $NH_4CuTiF_7 \cdot 4\ H_2O$ et Na_3HTiF_8 et des fluorozirconates $CuZrF_6 \cdot 4\ H_2O$, $K_2CuZr_2F_{12} \cdot 6\ H_2O$, $Cu_2ZrF_8 \cdot 12\ H_2O$ et $Cu_3Zr_2F_{14} \cdot 16\ H_2O$.

La détermination des structures cristallines de ces composés nous a permis:

1) de préciser la géométrie et les dimensions des ions complexes $(TiF_6)^{2-}$, $(ZrF_6)^{2-}$, $(ZrF_8)^{4-}$, $(Zr_2F_{12})^{4-}$, $(Zr_2F_{14})^{6-}$, $(Cu(H_2O)_4)^{2+}$, $(Cu(H_2O)_6)^{2+}$ et $(Cu_2(H_2O)_{10})^{4+}$. L'existence des ions $(ZrF_8)^{4-}$ antiprismatiques ainsi que celle des ions binucléaires $(Zr_2F_{12})^{4-}$, $(Zr_2F_{14})^{6-}$ et $(Cu_2(H_2O)_{10})^{4+}$ n'avait jamais été signalée.

2) d'étudier les liaisons Ti-F et Zr-F et l'évolution de cette dernière en fonction de la coordinence du zirconium. Les distances Ti-F et Zr-F observées sont toujours inférieures à la somme des rayons ioniques $r_{Ti^{4+}} + r_{F^-}$ et $r_{Zr^{4+}} + r_{F^-}$; nous attribuons cette contraction à une interaction covalente π entre l'ion F^- et les ions Ti^{4+} et Zr^{4+}, l'ion F^- jouant le rôle de faible donneur π .

3) de préciser le rôle structural des molécules d'eau qui sont toujours liées au cuivre II et dont les atomes d'hydrogène sont engagés dans des liaisons hydrogène du type O-H...F ou O-H...O; ces liaisons ont été analysées pour tous les composés étudiés.

4) de préparer un certain nombre de composés dont l'existence n'avait pas encore été signalée et qui sont isotypes de ceux dont nous avons déterminé les structures cristallines. Ces composés sont : $CuHfF_6 \cdot 4\ H_2O$, $NH_4CuSiF_7 \cdot 4\ H_2O$, $NH_4CuSnF_7 \cdot 4\ H_2O$, $NH_4CuWO_2F_5 \cdot 4\ H_2O$, $K_2CuHf_2F_{12} \cdot 6\ H_2O$, $Cu_2HfF_8 \cdot 12\ H_2O$ et $Cu_3Hf_2F_{14} \cdot 16\ H_2O$.

Alors que dans les fluorotitanates la coordinence du titane

IV est toujours de 6, même lorsque le rapport Ti/F est différent de 1/6, dans les fluorozirconates elle peut prendre les valeurs 6, 7 et 8. Dans les fluorozirconates, l'association des unités (ZrF_6), (ZrF_7) et (ZrF_8) est fréquente et conduit à des ions polynucléaires.

De ces résultats,nous pouvons tirer les conclusions chimiques suivantes:

- les fluorotitanates dans lesquels le rapport Ti/F est différent de 1/6 sont probablement tous des sels doubles comme le sont NH_4CuTiF .4 H_2O = NH_4F . $Cu(H_2O)_4TiF_6$ et Na_3HTiF_8 = $NaHF_2$.Na_2TiF_6.

- les structures des fluorozirconates sont nettement plus complexes que celles des fluorotitanates. Tout se passe comme si la structure des ions fluorés du zirconium dépendait de la nature du contre-ion présent. Un équilibre très mobile existe probablement en solution entre les ions $(ZrF_6)^{2-}$, $(ZrF_7)^{3-}$, $(ZrF_8)^{4-}$, $(Zr_2F_{10})^{2-}$, $(Zr_2F_{11})^{3-}$, $(Zr_2F_{12})^{4-}$, $(Zr_2F_{13})^{5-}$ et $(Zr_2F_{14})^{6-}$. Bien que l'existence des ions $(Zr_2F_{10})^{2-}$ et $(Zr_2F_{11})^{3-}$ n'ait pas encore été démontrée, nous sommes persuadés qu'ils existent et qu'avec d'autres contre-ions, d'autres ions polynucléaires fluorés du zirconium peuvent être mis en évidence.

REFERENCES

(1) L. PAULING - Nature of the Chemical Bond, Cornell University Press, 1960

(2) S. SIEGEL - Acta Cryst., 1952, 5, 683

(3) J.W. RICHARDSON, R.R. POWELL et W.C. NIEUWPOORT - J. Chem. Phys., 1963, 38, 796

(4) M.C. MARIGNAC - Ann. Chim. Phys., 1860, 60, 284

(5) H.L. WELLS et H.W. FOOTE - Am. J. Sci., 1897, 3, 466

(6) H. BODE et G. TEUFER - Zeit. anorg. allg. Chemie, 1956, 283, 18

(7) HAMPSON et PAULING - J.A.C.S., 1938, 60, 2702

(8) W.H. ZACHARIASEN - Acta Cryst., 1954, 7, 792

(9) R.M. HERAK, S.S. MALCIC et L.J.M. MANOJLOVIC - Acta Cryst. 1965, 18, 520

(10) R.D. BURBANK et F.N. BENSEY - 1956, U.S. Atomic Energie Commission Report K-1280

(11) J.H. BURNS, R.D. ELLISON et H.A. LEVY - Acta Cryst., 1968, B24, 230

(12) T.N. WATERS - Chem. and Ind., 1964, 713

(13) D.R. SEARS et J.H. BURNS - J. Chem. Phys., 1964, 41, 3478

(14) M. KIMURA, K. KIMURA, M. AOKJ et S. SHIBATA - Bull. Chem. Soc. Japan, 1956, 29, 95

(15) BARBLAN - Schweitz. min. petrog. Mitt., 1943, 23, 295

(16) W. HAASE et H. HOPPE - Acta Cryst., 1968, B24, 282

(17) W.H. BAUER - Acta Cryst., 1956, 9, 515

(18) S. SIEGEL - Acta Cryst., 1952, 5, 683

(19) PEYRONEL - Gazz. Chim. ital., 1941, 71, 620

(20) R.J.H. CLARK, J. LEWIS, R.S. NYHOLM, P. PAULING et G.B. ROBERTSON - Nature, 1961, 192, 222

(21) M. LISTER et L.E. SUTTON - Trans. Faraday Soc., 1941, 37, 393

(22) H. BODE et G. TEUFER - Acta Cryst., 1956, 9, 929

(23) L.A. HARRIS - Acta Cryst., 1959, 12, 172

(24) J.V. SILVERTON et J.L. HOARD - Inorg. Chem., 1963, 2, 243

(25) A. CLEARFIELD et P.A. VAUGHAN - Acta Cryst., 1956, 9, 555

(26) J. SINGER et D.T. CROMER - Acta Cryst., 1459, 12, 719

(27) G.L. GLEN, J.V. SILVERTON et J.L. HOARD - Inorg. Chem.,1963,2,250

(28) J.D. Mc CULLOUGH et K.N. TRUEBOLD - Acta Cryst., 1959, 12, 507

(29) A.J. BRADLEY - Proc. Phys. Soc., 1935, 47, 879

(30) D. GRANDJEAN, J.P. WENDLING, R. STROSSER et R. WEISS - Bull. Soc. Franç. Min. Crist., 1964, 87, 87

(31) D.W.J. CRUICKSHANK et col.- Computing Methods and the Phase Problem in X-ray. Crystal Analysis, Pergamon Press, page 45

(32) H. LIPSON et W. COCHRAN - The Crystalline State Vol. III, Bell and Sons, London 1966

(33) V. VAND, P.F. ELLAND et R. PEPINSKY - Acta Cryst., 1957, 10, 303 et F.H. MOORE - Acta Cryst., 1963, 16, 1169

(34) C.H. DAUBEN et D.H. TEMPLETON - Acta Cryst., 1955, 8, 841

(35) D.W.J. CRUICKSHANK - Acta Cryst., 1949, 2, 65

(36) M.C. MARIGNAC - Ann. Chim. Phys., 1866, 4, 6

(37) M.C. MARIGNAC - Ann. des Mines, 1859, 15, 5

(38) M.C. MARIGNAC - Ann. des Mines, 1859, 15, 239

(39) S. GELLER et W.L. BOND - J. Chem. Phys., 1958, 29, 925

(40) M.C. MARIGNAC - Ann. Chim. Phys., 1860, 60, 299

(41) J.L. HOARD et J.V. SILVERTON - Inorg. Chem., 1963, 2, 235

(42) H.A. JAHN et E. TELLER - Proc. Roy. Soc.(London),1937, A261,220

(43) R.F. FENSKE, K.G. WAULTON, D.D. RADTKE et C.C. SWEENEY - Inorg.Chem., 1966, 5, 951

(44) R.J. GILLESPIE - Advances in the Chemistry of Coordination Compounds, Macmillan, 1961

(45) G. RACAH - J. Chem. Phys., 1950, 11, 214

(46) G.H. DUFFEY - J. Chem. Phys., 1950, 18, 746

(47) R.V. PARISH - Coord. Chem. Rew., 1966, 1, 439

(48) H. KOIZUMI, K. OSAKI et T. WATANABE - J. Phys. Soc. Japan, 1963, 18, 117

(49) R.E. MARSH - Acta Cryst., 1958, 11, 654

(50) B.M. CRAVEN, S. MARTINEZ-CARRERA et G.A. JEFFREY - Acta Cryst., 1964, 17, 891

(51) B.M. CRAVEN et W.J. TAKEJ - Acta Cryst., 1964, 17, 415

(52) O.G. HOLMES et D.S. McCLURE - J. Chem. Phys., 1957, 26, 1686.

APPENDICES

FACTEURS DE STRUCTURE OBSERVES ET CALCULES

N° 1

$CuTiF_6 . 4\ H_2O$

h K l	F_o	F_c	h K l	F_o	F_c	h K l	F_o	F_c	h K l	F_o	F_c
0 0 2	97,1	96,5	60 $\overline{12}$	22,8	22,4	3 1 $\overline{9}$	26,2	24,8	2 2 3	37,8	- 35,9
0 0 4	46,5	39,6	80 0	26,8	33,9	3 1 $\overline{11}$	20,0	21,1	2 2 4	48,2	46,7
0 0 6	27,3	25,2	80 2	17,9	24,2	3 1 $\overline{13}$	20,7	21,6	2 2 5	28,5	- 24,9
0 0 8	41,7	36,5	80 $\overline{2}$	23,6	30,4	4 1 3	14,3	12,9	2 2 6	44,5	43,6
0 0 10	32,6	31,6	80 $\overline{4}$	20,2	26,5	4 1 $\overline{1}$	17,3	20,1	2 2 7	33,7	33,5
0 0 12	17,1	19,8	80 $\overline{6}$	19,4	20,8	5 1 0	16,9	-14,9	2 2 10	24,7	22,7
1 0 2	37,5	24,7	80 $\overline{8}$	21,2	25,2	5 1 1	36,1	37,3	2 2 $\overline{1}$	51,1	58,4
1 0 6	19,3	15,5	01 3	30,9	28,6	5 1 3	40,2	42,4	2 2 $\overline{3}$	101,4	101,2
1 0 $\overline{4}$	35,3	34,7	01 7	15,6	15,5	5 1 5	36,2	37,3	2 2 $\overline{4}$	51,9	51,2
1 0 $\overline{8}$	18,3	17,4	11 1	107,7	109,1	5 1 7	19,7	23,9	2 2 $\overline{5}$	52,0	47,4
2 0 2	99,1	101,4	11 2	57,2	- 51,2	5 1 $\overline{1}$	50,9	50,5	2 2 $\overline{6}$	33,2	34,6
2 0 4	65,5	66,0	11 3	103,3	112,2	5 1 $\overline{3}$	23,4	-21,4	2 2 $\overline{10}$	31,9	30,2
2 0 6	44,1	39,5	11 4	14,3	- 11,7	5 1 $\overline{5}$	38,3	37,5	2 2 $\overline{12}$	26,1	24,5
2 0 8	35,8	35,7	11 5	52,2	47,1	5 1 $\overline{5}$	34,9	39,0	3 2 0	22,5	23,6
2 0 10	24,9	27,9	11 6	18,6	14,1	5 1 6	12,8	9,4	3 2 1	15,1	17,0
2 0 12	18,4	21,3	11 7	41,1	36,4	5 1 $\overline{7}$	21,4	22,0	3 2 2	14,1	13,6
2 0 2	16,6	17,3	11 9	33,1	31,9	5 1 9	28,1	29,4	4 2 0	59,1	63,5
2 0 $\overline{4}$	39,8	38,4	11 11	18,8	21,6	5 1 $\overline{11}$	27,8	27,9	4 2 1	28,5	29,1
2 0 $\overline{6}$	88,5	85,2	11 2	7,5	- 2,6	5 1 $\overline{13}$	21,8	21,6	4 2 2	39,4	43,5
2 0 $\overline{8}$	55,5	48,9	11 $\overline{3}$	8,0	- 3,8	7 1 1	22,4	25,9	4 2 3	23,2	21,9
2 0 $\overline{10}$	26,3	25,9	11 $\overline{4}$	13,0	- 9,3	7 1 3	16,9	20,9	4 2 4	35,9	35,2
2 0 $\overline{12}$	16,4	21,2	11 $\overline{5}$	49,9	46,0	7 1 5	15,3	21,1	4 2 6	30,6	31,0
2 0 $\overline{14}$	15,7	18,2	11 $\overline{7}$	49,9	46,3	7 1 1	27,7	31,6	4 2 8	23,2	25,4

h K l	F_o	F_c	h K l	F_o	F_c	h K l	F_o	F_c	h K l	F_o	F_c	h K l	F_o	F_c
4 0 0	61,5	60,6	I I $\bar{9}$	37,8	37,3	7 I $\bar{3}$	34,8	37,6	4 2 $\bar{1}$	21,0	- 20,9			
4 0 2	45,8	45,8	I I $\bar{11}$	27,9	27,1	7 I $\bar{5}$	25,5	27,3	4 2 $\bar{2}$	40,7	44,8			
4 0 4	46,6	45,0	I I $\bar{13}$	18,4	19,6	7 I $\bar{7}$	28,4	31,0	4 2 $\bar{3}$	27,5	- 24,0			
4 0 6	29,3	28,4	2 I I	30,9	27,2	7 I $\bar{9}$	16,9	24,8	4 2 $\bar{4}$	43,6	50,5			
4 0 8	14,1	17,1	2 I 5	25,8	23,8	7 I $\bar{11}$	15,7	21,0	4 2 5	15,8	- 11,7			
4 0 10	20,5	21,1	2 I $\bar{1}$	17,5	20,3	9 I I	20,8	24,9	4 2 $\bar{6}$	32,3	34,9			
4 0 $\bar{2}$	60,5	59,7	2 I $\bar{3}$	19,3	18,8	9 I $\bar{1}$	16,6	24,1	4 2 $\bar{8}$	36,3	37,4			
4 0 $\bar{4}$	78,5	82,6	2 I $\bar{5}$	23,9	23,1	9 I $\bar{3}$	15,5	19,1	4 2 $\bar{10}$	29,9	27,7			
4 0 $\bar{6}$	37,2	32,5	3 I 0	39,6	34,9	0 2 2	60,0	57,6	4 2 $\bar{12}$	22,4	21,3			
4 0 $\bar{8}$	16,3	20,0	3 I I	60,7	58,1	0 2 4	84,2	81,2	6 2 0	29,0	32,4			
4 0 $\bar{10}$	17,3	21,0	3 I 2	29,1	25,0	0 2 5	38,4	33,8	6 2 2	31,6	34,8			
4 0 $\bar{12}$	24,9	25,6	3 I 3	48,3	44,0	0 2 6	49,0	45,8	6 2 4	26,5	29,3			
4 0 $\bar{14}$	19,6	21,6	3 I 4	14,1	-12,1	0 2 8	35,4	32,1	6 2 $\bar{2}$	33,0	36,4			
5 0 2	13,8	14,1	3 I 5	41,8	36,9	0 2 10	29,3	27,7	6 2 $\bar{4}$	29,5	30,7			
6 0 0	23,7	25,0	3 I 6	12,8	-13,4	1 2 0	11,8	11,8	6 2 $\bar{6}$	34,9	37,5			
6 0 2	25,0	24,5	3 I 7	29,8	29,8	1 2 2	25,8	23,5	6 2 $\bar{8}$	29,2	27,3			
6 0 4	27,1	31,9	3 I 9	21,7	25,5	1 2 3	21,5	20,3	6 2 $\bar{10}$	22,7	24,0			
6 0 6	25,0	30,7	3 I 11	22,2	24,6	1 2 6	20,7	17,5	8 2 $\bar{2}$	22,9	25,4			
6 0 8	20,3	23,9	3 I $\bar{1}$	36,2	31,1	1 2 $\bar{1}$	5,4	- 1,9	8 2 $\bar{4}$	27,0	29,4			
6 0 $\bar{2}$	37,7	42,3	3 I $\bar{2}$	9,2	8,1	1 2 $\bar{2}$	17,2	14,5	8 2 $\bar{6}$	24,0	23,6			
6 0 $\bar{4}$	27,8	28,7	3 I 3	84,3	91,1	1 2 $\bar{3}$	16,6	12,7	8 2 $\bar{8}$	26,5	23,0			
6 0 $\bar{6}$	29,4	31,9	3 I $\bar{4}$	21,1	-18,6	1 2 $\bar{4}$	26,6	26,7						
6 0 $\bar{8}$	30,3	29,0	3 I $\bar{5}$	73,9	67,4	2 2 0	53,8	53,4						
6 0 $\bar{10}$	33,7	32,1	3 I 7	55,9	50,4	2 2 2	67,7	65,2						

h K l	F_o	F_c	h K l	F_o	F_c	h K l	F_o	F_c	h K l	F_o	F_c
0 3 3	28,3	22,5	5 3 3	30,0	30,8	4 4 4	34,4	33,1	3 5 7	28,0	28,9
0 3 6	17,4	-13,1	5 3 5	22,1	22,5	4 4 6	32,7	34,7	3 5 9	20,2	21,8
0 3 7	14,7	15,4	5 3 7	18,6	23,7	4 4 8	26,9	30,3	3 5 $\bar{1}$	42,4	52,8
1 3 2	46,6	-41,8	5 3 9	17,5	24,7	4 4 $\bar{2}$	28,2	32,1	3 5 $\bar{2}$	11,6	14,0
1 3 3	51,2	45,1	5 3 $\bar{1}$	45,0	45,3	4 4 $\bar{3}$	14,9	15,2	3 5 $\bar{3}$	36,2	37,4
1 3 5	58,9	54,8	5 3 $\bar{2}$	17,7	- 18,9	4 4 $\bar{4}$	30,4	30,5	3 5 $\bar{5}$	29,9	33,2
1 3 7	47,7	40,8	5 3 $\bar{3}$	30,9	31,4	4 4 $\bar{6}$	38,7	40,3	3 5 $\bar{7}$	32,5	32,4
1 3 9	28,1	27,4	5 3 $\bar{5}$	45,4	45,4	4 4 $\bar{8}$	50,1	45,4	3 5 $\bar{9}$	30,9	31,5
1 3 11	19,2	22,6	5 3 $\bar{7}$	45,6	41,5	4 4 $\bar{10}$	33,8	31,4	3 5 $\bar{11}$	24,9	26,5
1 3 13	18,6	21,0	5 3 $\bar{9}$	31,1	30,2	6 4 0	34,5	39,9	4 5 3	14,1	11,3
1 3 $\bar{2}$	34,3	-33,6	7 3 1	27,7	31,5	6 4 2	32,9	37,3	0 6 1	17,0	14,4
1 3 $\bar{3}$	110,3	115,5	7 3 3	27,0	32,5	6 4 4	20,4	24,6	0 6 2	63,6	62,9
1 3 $\bar{5}$	74,5	75,7	7 3 5	16,8	23,4	6 4 $\bar{2}$	35,3	36,5	0 6 3	24,3	- 18,7
1 3 $\bar{7}$	33,2	29,8	7 3 $\bar{1}$	21,0	23,7	6 4 $\bar{4}$	33,1	34,3	0 6 4	36,3	32,0
1 3 9	25,9	25,2	7 3 3	25,4	28,4	6 4 6	34,4	34,4	0 6 5	14,3	- 12,6
1 3 $\bar{11}$	26,4	26,9	7 3 $\bar{5}$	27,0	29,2	6 4 $\bar{8}$	20,3	24,0	0 6 6	38,0	37,9
1 3 $\bar{13}$	20,5	20,5	7 3 $\bar{7}$	24,2	27,4	8 4 4	23,0	26,8	0 6 8	36,6	37,4
2 3 0	13,1	-12,0	7 3 $\bar{9}$	12,9	19,9	8 4 $\bar{6}$	23,6	25,6	0 6 10	26,6	27,1
2 3 1	25,4	24,6	0 4 1	40,4	41,8	8 4 8	20,1	22,6	1 6 0	14,1	16,1
2 3 2	13,2	12,2	0 4 2	37,8	36,2	0 5 1	27,0	27,2	1 6 2	16,1	15,0
2 3 5	15,2	10,3	0 4 4	87,8	82,4	0 5 2	14,1	- 12,8	2 6 0	54,0	62,8
2 3 $\bar{1}$	14,6	13,7	0 4 6	63,6	58,0	0 5 3	17,2	14,1	2 6 2	73,0	63,0
2 3 $\bar{5}$	15,0	15,2	0 4 8	36,5	34,3	0 5 4	13,2	9,6	2 6 3	31,5	26,6
2 3 $\bar{6}$	10,1	- 8,5	0 4 10	26,1	26,5	1 5 0	15,7	16,0	2 6 4	48,4	45,5
3 3 0	21,2	15,4	1 4 0	20,5	22,6	1 5 1	48,5	52,0	2 6 5	14,8	11,8

h K l	F_o	F_c	h K l	F_o	F_c	h K l	F_o	F_c	h K l	F_o	F_c	h K l	F_o	F_c
3 3 I	77,2	75,I	I 4 2	26,3	22,4	I 5 2	I7,2	I4,5	2 6 6	22,0	26,8			
3 3 2	22,7	I7,9	I 4 3	I7,2	I2,7	I 5 3	44,I	37,0	2 6 8	24,7	24,8			
3 3 3	43,0	40,6	I 4 6	I3,4	I3,8	I 5 4	23,0	I8,3	2 6 $\bar{2}$	33,4	34,0			
3 3 5	43,8	40,4	2 4 0	84,0	94,0	I 5 5	37,3	36,2	2 6 $\bar{3}$	20,6	- I9,7			
3 3 7	36,8	37,2	2 4 I	30,4	-29,4	I 5 6	I6,2	-I2,6	2 6 $\bar{4}$	43,3	48,8			
3 3 9	I9,6	24,0	2 4 2	55,8	52,2	I 5 7	35,4	34,I	2 6 $\bar{6}$	48,2	45,8			
3 3 $\bar{I}$	73,0	77,3	2 4 3	I5,2	II,7	I 5 9	29,7	30,0	2 6 $\bar{8}$	34,I	34,0			
3 3 $\bar{2}$	24,2	25,2	2 4 4	38,0	38,4	I 5 II	22,0	24,6	4 6 0	26,2	27,5			
3 3 $\bar{3}$	57,0	54,4	2 4 6	39,9	36,6	I 5 $\bar{I}$	75,5	72,3	4 6 2	33,0	37,5			
3 3 $\bar{4}$	II,0	- I3,0	2 4 8	27,4	27,I	I 5 $\bar{2}$	33,5	-27,3	4 6 3	I7,0	- I5,0			
3 3 $\bar{5}$	I3,6	I6,3	2 4 2	I20,7	I2I,I	I 5 $\bar{3}$	80,5	80,I	4 6 4	37,7	39,4			
3 3 $\bar{7}$	35,0	33,9	2 4 $\bar{4}$	60,7	57,6	I 5 $\bar{4}$	25,6	20,6	4 6 6	29,0	29,9			
3 3 $\bar{9}$	40,I	39,0	2 4 $\bar{5}$	2I,8	I8,5	I 5 $\bar{5}$	59,3	58,9	4 6 $\bar{2}$	37,5	43,I			
3 3 $\bar{II}$	32,I	29,6	2 4 $\bar{6}$	24,5	23,I	I 5 7	36,7	39,3	4 6 $\bar{3}$	23,0	23,I			
3 3 $\bar{I3}$	I4,7	I9,8	2 4 $\bar{8}$	2I,5	23,I	I 5 $\bar{9}$	26,5	27,4	4 6 $\bar{4}$	46,9	45,8			
4 3 2	I0,4	- 9,4	2 4 $\bar{I0}$	3I,8	29,2	I 5 $\bar{II}$	20,5	2I,7	4 6 $\bar{6}$	39,4	39,2			
4 3 3	I3,9	I8,3	2 4 $\bar{I2}$	23,6	25,0	2 5 I	I3,8	I3,4	4 6 8	23,3	24,9			
4 3 $\bar{I}$	I2,I	II,9	3 4 0	I0,4	I4,0	3 5 0	36,8	-37,5	6 6 0	28,I	32,9			
4 3 $\bar{3}$	I4,3	I2,2	3 4 $\bar{4}$	I4,I	I4,I	3 5 I	58,I	58,8	6 6 2	22,6	24,2			
4 3 $\bar{5}$	II,0	I2,7	3 4 $\bar{6}$	I7,7	I6,8	3 5 2	I2,0	-II,4	6 6 $\bar{4}$	32,6	24,2			
4 3 $\bar{7}$	I4,5	II,8	4 4 0	48,8	47,6	3 5 3	52,I	54,2	6 6 $\bar{2}$	34,I	37,3			
5 3 I	40,6	42,5	4 4 2	36,4	38,3	3 5 5	40,8	4I,0	6 6 $\bar{4}$	28,6	33,9			
									6 6 6	20,9	22,8			

N° 2

$NH_4CuTiF_7 \cdot 4\ H_2O$

h k l	Fo	Fc	h k l	Fo	Fc	h k l	Fo	Fc
1 3 0	106	120	7 5 0	49	40	1 2 2	41	42
1 5 0	71	- 63	7 7 0	34	- 33	1 3 2	53	- 67
1 7 0	31	35	8 0 0	62	54	1 4 2	59	- 71
1 9 0	43	- 35	8 2 0	52	- 49	1 5 2	38	36
2 0 0	85	-108	8 4 0	40	40	1 6 2	20	20
2 2 0	89	98	8 6 0	49	- 41	1 7 2	21	- 21
2 4 0	117	- 140	9 1 0	51	- 42	1 8 2	32	- 30
2 6 0	63	61	9 3 0	26	31	1 9 2	20	21
2 8 0	67	- 55	9 5 0	35	- 34	2 0 2	15	- 13
3 1 0	10	1	10 0 0	46	- 39	2 2 2	13	8
3 3 0	88	- 80	10 2 0	39	37	2 3 2	60	- 72
3 5 0	45	43	10 4 0	42	- 37	2 4 2	37	34
3 7 0	65	- 53	12 0 0	29	32	2 5 2	40	41
3 9 0	31	33	-- - -	--	--	2 7 2	34	- 33
4 0 0	99	106	1 2 1	8	- 10	2 8 2	21	17
4 2 0	101	- 104	1 3 1	12	- 5	2 9 2	24	26
4 4 0	61	60	1 4 1	18	22	3 0 2	25	19
4 6 0	60	- 55	1 6 1	17	- 15	3 2 2	28	- 18
4 8 0	56	47	2 0 1	13	18	3 3 2	43	45
5 1 0	84	- 74	2 6 1	16	- 12	3 4 2	44	42
5 3 0	79	70	2 7 1	22	19	3 5 2	24	- 25
5 5 0	31	- 34	3 0 1	30	- 36	3 6 2	32	- 32
5 7 0	48	41	3 1 1	8	- 9	3 7 2	33	31
6 0 0	56	- 52	4 0 1	20	- 18	3 8 2	35	33
6 2 0	98	85	4 1 1	20	18	4 0 2	19	- 12
6 4 0	57	- 54	4 2 1	16	14	4 1 2	34	- 30
6 6 0	68	55	4 3 1	20	- 21	4 2 2	19	16
7 1 0	47	44	5 4 1	22	20	4 3 2	45	43
7 3 0	35	- 36	6 1 1	13	6	4 5 2	19	- 19

h k l	Fo	Fc	h k l	Fo	Fc	h k l	Fo	Fc
4 7 2	39	35	9 2 2	24	27	2 3 4	80	87
5 0 2	40	- 35	9 4 2	20	- 25	2 4 4	28	26
5 1 2	42	41	10 1 2	23	26	2 5 4	54	- 54
5 2 2	60	59	-- - -	--	--	2 7 4	44	43
5 3 2	45	- 40	1 3 3	36	34	2 9 4	25	- 31
5 4 2	24	- 26	1 5 3	23	- 24	3 0 4	56	- 52
5 5 2	19	21	1 7 3	19	19	3 1 4	39	- 32
5 6 2	33	31	2 0 3	29	- 28	3 2 4	45	44
5 7 2	27	- 24	2 6 3	18	18	3 3 4	51	42
5 8 2	20	- 24	3 1 3	33	35	3 4 4	53	- 55
6 1 2	41	38	3 3 3	12	- 13	3 5 4	34	- 29
6 2 2	28	- 23	3 7 3	14	- 15	3 6 4	41	41
6 3 2	40	- 38	4 0 3	29	28	3 7 4	26	25
6 5 2	32	30	4 2 3	21	- 21	3 8 4	42	- 39
6 6 2	17	- 17	4 4 3	12	14	4 0 4	14	- 18
6 7 2	29	- 29	5 3 3	29	29	4 1 4	56	52
7 0 2	24	24	5 5 3	17	- 18	4 2 4	20	19
7 1 2	26	- 26	8 2 3	15	- 14	4 3 4	61	- 58
7 2 2	34	- 32	- - -	--	- --	4 5 4	22	30
7 3 2	20	21	1 2 4	66	- 72	4 7 4	44	- 41
7 4 2	26	25	1 3 4	53	- 51	5 0 4	49	50
7 5 2	24	- 23	1 4 4	79	85	5 1 4	44	37
7 6 2	32	- 31	1 5 4	37	34	5 2 4	70	- 70
8 0 2	15	- 15	1 6 4	30	- 33	5 3 4	30	- 32
8 1 2	33	- 33	1 7 4	21	- 23	5 4 4	38	38
8 3 2	17	22	1 8 4	37	37	5 5 4	23	22
8 5 2	29	- 28	2 0 4	13	14	5 6 4	38	- 38
9 0 2	34	- 31	2 1 4	40	- 32	6 1 4	46	- 47
9 1 2	29	25	2 2 4	22	- 16	6 2 4	20	- 19

h k l	Fo	Fc	h k l	Fo	Fc	h k l	Fo	Fc
6 3 4	49	47	3 3 6	41	- 37	10 0 6	25	- 30
6 5 4	36	- 38	3 5 6	27	26	- - -	--	----
6 7 4	31	35	3 7 6	32	- 33	1 2 8	27	35
7 0 4	27	- 33	4 0 6	53	49	1 3 8	30	- 39
7 1 4	28	- 25	4 2 6	53	- 50	1 4 8	31	- 36
7 2 4	40	40	4 4 6	38	36	1 5 8	32	29
7 3 4	23	22	4 6 6	35	- 35	2 1 8	27	29
7 4 4	24	- 31	4 8 6	29	33	2 3 8	30	- 38
7 5 4	21	- 21	5 1 6	40	- 37	2 4 8	30	27
7 6 4	36	36	5 3 6	38	37	2 5 8	31	30
8 1 4	41	40	5 5 6	22	- 24	3 0 8	30	31
8 5 4	28	32	5 7 6	25	29	3 1 8	30	- 21
9 0 4	36	36	6 0 6	34	- 33	3 2 8	30	- 30
9 2 4	29	- 33	6 2 6	48	48	3 3 8	30	31
- - -	--	----	6 4 6	35	- 35	3 4 8	31	31
1 3 6	49	47	6 6 6	35	37	4 0 8	30	- 22
1 5 6	35	- 33	7 1 6	26	28	4 1 8	30	- 30
1 7 6	23	24	7 3 6	22	- 25	4 2 8	30	22
1 9 6	21	- 26	7 5 6	23	28	4 3 8	30	31
2 0 6	46	- 45	8 0 6	36	36	5 0 8	31	- 30
2 2 6	51	44	8 2 6	29	- 34	5 1 8	31	30
2 4 6	61	- 62	8 4 6	26	29	5 2 8	31	33
2 6 6	38	38	8 6 6	24	- 31	5 3 8	32	- 31
2 8 6	35	- 37	9 1 6	25	- 29	6 1 8	32	29
3 1 6	21	12						

N° 3

Na_3 H Ti F_8

h	k	l	Fo	Fc
0	2	0	24	- 22
0	4	0	114	- 129
0	6	0	54	- 58
0	8	0	26	31
0	10	0	54	- 53
1	1	0	50	34
1	3	0	85	- 77
1	5	0	20	11
1	7	0	121	116
1	9	0	29	- 20
1	11	0	97	- 96
1	13	0	38	34
2	0	0	82	65
2	2	0	33	- 32
2	4	0	112	- 119
2	6	0	121	120
2	8	0	24	- 21
2	10	0	29	- 37
2	14	0	74	64
3	1	0	40	- 31
3	3	0	92	- 81
3	7	0	126	135
3	11	0	37	- 43
3	15	0	20	22
4	0	0	184	203
4	2	0	20	- 7
4	4	0	121	- 123
4	8	0	25	21
5	1	0	26	32
5	3	0	25	- 32
5	7	0	67	53
5	11	0	79	- 74
5	13	0	39	29
6	0	0	100	89
6	2	0	22	- 26
6	6	0	26	27
6	10	0	61	- 55
7	3	0	26	- 34
7	7	0	52	55
8	0	0	52	48
8	4	0	66	- 64
0	2	1	51	- 44
0	4	1	63	55
0	6	1	76	- 86
0	8	1	75	- 88
0	12	1	69	71
0	16	1	12	- 13
1	1	1	51	- 48
1	3	1	47	- 41
1	5	1	14	- 11
1	7	1	33	31
1	9	1	58	- 57
1	11	1	37	29
1	13	1	36	25
1	15	1	30	- 24
2	2	1	90	- 93
2	4	1	47	54
2	6	1	86	90
2	12	1	26	- 25
2	16	1	18	- 18
3	1	1	47	49
3	3	1	42	- 39
3	5	1	90	90
3	7	1	16	11
3	9	1	16	- 18
3	13	1	30	25
3	15	1	40	- 44
4	4	1	68	62
4	8	1	57	- 58
4	12	1	35	37
5	1	1	50	- 51
5	3	1	19	- 23
5	5	1	16	- 19
5	7	1	32	23
5	9	1	45	- 49
5	11	1	33	28
5	13	1	15	18
6	2	1	68	- 72
6	6	1	11	17
6	12	1	14	12
7	3	1	29	- 15
7	5	1	32	31
7	9	1	27	- 22
8	4	1	33	32
8	6	1	17	16
0	2	2	44	46
0	6	2	24	23
0	8	2	36	- 32
0	10	2	28	30
0	12	2	23	16
0	14	2	21	23
1	1	2	66	- 60
1	3	2	32	- 25
1	5	2	56	59
1	7	2	17	16
1	11	2	35	28
1	13	2	33	- 31
1	15	2	16	- 9
2	0	2	130	138
2	2	2	48	50
2	4	2	11	- 10
2	6	2	120	- 125
2	10	2	25	20
2	12	2	19	10
2	14	2	30	- 33
3	5	2	60	61
3	7	2	31	- 28
3	13	2	25	- 23
3	15	2	19	- 10
4	0	2	49	- 50
4	2	2	27	23
4	4	2	48	38
4	6	2	22	- 23
4	8	2	30	- 23
5	1	2	40	- 43
5	5	2	26	23
5	11	2	34	35
5	13	2	29	- 29
6	0	2	20	- 14
6	2	2	31	33
6	10	2	48	44
7	1	2	20	- 14
7	5	2	24	20
7	7	2	20	- 17
8	0	2	13	- 9
8	4	2	35	37
8	6	2	23	- 20
0	2	3	98	102
0	4	3	50	- 43
0	6	3	44	38
0	8	3	74	68
0	12	3	77	- 77
0	16	3	22	23
1	1	3	54	53
1	3	3	20	13
1	5	3	45	- 43
1	9	3	72	83
1	11	3	29	- 23
1	13	3	30	- 33
1	15	3	19	23
2	2	3	139	150

h	k	l	Fo	Fc
2	4	3	33	- 35
2	6	3	86	- 88
2	8	3	17	10
2	10	3	12	- 5
2	16	3	19	28
3	1	3	19	- 19
3	3	3	23	19
3	5	3	98	- 104
3	9	3	44	45
3	13	3	25	- 32
3	15	3	36	40
4	2	3	46	47
4	4	3	56	- 46
4	8	3	54	51
4	10	3	14	- 8
4	12	3	47	- 42
5	1	3	49	50
5	5	3	17	10
5	9	3	51	62
5	11	3	25	- 27
5	13	3	22	- 24
6	2	3	85	84
6	6	3	26	- 24
6	8	3	16	10
7	1	3	10	6
7	3	3	17	9
7	5	3	37	- 41
7	9	3	34	32
8	2	3	19	20
8	4	3	27	- 26
0	2	4	17	- 17
0	4	4	51	61
0	6	4	23	- 25
0	8	4	19	23
0	10	4	36	- 33
1	1	4	28	20
1	3	4	26	- 30
1	7	4	62	56
1	9	4	11	- 10
1	11	4	53	- 58
1	13	4	24	25
2	0	4	16	16
2	2	4	20	- 21
2	4	4	55	- 51
2	6	4	79	74
2	8	4	26	- 12
2	12	4	9	6
2	14	4	39	44
3	3	4	49	- 38
3	5	4	17	- 16
3	7	4	72	74
3	11	4	26	- 26
3	13	4	18	16
4	0	4	102	109
4	2	4	13	- 7
4	4	4	74	- 70
4	8	4	16	16
4	12	4	8	5
5	1	4	19	22
5	3	4	19	- 19
5	7	4	34	31
5	11	4	41	- 51
6	0	4	50	54
6	2	4	19	- 19
6	6	4	27	20
6	10	4	38	- 41
7	1	4	17	8
7	3	4	23	- 23
7	5	4	15	- 9
7	7	4	33	38
8	0	4	32	32
0	4	5	34	38
0	6	5	30	- 37
0	8	5	39	- 45
0	10	5	18	- 11
0	12	5	39	40
1	1	5	17	- 20
1	3	5	26	- 29
1	7	5	26	22
1	9	5	26	- 21
1	11	5	27	18
1	13	5	17	13
2	2	5	31	- 32
2	4	5	28	30
2	6	5	39	40
2	10	5	12	- 9
2	12	5	13	- 12
3	1	5	24	16
3	3	5	32	- 30
3	5	5	30	34
3	4	5	38	37
4	8	5	39	- 37
5	1	5	29	- 30
5	3	5	18	- 18
5	5	5	12	- 13
5	7	5	24	17
5	9	5	73	- 75
6	2	5	34	- 34
7	2	5	18	- 15

N° 4

$Cu\ Zr\ F_6.4\ H_2O$

(F_o et F_c multipliés par 10)

H	K	L	FC	FO	H	K	L	FC	FO	H	K	L	FC	FO	H	K	L	FC	FO	H	K	L	FC	FO
10	0	-10	109	131	3	0	0	-14	20	7	1	-1	323	296	3	1	-11	196	237	8	2	-10	184	166	2	2	5	-242	197
10	0	-8	142	150	3	0	-6	-231	266	7	1	-2	132	93	3	1	-13	174	202	8	2	-12	127	123	2	2	6	535	544
10	0	-6	172	142	3	0	-12	-103	125	7	1	-3	376	344	3	1	-15	121	143	8	2	10	121	130	2	2	3	-306	261
10	0	-4	147	173	2	0	-14	118	164	7	1	-5	319	321	2	1	-7	-126	139	6	2	8	160	156	2	2	2	941	928
10	0	-2	126	128	2	0	-12	158	215	7	1	-7	324	309	2	1	-6	-72	129	6	2	6	243	239	2	2	1	-56	54
10	0	0	120	112	2	0	-10	281	348	7	1	-9	248	251	2	1	-5	-29	30	6	2	4	302	267	2	2	0	884	744
10	0	2	160	120	2	0	-8	590	622	7	1	-11	158	164	2	1	-4	20	26	6	2	2	424	390	2	2	-1	441	404
10	0	4	132	105	2	0	-6	1015	1009	7	1	-13	108	119	2	1	-3	-144	174	6	2	1	-213	130	2	2	-2	1291	1267
8	0	-10	168	132	2	0	-4	694	647	6	1	-7	-108	102	2	1	-1	-94	143	6	2	0	360	345	2	2	-4	681	771
8	0	-8	249	241	2	0	-2	371	367	6	1	11	113	128	2	1	3	-171	202	6	2	-2	490	426	2	2	-5	57	82
8	0	-6	278	271	2	0	0	159	184	5	1	9	157	175	2	1	7	-111	126	6	2	-4	128	62	2	2	-6	587	610
8	0	-2	276	256	2	0	2	1359	1296	5	1	7	264	264	1	1	13	192	184	6	2	-6	398	377	2	2	-8	399	425
8	0	0	135	287	2	0	4	862	850	5	1	5	338	311	1	1	11	224	247	6	2	-8	274	271	2	2	-10	221	249
8	0	2	227	188	2	0	6	586	597	5	1	4	149	96	1	1	9	296	336	6	2	-6	409	396	2	2	-12	225	251
8	0	4	194	165	2	0	8	320	357	5	1	3	491	470	1	1	7	120	100	6	2	-4	295	298	2	2	-14	134	168
8	0	6	106	115	2	0	10	243	282	5	1	1	472	457	1	1	5	420	487	6	2	-2	216	224	1	2	-10	-165	160
8	0	8	114	113	2	0	12	162	204	5	1	0	-181	129	1	1	3	131	113	6	2	0	164	174	1	2	-8	-136	141
8	0	-14	89	111	2	0	14	95	115	5	1	-1	712	724	1	1	1	544	563	6	2	2	424	415	1	2	-6	120	177
8	0	-12	183	205	1	0	8	-167	171	5	1	-13	174	205	1	1	0	-76	48	5	2	4	-87	93	1	2	-4	-196	198
8	0	-10	306	338	1	0	6	-96	87	5	1	-11	101	113	1	1	3	1428	1438	5	2	-2	-114	130	1	2	-2	-83	72
8	0	-8	355	376	1	0	4	-177	179	5	1	-9	193	167	1	1	1	1420	1337	4	2	12	120	125	1	2	0	61	65
8	0	-6	335	341	1	0	2	-228	209	5	1	-7	509	489	1	1	1	1346	1340	4	2	10	188	190	1	2	4	-156	142
8	0	-4	299	341	0	0	2	1196	1135	5	1	-5	423	420	1	1	-1	1312	1337	4	2	8	273	271	1	2	6	-93	72
8	0	-2	490	452	0	0	4	543	534	5	1	-6	101	92	1	1	-3	179	215	4	2	6	316	313	1	2	8	-143	127
8	0	0	390	368	0	0	6	277	268	5	1	-7	288	292	1	1	-4	-62	75	4	2	4	402	481	0	2	2	742	787
8	0	2	389	397	0	0	8	445	505	5	1	-9	315	335	1	1	-5	647	696	4	2	2	536	493	0	2	4	1043	1040
8	0	4	207	280	0	0	10	356	376	5	1	-11	275	292	1	1	-7	581	599	4	2	0	822	813	0	2	6	476	481
8	0	6	307	281	0	0	12	221	252	4	1	-9	-125	110	1	1	-9	88	99	4	2	-2	622	613	0	2	8	584	583
8	0	8	198	182	0	0	14	133	162	4	1	-5	-136	162	1	1	-11	467	469	4	2	-4	-198	118	0	2	8	417	446
6	0	10	110	134	9	1	7	81	110	4	1	-3	-58	92	1	1	-11	276	300	4	2	-6	551	549	0	2	10	274	307
5	0	4	-100	105	9	1	5	112	107	4	1	-1	-107	104	1	1	-13	155	202	4	2	-8	-227	205	0	2	12	195	227
5	0	0	-90	177	9	1	3	187	158	4	1	1	-58	83	1	1	-15	102	142	4	2	-10	611	596	0	2	14	134	172
5	0	-2	-149	196	9	1	1	209	166	4	1	3	-114	122	0	1	3	89	73	4	2	-12	-76	151	11	3	-1	110	146
5	0	-4	177	212	9	1	-1	223	197	4	1	5	113	133	0	1	5	-158	163	4	2	-14	463	458	11	3	1	133	89
5	0	-6	238	281	9	1	-3	183	166	3	1	11	189	203	0	1	9	-114	137	4	2	-16	424	431	9	3	5	130	110
5	0	-10	229	259	9	1	-5	199	168	3	1	9	277	291	10	2	2	130	116	4	2	-10	295	314	9	3	3	131	130
4	0	-8	220	249	9	1	-7	177	161	3	1	7	363	352	10	2	0	147	114	4	2	-12	188	210	9	3	1	134	134
4	0	-6	400	406	9	1	-9	150	144	3	1	5	-156	94	10	2	-2	171	156	4	2	-14	130	151	9	3	-1	214	176
4	0	-4	959	942	9	1	-11	121	127	3	1	3	507	571	10	2	-4	149	135	3	2	-8	-133	117	9	3	-3	228	157
4	0	-2	869	904	7	1	9	136	133	3	1	1	-134	117	10	2	-6	144	130	3	2	-6	-130	110	9	3	-5	203	184
4	0	0	766	765	7	1	7	179	136	3	1	3	538	523	10	2	-8	130	148	3	2	-4	-42	19	9	3	-7	165	161
4	0	2	391	423	7	1	5	217	216	3	1	2	244	200	8	2	8	108	101	3	2	-2	9	33	9	3	-9	151	130
4	0	4	515	544	7	1	3	213	212	3	1	1	709	692	8	2	6	147	144	3	2	0	-91	83	9	3	-11	123	116
4	0	6	332	329	7	1	1	329	304	3	1	0	305	282	8	2	4	200	187	3	2	2	-110	136	7	3	9	91	104
4	0	8	246	271	11	1	-9	91	106	3	1	-1	458	467	8	2	2	200	165	3	2	6	-126	129	7	3	7	132	137
4	0	10	176	198	11	1	-7	117	113	3	1	-3	1111	1038	8	2	0	262	239	2	2	14	101	120	7	3	5	242	207
4	0	12	137	147	11	1	-5	132	126	3	1	-5	-146	134	8	2	-2	266	230	2	2	12	156	160	7	3	3	327	303
3	0	10	-84	107	11	1	-3	129	105	3	1	-7	836	822	8	2	-4	295	261	2	2	10	263	261	7	3	-1	283	273
3	0	8	-94	133	11	1	-1	94	95	3	1	-9	583	589	8	2	-6	232	209	2	2	8	380	356	7	3	-3	372	334
3	0	2	-128	180	11	1	1	90	93	3	1	-9	274	308	8	2	-8	197	191	2	2	6	592	584	7	3	-5	316	302
7	3	-7	242	229	7	3	-1	-133	141	4	4	4	496	498	7	5	-7	225	201	1	5	-11	144	144	4	6	2	340	342
7	3	-5	183	177	7	3	3	-100	110	4	4	3	-129	82	7	5	-5	239	224	1	5	-11	203	234	4	6	0	661	631
7	3	-11	173	182	7	3	7	-107	158	4	4	2	968	921	7	5	-3	305	274	1	5	-9	291	327	4	6	-2	555	552
7	3	-13	145	163	1	3	13	161	176	4	4	0	661	615	7	5	-1	322	287	1	5	-7	430	440	4	6	-4	201	175
6	3	1	-94	85	1	3	11	205	229	4	4	-2	335	356	7	5	1	383	346	1	5	-5	-210	166	4	6	-6	617	629
6	3	-3	-127	197	1	3	9	332	327	4	4	-3	131	136	7	5	3	251	214	1	5	-3	1016	1030	4	6	-8	431	427
6	3	-5	-70	92	1	3	7	584	562	4	4	-4	417	421	7	5	5	189	181	1	5	-1	165	171	4	6	-10	263	275
5	3	11	137	139	1	3	5	649	650	4	4	-6	510	530	7	5	7	128	123	1	5	-3	468	489	4	6	-12	216	231
5	3	9	197	187	1	3	3	85	76	4	4	-8	513	531	5	5	-13	129	153	1	5	-2	-210	194	4	6	-12	164	209
5	3	7	245	248	1	3	1	600	646	4	4	-10	316	318	5	5	-11	175	187	1	5	-1	1016	1130	2	6	-4	595	625
5	3	5	278	270	1	3	2	-306	298	4	4	-12	153	185	5	5	-9	250	252	1	5	0	467	445	2	6	-6	128	162
5	3	3	444	433	1	3	1	103	112	4	4	-14	134	134	5	5	-7	360	367	1	5	1	617	632	2	6	-8	-101	95
5	3	1	449	421	1	3	0	-39	53	3	4	-8	-130	143	5	5	-5	-120	105	1	5	3	308	309	2	6	-12	135	170
5	3	-1	481	467	1	3	-1	1367	1338	3	4	0	-141	102	5	5	-3	501	503	1	5	5	417	419	2	6	-10	215	226
5	3	-3	-156	122	1	3	-3	-246	251	3	4	2	-77	100	5	5	-1	490	488	1	5	7	175	144	2	6	8	252	251
5	3	-5	395	393	1	3	-5	1372	1357	3	4	6	-115	100	5	5	-2	187	184	1	5	9	475	478	2	6	6	366	358
5	3	-7	546	558	1	3	-7	953	1016	2	4	12	183	187	5	5	-1	475	451	1	5	6	-152	131	2	6	4	586	561
5	3	-9	465	492	1	3	-9	356	347	2	4	10	240	244	5	5	0	229	186	1	5	7	443	439	2	6	2	281	290
5	3	-11	295	314	1	3	-11	78	65	2	4	8	192	324	5	5	1	344	344	1	5	8	130	129	2	6	0	818	822
5	3	-13	157	161	1	3	-13	236	234	2	4	6	430	453	5	5	2	-70	81	1	5	11	221	218	2	6	-2	601	614
5	3	-15	118	137	1	3	-15	116	148	2	4	4	359	388	5	5	3	148	142	1	5	13	133	134	2	6	-4	906	916
5	3	-17	108	141	1	3	-17	179	203	2	4	2	143	141	5	5	5	295	260	0	5	5	-71	75	2	6	-6	-194	186
4	3	-7	-71	110	1	3	-19	116	148	2	4	0	706	683	5	5	7	261	227	0	5	7	125	121	2	6	-8	555	571
4	3	-9	-147	133	0	3	3	-79	94	2	4	1	-275	230	5	5	9	181	161	0	5	9	-123	116	2	6	-10	509	617
4	3	-11	-98	110	0	3	5	-143	164	2	4	0	1135	1087	4	5	1	-84	70	0	6	4	153	161	2	6	-12	404	418
4	3	5	-110	103	0	3	7	177	180	2	4	-2	1479	1532	4	5	-1	-113	128	0	6	6	212	215	2	6	-14	235	256
3	3	13	103	116	8	4	4	221	181	2	4	-4	648	679	4	5	-3	-117	93	0	6	8	249	203	2	6	-16	601	596
3	3	11	159	175	8	4	2	201	178	2	4	-5	139	134	3	5	13	162	189	0	6	-2	208	209	2	6	-14	119	151
3	3	9	259	265	8	4	0	212	206	2	4	-6	322	354	3	5	11	291	270	0	6	-4	199	193	1	6	-4	-115	114
3	3	7	357	340	8	4	-2	221	200	2	4	-8	267	300	3	5	9	348	357	0	6	-6	214	197	1	6	-5	-70	124
3	3	5	469	468	8	4	-4	257	220	2	4	-10	312	334	3	5	7	425	468	0	6	-8	203	195	1	6	0	-81	90
3	3	4	-130	98	8	4	-6	218	203	2	4	-12	260	268	3	5	5	425	458	0	6	10	146	130	1	6	2	-81	97
3	3	3	521	502	8	4	-8	200	198	2	4	-14	145	171	3	5	3	574	551	0	6	8	168	136	1	6	4	-87	95
3	3	2	149	153	6	4	8	144	144	1	4	10	-126	152	3	5	1	116	58	0	6	6	217	196	1	6	6	-103	97
3	3	1	1120	1067	6	4	6	187	205	1	4	7	85	84	3	5	-1	629	590	0	6	4	221	218	0	6	2	781	784
3	3	0	118	108	6	4	4	256	234	1	4	5	-38	71	3	5	0	-158	111	0	6	2	285	279	0	6	0	-219	195
3	3	-1	996	961	6	4	2	384	350	1	4	-2	-205	205	3	5	1	803	774	0	6	0	380	350	0	6	4	485	488
3	3	-2	184	170	6	4	0	371	353	1	4	0	-15	58	3	5	3	605	580	0	6	-2	431	399	0	6	6	597	625
3	3	-3	655	676	6	4	-2	459	430	1	4	4	659	630	3	5	5	470	457	0	6	-4	319	319	0	6	8	391	403
3	3	-4	-81	78	6	4	-4	444	422	1	4	3	91	80	3	5	6	176	167	0	6	-6	253	239	0	6	10	283	297
3	3	-5	249	273	6	4	-6	367	372	1	4	6	-171	167	3	5	7	286	288	0	6	-8	247	242	0	6	12	168	187
3	3	-7	431	446	6	4	-8	223	215	1	4	8	-65	90	3	5	9	201	219	0	6	-10	224	236	7	7	-11	131	136
3	3	-9	444	461	6	4	-10	156	160	0	4	2	900	944	3	5	11	148	151	6	4	-12	156	165	7	7	-9	267	206
3	3	-11	310	339	6	4	-12	153	160	0	4	4	725	710	2	5	7	-121	140	5	4	0	-95	88	7	7	-7	250	246
3	3	-13	168	191	5	4	-6	-170	162	0	4	6	1099	1066	2	5	4	-59	40	5	4	-2	-76	89	7	7	-5	246	228
3	3	-15	88	129	5	4	-4	-60	85	0	4	8	418	433	2	5	1	-85	76	5	4	4	215	215	7	7	-3	261	231
2	3	-9	-91	86	5	4	-2	-92	136	0	4	10	231	273	2	5	1	-33	57	5	4	6	215	215	7	7	-1	287	258
2	3	-7	-151	117	4	4	10	176	160	0	4	12	161	190	2	5	-1	-81	64	4	4	6	338	303	7	7	1	249	230
2	3	-4	80	33	4	4	8	273	246	7	5	-11	172	186	2	5	-3	-131	148	4	4	4	462	410	7	7	3	177	170
2	3	-3	-151	144	4	4	6	342	312	7	5	-9	207	202	2	5	-7	-106	135	4	4	2	-197	114	7	7	5	157	144

H	K	L	FC	FO
7	7	7	149	121
5	7-13		146	164
5	7-11		223	260
5	7 -9		240	243
5	7 -7		214	210
5	7 -5		281	294
5	7 -3		446	445
5	7 -1		482	459
5	7 1		376	356
5	7 3		325	308
5	7 5		289	261
5	7 7		210	191
5	7 9		128	128
4	7 -1		-94	92
4	7 -3		-106	122
3	7-13		139	156
3	7-11		150	185
3	7 -9		203	218
3	7 -7		412	410
3	7 -5		662	690
3	7 -4		-96	89
3	7 -3		647	660
3	7 -1		399	401
3	7 0		-141	113
3	7 1		384	386
3	7 2		99	76
3	7 3		473	482
3	7 5		422	396
3	7 7		287	268
3	7 9		205	212
3	7 11		151	157
2	7 3		-97	87
2	7 1		-91	71
2	7 -5		-114	141
2	7 -7		-66	83
1	7-13		122	151
1	11 7		272	294

H	K	L	FC	FO
1	7-11		212	225
1	7 -9		368	371
1	7 -7		474	481
1	7 -6		-135	119
1	7 -5		385	422
1	7 -3		281	299
1	7 -1		630	666
1	7 0		312	277
1	7 1		982	994
1	7 3		749	755
1	7 5		417	414
1	7 7		279	299
1	7 9		243	257
1	7 11		187	196
1	7 13		121	140
0	7 7		-110	95
0	7 2		-82	72
0	8 2		160	147
0	8 0		207	175
0	8 -2		233	206
0	8 -4		218	191
0	8 -6		184	184
0	8 -8		139	128
6	8 6		205	182
6	8 4		263	221
6	8 2		277	248
6	8 0		280	266
6	8 -2		258	233
6	8 -4		256	249
6	8 -6		271	263
6	8 -8		265	279
6	8-10		201	214
4	8 10		149	140
4	8 8		182	184
4	8 6		224	229
4	8 4		281	278
1	11 9		201	196

H	K	L	FC	FO
4	8 2		381	396
4	8 1		90	105
4	8 0		485	478
4	8 -2		544	572
4	8 -4		460	472
4	8 -6		297	296
4	8 -8		204	203
4	8-10		190	211
4	8-12		167	189
3	8 -4		-86	78
3	8 2		-99	76
3	8 4		-115	88
2	8 10		173	187
2	8 8		276	274
2	8 6		402	377
2	8 4		529	509
2	8 2		516	511
2	8 0		413	419
2	8 -1		181	191
2	8 -2		368	397
2	8 -3		-134	130
2	8 -4		505	535
2	8 -6		512	529
2	8 -8		379	385
2	8-10		225	237
2	8-12		136	166
1	8 -6		-97	92
1	8 -4		-78	86
1	8 -3		71	27
1	8 0		-111	101
1	8 2		-109	108
1	8 5		-84	84
0	8 2		705	706
0	8 3		-175	151
0	8 4		406	427
0	8 5		84	85

H	K	L	FC	FO
0	8 6		300	335
0	8 8		268	279
0	8 10		229	231
0	8 12		167	180
1	9 -3		516	525
1	9 -1		462	498
1	9 1		514	492
1	9 2		-160	123
1	9 3		493	497
1	9 5		474	479
1	9 7		313	312
1	9 9		187	198
5	9 -9		227	241
5	9 -7		277	279
5	9 -5		257	234
5	9 -3		268	254
5	9 -2		-110	90
5	9 -1		324	317
4	9 1		409	370
4	9 3		330	298
4	9 -6		239	238
4	9 -8		278	279
3	9 -9		241	260
3	9 -7		296	295
3	9 -5		386	417
3	9 -3		475	518
3	9 -1		549	561
3	9 0		77	75
3	9 1		396	395
3	9 2		126	94
3	9 3		500	497
3	9 5		264	261
3	9 7		279	261
2	9 3		-104	75
2	9 1		-115	71
2	9 -1		-92	87
2	9 -3		-52	31

H	K	L	FC	FO
1	9 -9		247	253
1	9 -7		902	907
1	9 -5		384	397
0	10 2		456	517
0	10 4		390	377
0	10 6		220	220
0	10 8		233	209
6	10 2		246	250
6	10 -2		-108	109
6	10 -4		274	267
6	10 -6		261	259
6	10 -8		190	174
5	10 -4		-107	91
4	10 6		194	187
4	10 4		233	230
4	10 2		365	362
4	10 0		405	410
4	10 -2		342	369
4	10 -4		239	238
4	10 -6		291	290
4	10 -8		278	279
3	10 0		-82	64
2	10 8		250	230
2	10 6		310	292
2	10 4		315	311
2	10 2		296	283
2	10 1		-125	89
2	10 0		516	534
2	10 -2		443	417
2	10 -4		428	450
2	10 -5		100	88
2	10 -6		242	251
2	10 -8		227	251
2	10-10		212	228
1	10 9		-11	14

H	K	L	FC	FO
1	10 7		-95	74
1	10 -2		-98	103
1	10 -4		-96	90
0	10 4		-41	43
0	10 6		484	507
0	11 5		-107	94
5	11 -7		256	260
5	11 -5		287	300
5	11 -3		287	260
5	11 -1		231	219
5	11 1		258	242
5	11 3		269	211
5	11 5		188	180
4	11 -5		241	238
3	11 -9		234	254
3	11 -7		233	254
3	11 -3		268	283
3	11 -1		434	450
3	11 1		397	405
3	11 3		346	327
3	11 5		238	224
3	11 7		197	189
2	11 1		-70	61
2	11 -1		-107	118
2	11 -3		-76	59
1	11 -9		184	170
1	11 -7		263	252
1	11 -5		374	384
1	11 -3		537	540
1	11 -7		-131	89
1	11 -1		412	436
1	11 0		-91	81
1	11 1		332	299
1	11 3		259	282
1	11 4		105	75
1	11 5		331	337

N° 5

$K_2 Cu Zr_2 F_{12} \cdot 6 H_2O$

(F_o et F_c multipliés par 10)

H	K	L	FC	FO	H	K	L	FC	FO	H	K	L	FC	FO	H	K	L	FC	FO	H	K	L	FC	FO
1	0	16	124	146	4	0	12	-104	144	-2	0	4	775	776	-2	1	15	-216	219	-4	1	4	790	834	-6	1	5	676	6[illegible]
2	0	16	306	304	6	0	12	280	315	0	0	4	-998	1012	-1	1	15	-219	244	-3	1	4	282	317	-5	1	5	197	251
1	0	16	274	276	7	0	12	228	237	1	0	4	1547	1528	1	1	15	337	376	-2	1	4	-557	612	-4	1	5	-828	8[illegible]
-1	0	16	-126	127	6	0	10	-178	213	2	0	4	1258	1233	2	1	15	389	414	0	1	4	331	394	-3	1	5	-321	355
-3	0	16	208	206	3	0	10	553	554	3	0	4	646	728	3	1	15	177	207	1	1	4	937	951	-2	1	5	543	5[illegible]
-4	0	16	373	365	4	0	10	795	920	5	0	4	-631	680	0	1	14	154	179	2	1	4	407	447	-1	1	5	764	6[illegible]
-6	0	16	-229	235	1	0	10	-272	317	6	0	4	379	378	-4	1	14	-153	158	4	1	4	-350	383	0	1	5	276	2[illegible]
-4	0	16	473	464	2	0	10	795	799	7	0	4	543	551	-10	1	13	-197	240	4	1	4	-181	201	1	1	5	-1151	1[illegible]
-9	0	16	461	478	-3	0	10	1573	1581	8	0	4	241	224	-8	1	13	317	269	3	1	4	403	430	3	1	5	380	3[illegible]
-12	0	16	244	215	-5	0	10	-207	243	9	0	4	499	562	-7	1	13	529	5[illegible]	5	1	4	428	435	4	1	5	714	7[illegible]
-10	0	16	-194	191	-6	0	10	370	321	0	0	2	330	336	-5	1	13	-491	493	1	1	4	166	219	5	1	5	534	5[illegible]
-7	0	16	491	502	-7	0	10	361	417	1	0	2	-219	187	-3	1	13	406	440	6	1	4	181	180	6	1	5	-200	1[illegible]
-8	0	16	248	238	-8	0	10	381	383	2	0	2	281	289	-2	1	13	773	816	7	1	4	143	167	8	1	5	129	16[illegible]
-5	0	16	-190	243	-10	0	10	-309	270	4	0	2	1259	1263	-1	1	13	249	263	0	1	4	-270	252	9	1	5	246	26[illegible]
-3	0	16	210	234	-12	0	8	201	191	3	0	2	1291	1262	0	1	13	-211	250	-1	1	3	112	146	10	1	5	176	155
-2	0	16	610	607	-11	0	8	316	292	2	0	2	-350	313	2	1	13	201	217	-5	1	3	-379	436	6	1	4	204	1[illegible]
-1	0	16	491	486	-7	0	8	514	535	1	0	2	-776	738	3	1	13	486	526	-4	1	3	407	404	5	1	4	134	13[illegible]
3	0	16	333	398	-8	0	8	473	461	4	0	2	283	281	-5	1	13	-491	493	1	1	3	-274	273	4	1	4	-134	32[illegible]
5	0	16	226	252	-9	0	8	-130	241	-1	0	2	1499	1436	5	1	13	-158	203	-7	1	3	206	227	3	1	4	-137	21[illegible]
5	0	16	197	228	-2	0	8	1045	1039	-2	0	2	2038	1966	8	1	13	154	165	-8	1	3	-296	201	1	1	4	272	257
4	0	16	292	359	-1	0	8	1466	1451	-3	0	2	156	150	1	1	12	-233	267	-13	1	2	205	175	-1	1	4	-623	4[illegible]
2	0	16	-369	404	4	0	8	726	726	-5	0	2	303	316	-2	1	12	-364	405	-11	1	2	-171	196	-2	1	4	535	6[illegible]
1	0	16	250	253	5	0	8	629	672	-7	0	2	867	823	-3	1	12	261	302	-9	1	2	180	179	-3	1	4	-336	3[illegible]
0	0	16	569	633	9	0	8	220	256	-8	0	2	284	299	-6	1	12	175	216	-4	1	2	569	540	-4	1	4	-284	29[illegible]
-1	0	16	949	936	10	0	8	190	176	-12	0	2	206	210	-4	1	12	-227	241	-7	1	2	316	341	-5	1	4	311	2[illegible]
-2	0	16	182	213	11	0	8	161	169	1	0	0	889	936	-11	1	11	336	287	-6	1	2	-416	413	-10	1	3	277	23[illegible]
-5	0	16	-343	425	8	0	6	-262	269	4	0	0	-83	108	-10	1	11	174	159	-4	1	2	129	152	-9	1	3	237	21[illegible]
-5	0	14	759	741	6	0	6	664	716	5	0	0	1262	1264	-9	1	11	-208	160	-3	1	2	1316	1276	-8	1	3	265	25[illegible]
-6	0	14	420	465	5	0	6	453	450	6	0	0	463	469	-7	1	11	334	349	-2	1	2	1311	1235	-7	1	3	249	26[illegible]
-7	0	14	185	187	3	0	6	-265	262	7	0	0	-264	256	-6	1	11	839	865	-1	1	2	442	500	-6	1	3	376	36[illegible]
-8	0	14	-216	181	2	0	6	565	608	8	0	0	-154	160	-5	1	11	435	461	1	1	2	241	250	-5	1	3	284	26[illegible]
-9	0	14	-170	201	1	0	6	1737	1732	10	0	0	276	257	-4	1	11	-229	265	2	1	2	628	655	-4	1	3	1010	99[illegible]
-10	0	14	349	336	0	0	6	1244	1217	11	0	0	254	238	-3	1	11	-407	442	3	1	2	621	588	-3	1	3	600	60[illegible]
-11	0	14	290	276	-1	0	6	967	1013	-11	1	17	217	191	-2	1	11	146	165	4	1	2	-172	176	-2	1	3	948	93[illegible]
-10	0	12	408	416	-2	0	6	-386	432	-10	1	17	240	242	-1	1	11	597	635	5	1	2	490	464	-1	1	3	675	65[illegible]
-9	0	12	306	305	-4	0	6	982	1047	-6	1	17	346	378	0	1	11	372	428	7	1	2	262	272	0	1	3	1615	1593
-8	0	12	310	320	-5	0	6	449	461	-5	1	17	643	682	1	1	11	-109	99	8	1	2	293	302	1	1	3	1067	1041
-7	0	12	-279	330	-6	0	6	296	332	-4	1	17	-162	196	2	1	11	-433	472	6	1	2	161	150	2	1	3	1141	1[illegible]
-5	0	12	531	541	-7	0	6	-265	317	-3	1	17	203	207	4	1	11	434	455	3	1	2	376	439	3	1	3	546	51[illegible]
-4	0	12	408	412	-8	0	6	-182	178	0	1	17	453	500	5	1	11	377	390	2	1	2	-343	427	5	1	3	712	72[illegible]
-3	0	12	532	535	-9	0	6	442	425	2	1	17	-178	210	10	1	11	119	136	0	1	2	-149	148	6	1	3	561	56[illegible]
-2	0	12	-140	164	-10	0	6	367	342	3	1	17	202	207	4	1	10	176	223	-1	1	2	-533	576	8	1	3	-291	27[illegible]
-1	0	12	-407	378	-11	0	6	-220	189	-2	1	16	167	203	3	1	10	-263	261	-2	1	2	662	674	10	1	3	211	19[illegible]
0	0	12	609	723	-9	0	4	385	347	-6	1	16	-188	209	-1	1	10	187	138	-5	1	2	-142	187	11	1	3	181	18[illegible]
1	0	12	571	645	-8	0	4	572	592	-10	1	15	196	167	-4	1	10	108	135	-4	1	2	-266	277	1	1	2	-504	51[illegible]
2	0	12	462	495	-7	0	4	229	225	-9	1	15	423	428	-5	1	10	-184	167	-7	1	2	152	171	3	1	2	481	47[illegible]
3	0	12	115	989	-6	0	4	-321	327	-7	1	15	-191	172	-10	1	9	167	144	-12	1	1	210	210	2	1	2	972	99[illegible]
4	0	12	-199	261	-5	0	4	266	246	-6	1	15	-277	291	-9	1	9	376	367	-11	1	1	290	209	1	1	2	-437	45[illegible]
5	0	12	161	239	-4	0	4	1440	1497	-4	1	15	587	597	-7	1	9	-329	356	-8	1	1	178	164	0	1	2	317	30[illegible]
6	0	12	477	280	-3	0	4	1502	1308	-3	1	15	177	424	-5	1	9	404	419	-7	1	1	603	627	-1	1	2	-545	52[illegible]
-2	1	2	-423	378	-2	2	14	-198	200	2	2	8	-701	684	-6	2	6	420	458	1	3	17	165	183	5	3	11	444	44[illegible]
-3	1	2	831	796	-1	2	14	-215	262	0	2	8	716	707	-5	2	6	-320	310	5	3	17	190	200	-1	3	10	-130	13[illegible]
-4	1	2	-289	306	-5	2	14	335	391	-1	2	8	819	797	-8	2	6	652	667	2	3	16	155	211	-3	3	10	263	25[illegible]
-7	1	2	-295	268	-6	2	14	742	780	-2	2	8	898	834	-9	2	6	358	308	-4	3	16	191	244	-5	3	10	230	21[illegible]
-9	1	1	352	289	-8	2	14	-215	194	-3	2	8	-729	733	-4	2	5	-107	138	-10	3	15	171	183	-6	3	10	-295	23[illegible]
-8	1	1	446	428	-11	2	14	278	276	-4	2	8	-334	343	-3	2	5	237	277	-9	3	15	609	597	-10	3	9	307	25[illegible]
-6	1	1	-453	374	-5	2	13	192	178	-5	2	8	539	526	-2	2	5	1394	1098	-8	3	15	217	218	-7	3	9	-503	43[illegible]
-5	1	1	129	153	-6	2	13	361	366	-6	2	8	538	567	-1	2	5	215	223	-6	3	15	-204	243	-5	3	9	669	60[illegible]
-4	1	1	1116	1296	-7	2	13	-145	193	-7	2	8	670	671	1	2	5	-366	376	-5	3	15	202	230	-4	3	9	903	83[illegible]
-3	1	1	1170	1145	7	2	12	219	208	-9	2	8	-263	260	2	2	5	-223	256	-4	3	15	548	600	-3	3	9	261	27[illegible]
-2	1	1	434	415	8	2	12	289	345	-11	2	8	230	217	3	2	5	-218	223	-3	3	15	363	388	-2	3	9	-720	74[illegible]
-1	1	1	1345	1293	3	2	12	-135	173	-12	2	6	215	186	5	2	5	-190	220	-1	3	15	-370	374	0	3	9	710	75[illegible]
2	1	1	346	389	2	2	12	449	504	-6	2	7	185	176	8	2	5	-131	155	1	3	15	532	564	1	3	9	999	103[illegible]
3	1	1	361	385	1	2	12	841	830	-4	2	7	-211	233	9	2	5	376	370	2	3	15	298	306	2	3	9	532	54[illegible]
4	1	1	-553	546	0	2	12	224	220	-2	2	7	-167	221	0	2	5	205	224	4	3	15	-160	195	3	3	9	-251	27[illegible]
5	1	1	-528	502	-1	2	12	-300	355	-1	2	7	-129	167	6	2	5	-266	266	6	3	15	199	209	5	3	9	226	21[illegible]
6	1	1	341	340	-2	2	12	-353	413	0	2	7	-132	156	5	2	5	137	153	7	3	15	180	185	6	3	9	318	31[illegible]
7	1	1	580	522	-1	2	12	261	260	3	2	7	-161	228	4	2	5	1210	1220	8	3	14	154	195	7	3	9	231	21[illegible]
8	1	1	306	295	-4	2	12	832	889	8	2	6	467	494	3	2	5	621	643	0	3	14	-198	257	3	3	8	296	32[illegible]
1	1	0	-553	513	-5	2	12	393	429	5	2	6	496	522	2	2	5	308	339	-3	3	14	-249	286	-6	3	8	180	22[illegible]
2	1	0	600	587	-6	2	12	195	214	4	2	6	291	303	1	2	5	-331	315	-5	3	14	-206	213	-5	3	8	900	86[illegible]
3	1	0	-255	246	-7	2	12	-234	239	3	2	6	271	296	-1	2	5	1578	1508	-7	3	14	134	158	-4	3	8	613	62[illegible]
4	1	0	348	351	-9	2	12	474	448	1	2	6	1215	1102	-2	2	5	678	638	-10	3	13	-130	160	-3	3	8	564	61[illegible]
5	1	0	208	162	-10	2	12	287	297	0	2	6	1524	1453	-4	2	5	-473	535	-8	3	13	428	376	-8	3	8	-303	29[illegible]
3	2	16	139	191	-7	2	11	184	177	-1	2	6	-405	496	-5	2	5	-145	155	-7	3	13	519	486	2	3	8	178	19[illegible]
2	2	16	250	289	-6	2	11	161	162	-2	2	6	-334	375	-6	2	5	772	744	-5	3	13	-148	144	1	3	8	-296	34[illegible]
1	2	16	240	316	1	2	11	-102	212	-3	2	6	168	146	-7	2	5	646	639	-3	3	13	510	544	0	3	8	291	33[illegible]
-1	2	16	-138	149	-8	2	11	208	209	-4	2	6	248	242	-12	2	4	298	226	-2	3	13	969	986	-1	3	8	-223	25[illegible]
-3	2	16	353	403	5	2	10	-247	249	-5	2	6	1189	1149	-3	2	4	179	173	-1	3	13	1004	1000	-2	3	8	244	22[illegible]
-4	2	16	271	335	4	2	10	205	233	-7	2	6	-547	504	-4	2	4	302	330	0	3	13	-262	265	-1	3	8	249	30[illegible]
-6	2	16	-239	248	3	2	10	590	612	-8	2	6	177	168	-1	2	4	-440	702	2	3	13	240	229	-4	3	8	-660	66[illegible]
-7	2	16	335	357	2	2	10	401	403	-10	2	6	464	449	1	2	4	534	522	3	3	13	482	495	-5	3	8	-242	23[illegible]
-9	2	16	242	251	0	2	10	-905	878	-6	2	5	253	229	2	2	4	263	257	4	3	13	151	149	-6	3	8	-166	17[illegible]
-8	2	16	326	319	-1	2	10	210	229	-9	2	5	-220	217	3	2	4	-195	228	5	3	13	157	151	-9	3	7	272	22[illegible]
-5	2	16	188	231	-2	2	10	1168	1172	-3	2	5	305	252	4	2	4	-117	136	2	3	12	-242	276	-8	3	7	484	46[illegible]
-1	2	16	317	351	-3	2	10	625	609	-2	2	5	-191	193	6	2	4	118	155	0	3	12	186	227	-7	3	7	463	46[illegible]
-2	2	16	490	540	-4	2	10	387	420	0	2	5	-761	784	8	2	4	-340	316	-1	3	12	124	157	-4	3	7	-197	17[illegible]
-3	2	16	476	535	-5	2	10	-410	419	1	2	5	-376	416	0	2	4	350	361	-3	3	12	-501	534	-5	3	7	-316	29[illegible]
-4	2	16	-262	260	-6	2	10	-221	265	2	2	5	502	602	5	2	4	732	797	-5	3	12	219	234	-6	3	7	788	75[illegible]
-5	2	16	-202	253	-7	2	10	601	616	3	2	4	337	305	4	2	4	646	676	-11	3	11	298	253	-3	3	7	1144	110[illegible]
-6	2	16	224	208	-8	2	10	419	396	7	2	4	482	466	1	2	4	-408	466	-9	3	11	-152	169	-2	3	7	895	88[illegible]
-7	2	16	273	269	-9	2	9	-183	161	5	2	4	-109	141	3	2	4	152	183	-3	3	11	798	767	-1	3	7	415	41[illegible]
-8	2	16	358	332	-2	2	9	186	199	4	2	4	-229	237	1	2	4	1192	1060	-7	3	11	547	546	0	3	7	-484	45[illegible]
-10	2	16	-194	207	0	2	9	350	407	5	2	4	384	417	-10	3	17	245	218	-4	3	11	-260	281	1	3	7	99	14[illegible]
-2	2	15	-159	162	2	2	9	-308	329	2	2	4	1527	1499	-8	3	17	-204	213	-3	3	11	-115	158	2	3	7	785	80[illegible]
5	2	14	307	347	9	2	8	220	218	1	2	4	-261	339	-6	3	17	364	379	-1	3	11	780	819	3	3	7	526	56[illegible]
4	2	14	266	322	7	2	8	-220	199	0	2	4	-420	469	-4	3	17	375	407	0	3	11	899	941	4	3	7	190	19[illegible]
3	2	14	-213	292	5	2	8	369	366	-1	2	4	358	376	-3	3	17	-193	229	1	3	11	-204	235	5	3	7	-295	24[illegible]
0	2	14	463	460	4	2	8	540	587	-2	2	4	-109	145	1	3	17	312	329	2	3	11	-299	288	7	3	7	301	29[illegible]
-1	2	14	742	749	3	2	8	371	382	-3	2	4	2134	2084	0	3	17	371	414	4	3	11	252	250	8	3	7	267	25[illegible]

H	K	L	FC	FO	H	K	L	FC	FO	H	K	L	FC	FO	H	K	L	FC	FO	H	K	L	FC	FO
6	3	6	-130	156	3	3	2	191	201	-1	4	12	-440	466	-6	4	8	785	772	-9	4	4	-308	266	7	4	0	-135	130
5	3	6	293	306	2	3	2	186	245	-5	4	12	336	371	-7	4	8	384	409	-8	4	4	-309	272	8	4	0	-137	124
4	3	6	179	219	1	3	2	769	761	-4	4	12	668	689	-11	4	8	273	228	-7	4	4	238	236	10	4	0	249	214
3	3	6	-213	223	0	3	2	-575	613	-5	4	12	518	531	-12	4	8	184	174	-6	4	4	282	284	11	4	0	197	158
0	3	6	274	310	-1	3	2	565	559	-6	4	12	-334	309	-9	4	7	157	148	-9	4	4	276	237	-2	5	14	202	223
-1	3	6	165	177	-2	3	2	457	478	-7	4	12	-349	324	-4	4	7	402	457	-9	4	4	-194	154	-4	5	14	-306	266
-2	3	6	-256	271	-3	3	2	-221	226	-8	4	12	241	244	-3	4	7	181	203	-5	4	3	400	417	-8	5	13	270	210
-4	3	6	-272	240	-5	3	2	-378	348	-6	4	12	326	312	-2	4	7	-372	374	-6	4	3	-221	209	-7	5	13	414	409
-6	3	6	455	439	-6	3	2	-279	223	-10	4	12	250	226	-1	4	7	-459	498	-3	4	3	-144	157	-6	5	13	250	240
-8	3	6	-156	162	-1	3	1	294	304	-10	4	11	-190	194	0	4	7	-175	202	-2	4	3	288	304	-5	5	13	-232	255
-12	3	5	231	179	-6	3	1	465	416	-5	4	11	-387	398	1	4	7	337	353	-1	4	3	182	208	-3	5	13	479	507
-11	3	5	230	214	-6	3	1	-258	267	-6	4	11	-148	165	4	4	7	-133	164	0	4	3	701	668	-2	5	13	587	607
-7	3	5	644	643	-5	3	1	143	169	-3	4	11	188	209	6	4	7	192	170	1	4	3	-489	492	-1	5	13	408	472
-6	3	5	919	880	-4	3	1	709	710	0	4	11	-176	211	6	4	6	423	418	2	4	3	-117	124	0	5	13	-244	266
-5	3	5	207	187	-3	3	1	1401	1363	1	4	11	-270	317	5	4	6	332	362	3	4	3	-160	165	2	5	13	302	362
-4	3	5	-507	536	-2	3	1	968	901	4	4	11	126	150	3	4	6	-488	516	5	4	3	151	144	3	5	13	292	290
-3	3	5	912	922	1	3	1	672	696	5	4	11	-122	149	2	4	6	-166	218	6	4	3	-146	143	4	5	13	182	213
-1	3	5	1275	1222	2	3	1	1143	1125	8	4	10	210	229	1	4	6	925	920	7	4	3	-181	189	3	5	12	-173	226
0	3	5	853	893	3	3	1	921	916	7	4	10	159	174	0	4	6	853	859	8	4	2	355	353	-1	5	12	215	224
1	3	5	-430	446	4	3	1	-436	477	6	4	10	-169	156	-1	4	6	146	197	8	4	2	263	251	-7	5	11	244	211
2	3	5	-484	479	6	3	1	498	491	3	4	10	438	439	-2	4	6	-544	584	7	4	2	-252	221	-6	5	11	482	445
3	3	5	575	638	7	3	1	418	415	2	4	10	607	606	-3	4	6	-267	275	6	4	2	-149	136	-5	5	11	486	443
4	3	5	880	878	8	3	1	268	270	1	4	10	-214	233	-4	4	6	780	794	5	4	2	117	146	-4	5	11	-325	352
5	3	5	318	350	10	3	1	-184	145	0	4	10	-135	157	-5	4	6	688	678	4	4	2	873	867	-2	5	11	343	365
6	3	5	145	186	12	3	1	154	167	-1	4	10	230	234	-6	4	6	131	159	3	4	2	1177	1097	-1	5	11	786	822
9	3	5	314	293	3	3	0	296	321	-2	4	10	380	411	-7	4	6	-227	207	2	4	2	-352	376	0	5	11	415	410
8	3	4	161	146	4	3	0	186	190	-3	4	10	772	828	-8	4	6	-199	191	1	4	2	-482	518	2	5	11	-267	221
7	3	4	-303	302	5	3	0	-186	210	-5	4	10	-332	394	-9	4	6	236	226	0	4	2	-346	409	4	5	11	400	419
6	3	4	335	370	6	3	0	135	167	-7	4	10	188	204	-10	4	6	328	312	-1	4	2	289	343	5	5	11	222	254
0	3	4	-1044	976	9	3	0	268	261	-8	4	10	535	487	-8	4	5	211	159	-2	4	2	1598	1502	3	5	10	-234	267
-2	3	4	-166	161	4	4	14	159	189	-10	4	10	-207	212	-4	4	5	-296	268	-3	4	2	-200	196	2	5	10	251	319
-4	3	4	560	572	2	4	14	-252	292	-8	4	9	-257	207	-4	4	5	-388	381	-4	4	2	-909	857	0	5	10	-225	254
-5	3	4	-209	240	0	4	14	332	350	-6	4	9	167	197	-3	4	5	136	144	-6	4	2	390	411	-2	5	10	-359	395
-6	3	4	119	157	-1	4	14	265	303	-4	4	9	283	329	-2	4	5	471	490	-7	4	2	696	644	-3	5	10	259	264
-7	3	4	163	160	-3	4	14	-366	392	-3	4	9	-500	520	-1	4	5	-176	194	-8	4	2	178	170	-4	5	10	372	349
-10	3	4	416	370	5	4	14	531	592	-1	4	9	498	531	0	4	5	-210	222	-12	4	2	186	161	-10	5	9	336	333
-2	3	3	403	428	-6	4	14	432	442	1	4	9	300	321	1	4	5	181	191	-7	4	1	-291	244	-5	5	9	518	486
-1	3	3	702	738	-7	4	14	197	176	2	4	9	-222	237	4	4	5	137	146	-5	4	1	1716	1772	-4	5	9	834	779
0	3	3	1145	1099	-8	4	14	-221	179	3	4	9	-272	273	8	4	4	317	296	-9	4	1	-85	134	0	5	9	646	684
1	3	3	1910	1838	-10	4	14	240	219	10	4	8	149	135	7	4	4	304	303	-3	4	1	174	190	1	5	9	869	920
2	3	3	127	127	-11	4	14	180	177	9	4	8	395	349	5	4	4	-473	441	-2	4	1	-435	435	2	5	9	214	244
3	3	3	-202	248	-3	4	13	316	328	6	4	8	713	695	4	4	4	-182	165	1	4	1	-605	611	6	5	9	403	416
4	3	3	345	376	-2	4	13	-176	181	3	4	8	167	157	3	4	4	366	379	4	4	1	-263	270	5	5	8	-184	219
5	3	3	493	536	-1	4	13	-263	286	2	4	8	-344	356	2	4	4	837	852	5	4	1	351	337	0	5	8	-260	310
6	3	3	462	469	2	4	13	225	235	1	4	8	-489	495	1	4	4	594	617	1	4	0	272	303	-1	5	8	-265	290
8	3	3	-209	202	4	4	13	-187	212	0	4	8	319	317	0	4	4	-619	635	2	4	0	-148	179	-2	5	8	379	406
10	3	3	151	146	6	4	12	-293	323	-1	4	8	956	948	-1	4	4	-266	307	3	4	0	-339	331	-6	5	8	-214	224
11	3	3	175	157	2	4	12	257	261	-3	4	8	-406	437	-2	4	4	629	638	4	4	0	-124	117	-4	5	7	436	391
12	3	3	189	183	1	4	12	502	522	-4	4	8	-183	164	-3	4	4	1026	958	5	4	0	965	853	-3	5	7	971	948
5	3	2	-330	326	0	4	12	367	467	-5	4	8	149	200	-4	4	4	766	746	6	4	0	495	489	-2	5	7	884	911
7	7	7	339	339	3	5	2	349	402	-2	5	9	-265	263	6	6	5	199	194	5	6	1	224	254	5	7	9	201	208
6	5	7	456	475	2	5	2	226	237	0	6	9	268	263	5	6	5	123	154	3	6	1	-291	335	4	7	9	-107	202
5	5	7	808	810	-1	5	2	388	364	-3	6	9	-191	162	2	6	5	705	733	2	6	1	-516	540	3	7	9	-205	214
4	5	7	-252	269	-4	5	2	-176	188	-4	6	9	-168	147	0	6	5	-280	302	1	6	1	477	503	2	7	9	487	514
3	5	7	238	234	-8	5	1	294	216	-5	6	9	286	268	-1	6	5	292	303	-2	6	1	-371	382	1	7	9	432	448
2	5	7	314	302	-6	5	1	960	806	-11	6	8	210	186	-2	6	5	-434	438	-3	6	1	-576	550	0	7	9	374	380
1	5	7	-378	427	-7	5	1	1027	943	-9	6	8	-226	191	-3	6	5	320	345	-4	6	1	236	223	-2	7	9	-440	424
0	5	7	367	410	-2	5	1	429	395	-7	6	8	480	486	-5	6	5	-553	526	-5	6	1	340	301	-3	7	9	366	361
-1	5	6	411	445	1	5	1	1251	1266	-6	6	8	452	424	-6	6	5	150	190	-6	6	1	-213	204	-4	7	9	601	619
-2	5	6	251	293	2	5	1	1563	1413	-5	6	8	329	360	-9	6	4	280	270	1	6	0	619	578	-5	7	9	322	352
-3	5	6	-364	338	3	5	1	334	368	-4	6	8	-238	243	-8	6	4	447	396	2	6	0	-363	370	-6	7	9	150	141
-4	5	6	179	186	5	5	1	-261	312	-3	6	8	-344	328	-6	6	4	-226	205	3	6	0	-243	253	-7	7	9	-288	251
-7	5	5	396	389	6	5	1	293	327	-2	6	8	447	489	-5	6	4	-147	167	4	6	0	281	279	-9	7	9	312	303
-5	5	5	643	697	7	5	1	609	582	-1	6	8	722	747	-4	6	4	449	503	5	6	0	630	607	-10	7	9	186	190
-4	5	5	-415	392	3	5	0	-323	328	0	6	8	260	243	-3	6	4	1109	1032	6	6	0	497	484	-7	7	8	212	168
-3	5	5	503	541	4	5	0	266	281	2	6	8	-276	308	-2	6	4	529	539	8	6	0	-202	176	-5	7	8	-152	180
-2	5	5	854	793	6	5	0	-401	438	3	6	8	184	192	-1	6	4	-473	532	10	6	0	211	192	-3	7	8	139	151
-1	5	5	1114	1110	1	6	13	204	238	4	6	8	534	580	1	6	4	434	452	3	7	13	441	486	-2	7	8	296	311
0	5	5	616	673	-1	6	13	-242	230	5	6	8	253	262	2	6	4	833	838	1	7	13	-161	189	0	7	8	-297	316
1	5	5	-618	660	-2	6	13	210	250	6	6	8	146	157	3	6	4	349	398	-2	7	13	606	639	1	7	8	-351	364
2	5	5	535	573	-4	6	13	177	175	-1	6	7	173	177	4	6	4	-176	181	-3	7	13	302	627	3	7	8	307	323
3	5	5	653	697	-6	6	13	-281	264	5	6	7	159	140	5	6	4	1090	1173	-4	7	13	-191	205	5	7	7	263	244
4	5	5	483	538	-10	6	12	216	171	4	6	7	-340	362	7	6	4	390	391	-7	7	13	350	324	7	7	7	217	214
6	5	5	-266	244	-9	6	12	340	332	3	6	7	-255	272	8	6	4	226	266	-8	7	13	332	316	3	7	7	370	412
7	5	5	-166	195	-5	6	12	241	273	2	6	7	145	159	6	6	3	-127	142	-7	7	12	-151	176	2	7	7	591	607
8	5	5	220	231	-4	6	12	661	655	0	6	7	302	372	4	6	3	644	687	-6	7	12	195	192	1	7	7	192	207
9	5	4	250	262	-3	6	12	187	198	-1	6	7	-176	170	2	6	3	-558	603	-5	7	12	171	195	0	7	7	-172	610
8	5	4	-263	249	-2	6	12	104	153	1	6	7	193	197	1	6	3	-195	203	-8	7	12	-116	153	-2	7	7	603	630
7	5	4	-390	389	1	6	12	477	481	-3	6	7	296	314	-4	6	3	618	642	0	7	12	320	304	-4	7	7	746	763
6	5	4	348	365	2	6	12	311	340	-5	6	7	250	269	-2	6	3	270	269	5	7	11	325	338	-6	7	7	307	307
5	5	4	302	406	4	6	12	-160	171	-7	6	7	-307	337	-3	6	3	-485	477	4	7	11	215	236	-5	7	7	-513	494
-1	5	4	-431	432	6	6	12	214	210	-8	6	7	148	167	-5	6	3	-135	126	2	7	11	-168	213	-7	7	7	255	213
-2	5	4	-515	516	7	6	12	154	177	-10	6	6	296	245	-8	6	3	-202	165	1	7	11	-207	210	-8	7	7	383	358
-3	5	4	-233	230	8	6	11	289	288	-9	6	6	188	179	-9	6	2	106	145	0	7	11	589	605	-9	7	7	262	223
-4	5	4	326	296	-2	6	11	317	329	-7	6	6	-213	190	-7	6	2	526	546	-1	7	11	662	687	-8	7	6	-116	162
-5	5	4	294	289	-5	6	11	-124	154	-5	6	6	678	643	-6	6	2	449	450	-3	7	11	1170	1176	-6	7	6	306	294
-6	5	3	593	630	-4	6	11	-325	340	-4	6	6	530	519	-5	6	2	-225	193	-6	7	11	-411	416	-5	7	6	158	137
-5	5	3	520	517	-5	6	11	-197	178	-3	6	6	272	313	-4	6	2	-162	143	-9	7	11	435	440	-4	7	6	-173	145
-4	5	3	367	339	-7	6	11	216	229	-2	6	6	-461	499	-3	6	2	-98	109	-6	7	11	529	505	-1	7	6	546	546
-2	5	3	-505	555	-8	6	10	410	367	-1	6	6	-171	186	-2	6	2	731	754	-7	7	11	182	207	8	7	6	494	521
-1	5	3	1134	1153	-7	6	10	318	295	0	6	6	1013	976	-1	6	2	903	941	-11	7	11	265	189	1	7	6	-329	358
0	5	3	1636	1670	-5	6	10	-323	301	1	6	6	543	579	0	6	2	-190	229	-9	7	10	211	184	2	7	6	-350	391
1	5	3	1085	1077	-3	6	10	627	597	2	6	6	182	193	2	6	2	113	137	-6	7	10	178	174	6	7	6	-131	140
2	5	3	453	467	-2	6	10	642	629	3	6	6	-209	212	3	6	2	504	539	-4	7	10	266	224	7	7	6	218	207
3	5	3	-573	564	0	6	10	-302	331	4	6	6	-211	206	4	6	2	733	722	-2	7	10	-119	129	5	7	5	190	161
4	5	3	193	224	2	6	10	362	365	5	6	6	396	376	5	6	2	281	305	-1	7	10	-320	313	4	7	5	599	607
5	5	3	707	718	3	6	10	516	507	6	6	6	410	426	6	6	2	-256	237	0	7	10	-218	193	3	7	5	199	210
6	5	3	366	383	5	6	10	-290	225	7	6	5	182	189	8	6	2	199	197	1	7	10	225	209	2	7	5	-193	218
8	5	3	-212	234	8	6	10	170	169	8	6	5	-262	283	9	6	2	267	255	4	7	10	-169	171	-1	7	5	937	906
9	5	2	-179	202	5	6	9	201	176	9	6	5	-197	199	0	6	1	378	341	7	7	9	199	195	-1	7	5	305	307

H	K	L	FC	FO
-3	7	5	-314	322
1	7	0	-428	420
-6	7	5	462	469
-7	7	5	518	460
-12	7	5	197	169
-5	7	4	182	172
-4	7	4	516	506
-3	7	4	-321	325
-2	7	4	-541	521
-1	7	4	-151	157
1	7	4	494	513
3	7	4	-175	444
6	7	4	153	131
6	7	3	524	502
5	7	3	308	312
3	7	3	-167	190
2	7	3	-151	175
1	7	3	650	671
0	7	3	737	722
-2	7	3	-252	245
-3	7	3	-141	146
-4	7	3	564	521
-5	7	3	742	671
-8	7	2	195	175
-6	7	2	-187	176
-5	7	2	-289	258
-3	7	2	484	472
-1	7	2	-427	427
0	7	2	-266	275
2	7	2	274	278
3	7	2	408	363
4	7	2	-95	119
5	7	2	-266	248
10	7	2	-157	142
8	7	1	218	193
7	7	1	288	278
6	7	1	312	299
4	7	1	-313	282
3	7	1	388	425
2	7	1	499	512
1	7	1	447	481
-2	7	1	430	430
-3	7	1	735	684
-4	7	1	323	346
-5	7	1	284	270
-8	7	1	-406	380
-8	7	1	403	323
-9	7	1	200	166
2	7	0	-521	521
3	7	0	-172	189
-4	10	12	347	340
-3	10	12	250	245
0	10	12	211	245
1	10	11	-268	196
-2	10	11	291	285
-4	10	11	-247	219
-3	10	10	404	379
-2	10	10	258	246
2	10	10	274	291
4	10	9	-298	317
0	10	9	366	366
-1	10	9	216	216
-3	10	9	-250	239
-4	10	9	-177	194
-5	10	9	299	292
-6	10	8	369	358
-5	10	8	158	177
-3	10	8	78	178
-2	10	8	256	294
-1	10	8	584	598
0	10	8	297	315
4	10	7	-337	351
3	10	7	-179	208
2	10	7	206	206
0	10	7	252	285
-1	10	7	-393	372
-2	10	7	-428	430
-3	10	7	273	263
-5	10	7	161	124
-5	10	7	163	135
-7	10	7	-239	186
-6	10	6	153	177
-5	10	6	414	392
-4	10	6	345	332
-3	10	6	245	276
0	10	6	408	433
1	10	6	451	493
3	10	6	-176	148
5	10	5	-217	216
3	10	5	154	141
2	10	5	421	437
1	12	0	192	178
4	7	0	274	298
7	7	0	-187	157
9	7	0	160	157
4	8	13	-195	198
2	8	13	198	167
-1	8	13	-334	334
-3	8	13	374	366
-4	8	13	114	147
-7	8	13	-261	223
-8	8	13	161	170
-9	8	12	255	230
-5	8	12	275	251
-4	8	12	487	465
-3	8	12	245	242
-1	8	12	-169	171
0	8	12	219	239
1	8	12	482	465
2	8	12	232	232
6	8	12	169	160
-5	8	11	-181	189
4	8	11	197	183
2	8	11	214	222
1	8	11	-328	326
0	8	11	-290	314
-1	8	11	337	327
-4	8	11	-260	225
-5	8	11	-470	418
-6	8	11	154	174
-8	8	10	343	276
-7	8	10	347	283
-5	8	10	-220	207
-3	8	10	132	137
-3	8	10	606	578
-2	8	10	560	558
-1	8	10	142	143
0	8	10	-306	294
2	8	10	365	360
3	8	10	369	377
4	8	10	115	135
8	8	10	169	184
8	8	9	-115	135
4	8	9	209	196
3	8	9	-190	181
2	8	9	-287	279
0	8	9	162	155
-1	8	9	472	468
-3	8	9	-517	519
-5	8	9	140	159
-6	8	9	340	322
-8	8	9	-358	365
-7	8	8	781	829
-6	8	8	370	348
-4	8	8	532	474
-2	8	8	232	225
-4	8	8	-228	206
-1	8	8	451	479
0	8	8	409	452
1	8	8	127	166
2	8	8	350	384
4	8	8	228	248
6	8	7	214	206
4	8	7	-180	182
3	8	7	366	407
0	8	7	-167	182
-1	8	7	-408	437
-4	8	7	468	442
-5	8	7	290	263
-7	8	7	-309	286
-6	8	6	254	235
-5	8	6	641	654
-4	8	6	465	459
0	8	6	628	673
1	8	6	683	735
2	8	6	334	403
3	8	6	-149	139
5	8	6	268	286
6	8	5	331	329
3	8	5	504	504
2	8	5	217	240
1	8	5	-135	158
0	8	5	-234	203
-2	8	5	420	441
-3	8	5	182	177
-4	8	5	-207	239
-5	8	5	-435	411
-6	8	5	-324	290
-8	8	5	216	226
1	8	5	199	171
2	8	4	275	244
3	8	4	370	348
4	8	4	173	166
6	8	4	-171	202
7	8	4	532	534
8	8	4	686	682
9	8	4	416	390
10	8	4	-105	107
9	8	3	781	829
8	8	3	370	348
7	8	3	532	534
6	8	3	686	682
5	8	3	416	390
4	8	3	-105	107
3	8	3	232	225
2	8	3	-434	440
1	8	3	-239	233
0	8	3	459	486
-2	8	3	252	236
-3	8	3	-134	132
-4	8	3	-477	463
-5	8	3	238	230
-6	8	3	204	193
-9	8	3	-277	225
-8	8	2	126	166
-7	8	2	360	329
-6	8	2	371	376
-5	8	2	164	219
-2	8	2	756	731
-1	8	2	760	737
0	8	2	319	367
2	8	2	-107	122
3	8	2	592	600
4	8	2	506	558
5	8	2	180	149
8	8	2	227	200
9	8	1	484	481
4	8	1	-207	183
3	8	1	-452	459
2	8	1	185	201
1	8	1	-707	678
0	8	1	191	198
-1	8	1	142	161
-2	8	1	214	188
-3	8	1	-292	237
-4	8	1	683	691
-6	8	1	-139	140
-7	8	1	331	348
-8	8	0	374	351
-9	8	0	512	476
-1	8	0	278	284
0	8	0	197	159
1	8	0	143	131
2	8	0	230	234
3	8	0	230	229
4	8	0	190	207
9	8	13	214	200
8	8	13	-280	263
-6	11	6	-243	269
-5	11	6	-285	290
-4	11	6	325	317
-3	11	6	148	137
-2	11	6	144	138
-1	11	6	-131	140
2	11	6	-302	297
3	11	6	264	248
4	11	5	400	392
5	11	5	179	178
7	11	5	593	565
8	11	5	411	410
9	11	5	511	484
-1	11	5	-161	142
-2	11	5	266	239
-3	11	5	298	266
-4	11	5	337	308
-5	11	5	246	240
-6	11	4	191	185
-7	11	4	242	257
-8	11	4	267	257
-9	11	4	244	239
-10	11	4	126	150
-11	11	4	311	341
-12	11	3	220	252
-11	11	3	247	244
-10	11	3	-235	244
-9	11	3	197	208
-8	11	3	231	275
-7	11	3	230	205
-6	11	2	225	192
-5	11	2	201	198
-4	11	2	748	736
-3	11	2	530	522
-2	11	2	166	164
-1	11	2	-231	238
0	11	2	560	581
1	11	2	306	316
2	11	2	374	381
3	11	2	381	356
4	11	2	-206	190
5	11	2	-282	276
6	11	2	408	433
7	11	2	-185	210
8	11	2	452	462
9	11	2	-390	373
10	11	2	-261	235
11	11	2	202	203
12	11	2	357	346
5	12	0	192	180
7	12	0	209	223
-6	9	12	161	165
-5	9	12	270	252
-4	9	12	-301	294
-2	9	12	-156	170
-1	9	12	185	208
0	9	12	367	382
1	9	12	195	200
2	9	11	332	330
-1	9	11	-199	205
-4	9	11	351	319
-6	9	10	-182	175
-4	9	10	369	385
-3	9	10	-187	179
-1	9	10	-306	316
1	9	10	219	232
-1	9	9	-127	156
1	9	9	529	521
2	9	9	235	229
-2	9	9	-238	256
-3	9	9	498	484
-4	9	9	-215	246
-5	9	9	434	415
-7	9	9	193	171
-8	9	9	-317	280
-9	9	9	-333	310
-8	9	8	161	182
-7	9	8	405	433
-6	9	8	277	264
-5	9	8	-127	144
-4	9	8	-185	214
-2	9	7	447	434
-1	9	7	369	371
0	9	7	-182	156
1	9	7	385	349
2	9	7	111	135
4	9	6	-299	307
5	9	6	-199	228
6	9	6	506	517
7	9	6	290	290
8	9	6	-239	244
9	9	6	-199	212
10	9	6	196	191
11	9	6	242	225
12	9	5	303	317
11	9	5	444	444
10	9	5	484	484
9	9	5	444	444
8	9	5	484	484
7	9	5	444	444
6	9	5	484	484
5	9	5	444	444
4	9	5	484	484
3	9	5	444	444
2	9	5	484	484
1	9	5	444	444
0	9	5	484	484
-1	9	5	444	444
-2	9	5	484	484
-3	9	5	444	444
-4	9	5	484	484
-5	9	5	444	444
-6	9	5	484	484

N° 6

$Cu_2 Zr F_8 .12 H_2O$

(F_o et F_c multipliés par 10)

H	K	L	FC	FE	H	K	L	FC	FO	H	K	L	FC	FO	H	K	L	FC	FO	H	K	L	FC	FO
-12	0	18	-690	667	6	0	6	-878	819	-1	1	13	-661	608	1	1	6	379	428	-9	1	3	3101	2971	8	2	3	-821	856
-18	0	16	903	858	2	0	6	-1505	1652	3	1	13	-661	651	-3	1	6	-797	767	-3	1	3	3093	2856	10	2	2	591	537
-12	0	16	915	890	0	0	6	-2415	2202	5	1	13	-693	686	-5	1	6	-727	710	-1	1	3	617	590	14	2	2	698	679
-10	0	16	379	462	-6	0	6	-3410	3324	-5	1	12	-293	349	-7	1	6	-617	607	1	1	3	362	343	12	2	2	1217	1305
-6	0	16	684	748	-8	0	6	-710	676	-7	1	13	-367	387	-11	1	6	-643	693	3	1	3	1831	1982	0	2	2	682	759
-14	0	16	677	730	-10	0	6	-562	544	-9	1	13	-1461	1504	-21	1	5	-841	735	5	1	3	673	664	4	2	2	2539	2258
2	0	16	-524	523	12	0	6	-2644	2603	-13	1	13	-427	441	-17	1	5	-643	682	7	1	3	-556	556	6	2	2	-603	651
0	0	16	-830	836	-14	0	6	-512	506	-15	1	13	-945	936	-15	1	5	-904	819	9	1	3	1469	1555	2	2	2	527	510
-4	0	14	-785	798	-16	0	6	-1020	1056	-21	1	13	-795	751	-13	1	5	641	619	11	1	3	698	645	8	2	2	3403	3291
-6	0	14	-1000	1103	-20	0	6	-563	579	-21	1	11	676	636	-11	1	5	-661	521	13	1	3	-301	362	-2	2	2	241	227
-10	0	14	-549	637	-20	0	6	617	626	-15	1	11	1322	1426	-9	1	5	-3055	2861	15	1	3	712	697	-4	2	2	212	239
-12	0	14	-1630	1519	-18	0	6	1187	1275	-9	1	11	1976	2069	-21	1	17	-738	665	17	1	3	649	676	-6	2	2	2941	2844
-14	0	14	-398	469	-12	0	6	2080	2232	-9	1	11	540	549	-15	1	17	-912	920	7	1	2	-326	343	-8	2	2	630	644
-16	0	14	-443	435	-10	0	6	-648	710	-3	1	11	1160	1240	-9	1	17	-618	580	5	1	2	-438	475	-12	2	2	1709	1748
-18	0	14	-915	949	-8	0	4	539	614	-1	1	11	665	691	-7	1	17	-521	510	3	1	2	294	353	-14	2	2	579	587
-12	0	12	973	1064	-6	0	4	2880	2629	3	1	11	721	722	-3	1	17	-521	486	-5	1	2	642	519	-10	2	2	955	957
-16	0	12	508	492	-4	0	4	-643	568	5	1	11	705	736	-21	1	15	843	812	-7	1	2	499	512	-20	2	2	526	671
-14	0	12	377	435	-2	0	4	-701	795	9	1	11	526	501	-15	1	15	1037	1016	-11	1	2	357	352	-10	2	1	-377	412
-12	0	12	1387	1432	0	0	4	-613	627	-1	1	10	-269	306	-13	1	15	487	440	-21	1	1	-666	688	-8	2	1	-1324	1330
-10	0	12	280	331	2	0	4	1015	1124	-5	1	10	357	351	-9	1	15	679	681	-17	1	1	-620	582	-6	2	1	-331	249
-6	0	12	1474	1607	6	0	4	1849	1956	-7	1	10	435	494	-7	1	15	480	480	-15	1	1	-1374	1390	-4	2	1	631	605
-4	0	12	451	405	10	0	4	-615	592	-21	1	9	-884	873	-3	1	15	925	952	-11	1	1	-837	860	6	2	1	-860	825
0	0	12	689	739	12	0	4	1352	1467	-15	1	9	-1957	1963	-1	1	15	457	405	-9	1	1	-2304	2312	10	2	1	422	480
2	0	12	550	592	14	0	4	547	546	-9	1	9	-1345	1440	3	1	15	582	598	-5	1	1	-277	270	16	2	1	-326	356
4	0	12	623	581	16	0	2	-677	650	-7	1	9	-886	938	-5	1	13	588	654	-3	1	1	-3771	3559	20	2	0	-494	482
8	0	10	-597	664	14	0	2	-836	859	-5	1	9	-640	623	-9	1	13	-2507	2361	3	1	1	-2367	2260	18	2	0	-781	718
6	0	10	-1031	1100	12	0	2	-1403	1578	-3	1	9	-1499	1551	-1	1	13	-281	261	7	1	1	197	250	14	2	0	-628	640
2	0	10	-535	615	8	0	2	-731	710	-1	1	9	-497	525	1	1	13	-357	389	9	1	1	-2017	2067	12	2	0	-1351	1430
0	0	10	-1078	1016	6	0	2	-3195	3124	1	1	9	495	445	3	1	5	-2647	2607	11	1	0	-520	488	8	2	0	-775	758
-2	0	10	645	608	4	0	2	629	655	3	1	9	-1274	1383	5	1	5	-999	1053	15	1	1	-974	1017	6	2	0	-2684	2419
-4	0	10	-681	690	0	0	2	-3877	3705	5	1	9	-588	629	7	1	5	335	294	17	1	1	-590	606	2	2	0	-492	501
-6	0	10	-1891	1935	-2	0	2	-325	344	9	1	9	-777	809	9	1	5	-1006	1006	11	1	0	-520	507	-12	2	10	737	761
-12	0	10	-787	762	-4	0	2	443	336	11	1	9	-488	523	11	1	5	-781	795	9	1	0	237	236	-10	2	10	-980	960
-18	0	10	-1250	1339	-6	0	2	-1159	1213	5	1	8	301	345	15	1	5	-664	624	5	1	0	2438	2465	-8	2	10	-1	823
-20	0	8	353	337	-8	0	2	-722	767	1	1	8	316	340	17	1	5	-438	428	-2	2	4	280	286	-10	2	10	-428	445
-10	0	8	1197	1216	-12	0	2	-1144	1125	-5	1	8	811	805	7	1	4	211	268	-4	2	4	-274	340	-12	2	10	-918	923
-14	0	8	523	521	-14	0	2	-341	464	-21	1	7	1052	985	9	1	4	-919	1046	-6	2	4	-2401	2344	-10	2	10	-750	766
-12	0	8	1469	1367	-18	0	2	-1172	1252	-17	1	7	983	914	3	1	4	-490	542	-8	2	4	-477	484	2	2	10	546	523
-10	0	8	601	665	-20	0	2	-497	525	-15	1	7	1602	1617	1	1	4	-733	736	-12	2	4	-1922	1998	0	2	10	727	749
-8	0	8	257	329	2	0	2	879	902	-13	1	7	1179	1202	-1	1	4	1	1	-14	2	4	-1048	1020	4	2	10	1	1130
-6	0	8	2494	2350	6	0	0	-901	886	-9	1	7	1534	1599	-5	1	4	833	731	-18	2	4	-1087	1141	-6	2	10	1051	1130
-4	0	8	963	917	4	0	0	2062	2072	-7	1	7	683	690	-9	1	4	-1061	1045	-20	2	4	-544	486	-10	2	10	632	660
0	0	8	2720	2761	8	0	0	1284	1375	-9	1	7	2288	2309	-7	1	4	-453	377	-16	2	3	-287	382	-12	2	10	1065	1126
2	0	8	890	955	10	0	0	930	969	-1	1	7	646	609	-9	1	4	-560	567	-8	2	3	-253	283	-16	2	10	315	332
6	0	8	1076	1187	12	0	0	1230	1293	1	1	7	-376	432	-11	1	4	510	580	-4	2	3	-1261	1256	-18	2	10	969	970
8	0	8	810	831	14	0	0	930	976	3	1	7	2329	2426	-13	1	3	537	558	-4	2	3	1277	1285	-8	2	10	-280	314
12	0	8	496	411	16	0	0	-341	297	5	1	7	728	779	-21	1	3	540	493	0	2	3	-868	828	6	2	10	-627	626
14	0	8	-492	435	18	0	0	750	736	9	1	7	921	976	-17	1	3	614	655	2	2	3	-1067	1139	2	2	12	-603	605
12	0	6	-876	903	20	0	0	526	496	11	1	7	781	793	-15	1	3	1148	1233	4	2	3	273	284	6	2	12	-983	1047
8	0	6	-605	601	-3	1	13	-1266	1349	15	1	7	508	526	-13	1	3	-356	430	6	2	3	307	303	-4	2	12	-602	715
-6	2	12	-1264	1330	-14	2	6	-478	410	-17	3	11	-551	604	-11	3	5	416	487	-11	3	1	494	448	7	4	0	-336	402
-10	2	12	-372	475	-18	2	6	1104	1144	-3	3	11	-1437	1501	-9	3	5	1398	1409	-9	3	1	2332	2307	12	4	0	658	691
-12	2	12	-1305	1425	-20	2	6	490	454	-1	3	11	-690	678	-5	3	5	262	299	-7	3	1	-367	416	8	4	0	555	591
-14	2	12	-1049	1062	-14	2	5	-421	406	3	3	11	-1096	1114	-3	3	5	3238	2939	-5	3	1	769	781	6	4	0	1055	1087
-16	2	11	-241	292	-10	2	5	766	776	5	3	11	-581	578	-1	3	5	801	806	-3	3	1	1909	1869	2	4	0	662	621
-14	2	11	289	268	-8	2	5	1196	1196	9	3	11	-543	547	1	3	5	-618	644	-1	3	1	3188	2971	0	4	0	912	1001
-6	2	11	-249	269	-6	2	5	612	328	1	3	10	318	311	3	3	5	1652	1830	3	3	1	974	1126	-6	4	0	1639	1698
-4	2	11	314	279	-4	2	5	-1925	1820	-3	3	10	-396	361	5	3	5	519	495	7	3	1	-752	718	-12	4	0	1793	1859
-2	2	11	613	616	-2	2	5	-604	560	-5	3	10	-336	432	9	3	5	1266	1345	9	3	1	1672	1752	-14	4	0	1021	1044
0	2	11	887	934	0	2	5	552	652	-7	3	10	-229	313	-9	3	5	644	642	11	3	1	535	590	-16	4	0	688	673
2	2	10	643	642	2	2	5	625	656	-23	3	9	467	429	15	3	5	599	562	13	3	1	994	1006	-20	4	0	604	580
0	2	10	1314	1373	14	2	4	-652	627	-21	3	9	847	840	17	3	5	580	527	17	3	1	519	548	14	4	0	-1	78
-4	2	10	643	710	12	2	4	-1083	1112	-17	3	9	344	354	7	3	4	-349	332	-12	4	10	-665	710	12	4	0	-671	628
-6	2	10	1582	1649	8	2	4	-609	631	-15	3	9	1060	1022	5	3	4	585	609	-16	4	10	-377	381	8	4	0	-802	847
-12	2	10	1551	1639	6	2	4	-1709	1708	-11	3	9	297	308	3	3	4	786	786	-18	4	10	-666	690	6	4	0	1723	1786
-14	2	10	281	337	4	2	4	272	349	-9	3	9	2532	2273	1	3	4	758	779	0	4	10	501	498	4	4	0	-1822	1892
-16	2	10	1068	1125	2	2	4	-780	765	-5	3	9	-229	313	-3	3	4	-647	647	4	4	10	799	816	-4	4	0	688	673
-20	2	10	390	412	0	2	4	-2715	2615	-3	3	9	1596	1729	-5	3	4	1353	1415	-10	4	10	574	596	-20	4	0	604	580
-20	2	9	-310	304	11	3	0	385	411	-1	3	9	726	816	-7	3	4	439	458	-12	4	10	838	881	-18	4	0	-1620	1715
-10	2	9	-635	642	7	3	0	-292	324	3	3	9	1200	1263	-9	3	4	628	613	-16	4	10	628	630	-12	4	0	-1164	1332
-4	2	9	868	1087	5	3	0	-2095	2158	5	3	9	783	831	-13	3	4	-195	263	-18	4	10	695	763	-14	4	0	-378	393
-2	2	9	309	327	3	3	0	-218	266	9	3	9	666	629	-23	3	3	645	609	2	4	10	-559	602	-18	4	0	1092	1102
12	2	8	-581	566	-21	3	17	620	644	11	3	9	1020	1045	-21	3	3	-779	732	0	4	10	-622	610	-20	4	0	-383	356
0	2	8	-738	780	-15	3	17	708	670	3	3	8	-258	272	-17	3	3	-824	814	4	4	10	-948	998	-24	4	0	-958	935
2	2	8	-1081	1174	-11	3	17	605	617	1	3	8	-330	392	-15	3	3	-1387	1429	-2	4	14	-1040	1040	-26	4	0	1395	1395
4	2	8	-759	768	-9	3	17	849	914	-5	3	8	-722	751	-11	3	3	-827	842	-10	4	14	-983	892	0	4	14	359	346
0	2	8	-1677	1746	-7	3	17	638	683	-17	3	8	369	408	-9	3	3	-1872	1927	-20	4	14	-348	401	2	4	14	621	666
-4	2	8	-629	529	-5	3	17	591	578	-23	3	7	-452	379	-7	3	3	-615	579	6	4	12	604	599	14	4	14	671	680
-8	2	8	-2367	2203	-21	3	15	-755	866	-21	3	7	-765	700	-5	3	3	-398	382	2	4	12	650	671	12	4	14	685	663
-12	2	8	-1620	1697	-15	3	15	-792	805	-17	3	7	1095	1035	-17	3	3	-2940	2995	0	4	12	1153	1234	0	4	14	1094	1140
-14	2	8	-249	276	-13	3	15	-362	345	-19	3	7	-1229	1279	-1	3	3	-416	310	-4	4	12	725	703	8	4	14	1495	1713
-16	2	8	-1073	1102	-9	3	15	-1120	1146	-9	3	7	-2371	2330	3	3	3	-3289	3160	-8	4	12	1193	1240	-2	4	14	498	493
-20	2	8	-431	456	-7	3	15	-676	660	-3	3	7	-1997	2165	5	3	3	-593	666	-10	4	12	661	688	0	4	14	4044	4290
-2	2	7	265	302	-3	3	15	-676	716	-1	3	7	-617	713	9	3	3	-1359	1450	-12	4	12	1193	1240	-2	4	14	641	646
-4	2	7	497	472	1	3	15	-525	485	3	3	7	-1044	1042	11	3	3	-808	863	-16	4	12	1043	1047	-4	4	14	892	847
-6	2	7	497	472	3	3	15	-642	598	9	3	7	-700	849	15	3	3	-845	876	-24	4	12	555	545	-6	4	14	2405	2351
-2	2	7	-452	473	-21	3	13	850	781	9	3	7	-925	900	13	3	3	-832	837	-10	4	11	-302	388	-10	4	14	361	377
-4	2	7	581	598	-15	3	13	1204	1220	11	3	7	-932	971	11	3	3	218	269	-12	4	10	-582	521	-12	4	14	1550	1603
2	2	7	377	475	-13	3	13	269	303	15	3	7	-480	478	7	3	2	361	401	0	4	10	-611	581	-14	4	14	969	1034
0	2	7	537	573	-9	3	13	913	952	1	3	6	-595	616	5	3	2	695	750	2	4	10	-762	750	-16	4	14	836	826
14	2	6	557	552	-7	3	13	601	650	-1	3	6	282	252	9	3	2	-930	956	8	4	10	-1439	1500	-18	4	14	782	840
12	2	6	810	796	-3	3	13	946	1010	-3	3	6	914	983	1	3	2	551	569	-2	4	10	-329	285	-2	4	14	-953	954
8	2	6	703	781	-1	3	13	557	569	-5	3	6	716	826	-3	3	2	-117	208	-6	4	10	-655	751	0	4	14	375	357
4	2	6	1230	1280	3	3	13	678	660	-9	3	6	-701	807	-7	3	2	-376	499	-8	4	10	-1435	1508	4	4	14	-210	276
2	2	6	846	1021	5	3	13	454	407	-11	3	6	800	863	-7	3	2	-261	394	-10	4	10	-759	788	8	4	14	722	681
0	2	6	2095	2106	-21	3	11	-896	903	-13	3	6	298	311	-11	3	2	-451	518	-14	4	10	-1073	1036	12	4	14	-536	528
-2	2	6	-267	265	-17	3	11	-366	312	-23	3	5	418	372	-21	3	1	540	558	-16	4	10	-389	427	16	4	14	-971	1060
-4	2	6	2931	2892	-15	3	11	-1376	1360	-21	3	5	706	695	-17	3	1	526	544	-18	4	10	-950	976	6	4	14	-673	698
-8	2	6	396	489	-13	3	11	-337	412	-17	3	5	542	514	-15	3	1	990	1008	-20	4	10	-370	336	8	4	14	-1369	1474
-12	2	6	1754	1819	-9	3	11	-1184	1289	-15	3	5	1685	1738	-13	3	1	-296	364	-24	4	10	-692	645	2	4	14	-692	973

H	K	L	FC	FO
0	4	2	-2676	2153
-6	4	2	-370	420
-6	4	2	-3489	3114
-8	4	2	-397	392
-12	4	2	-1021	1948
-14	4	2	-803	830
-16	4	2	-867	624
-20	4	2	-557	581
-14	4	1	290	562
-4	4	1	618	688
2	4	1	-1107	1189
6	4	1	201	309
20	4	0	488	479
18	4	0	756	767
16	4	0	636	693
12	4	0	1500	1613
10	4	0	-836	819
8	4	0	209	254
6	4	0	2600	2424
-21	5	17	-563	510
-15	5	17	-803	600
-9	5	17	-744	697
-7	5	17	-370	384
-3	5	17	-604	613
-21	5	15	567	578
-15	5	15	869	858
-9	5	15	1107	1159
-7	5	15	517	517
-3	5	15	553	533
-1	5	15	383	609
3	5	15	429	379
-21	5	13	-812	739
-15	5	13	-1161	1127
-9	5	13	-1010	1008
-7	5	13	-621	625
-3	5	13	-619	610
-1	5	13	-512	492
3	5	13	-657	606
5	5	13	-380	362
-21	5	11	1024	963
-15	5	11	987	969
-9	5	11	1024	923
-11	5	11	453	480
-9	5	11	1006	1040
-7	5	11	347	389
-3	5	11	1345	1416
-1	5	11	546	508
3	5	11	951	970
5	5	11	498	487
9	5	11	517	492
5	7	7	-514	506
9	7	7	-730	647
11	7	7	-567	593
1	7	6	580	581
-3	7	6	-509	473
-5	7	6	-255	302
-7	7	6	216	251
-11	7	6	-429	403
-21	7	5	611	610
-15	7	5	1001	982
-11	7	5	357	362
-9	7	5	1067	1076
5	7	5	320	237
-3	7	5	1314	1302
-1	7	5	252	297
3	7	5	1476	1440
7	7	5	717	767
9	7	5	-384	414
9	7	5	879	849
11	7	5	561	586
15	7	5	343	348
3	7	4	-383	421
1	7	4	-617	647
-1	7	4	-307	323
-3	7	4	330	341
-5	7	4	-549	604
-7	7	4	-446	401
-13	7	3	-539	467
-7	7	3	-390	346
-15	7	3	-997	945
-11	7	3	-336	419
-9	7	3	-1424	1466
-7	7	3	365	360
-5	7	3	-371	305
-3	7	3	-1798	1830
-1	7	3	-382	351
1	7	3	668	655
3	7	3	-1276	1309
5	7	3	-757	793
9	7	3	-1227	1267
11	7	3	-438	359
15	7	3	-611	602
5	7	2	-297	272
-5	7	2	395	426
-11	7	2	565	600
-21	7	1	508	545
-17	7	1	580	518
-11	7	1	901	899
-9	7	1	632	631
-7	7	1	1089	1171
-348	3946	-9	5	4
-316	335	-11	5	4
-417	359	-23	5	3
-806	753	-23	5	3
-375	376	-17	5	3
-766	790	-15	5	3
-371	339	-11	5	3
-1746	1803	-9	5	3
-635	681	-7	5	3
-1940	1960	-5	5	3
-757	785	-3	5	3
-1004	1116	-1	5	3
-719	737	1	5	3
-590	560	3	5	3
-583	556	5	5	3
-339	351	9	5	3
371	435	5	5	0
413	409	11	5	3
556	498	15	5	3
1254	1290	17	5	3
2153	2105	1	5	2
1195	1236	-5	5	2
800	845	-7	5	2
929	1039	-21	5	1
672	766	-17	5	1
820	768	-15	5	1
421	399	-21	5	1
438	371	-11	5	1
336	414	-9	5	1
345	307	-5	5	1
213	242	-3	5	1
-454	439	3	5	1
-712	699	5	5	1
-1672	1642	9	5	1
-335	360	11	5	1
-619	567	15	5	1
-1651	1696	17	5	1
-660	696	11	5	0
-1958	1920	9	5	0
-709	731	-12	6	18
372	319	-6	6	16
-1345	1424	-8	6	16
-513	526	-10	6	16
-1244	1256	-12	6	16
-546	495	-18	6	16
-594	581	2	6	14
-511	443	0	6	14
642	668	-6	6	14
619	583	-6	6	14
918	902	-9	5	4
-1066	1082	-10	10	3
-425	353	-2	10	3
-714	698	16	10	2
-402	313	14	10	2
-453	415	14	10	0
-348	346	-9	5	4
-329	296	6	6	12
1240	1240	-6	6	12
771	821	-10	6	12
1382	1490	-12	6	12
-198	202	-18	6	12
472	482	-24	6	12
2584	2402	8	6	10
340	383	6	6	10
-292	352	2	6	10
2237	2275	0	6	10
766	768	-4	6	10
1450	1533	-8	6	10
-874	854	-8	6	10
710	680	-10	6	10
811	746	-12	6	10
577	563	-18	6	10
-342	397	-24	6	10
-470	518	-4	6	8
-371	389	-12	6	8
-508	405	8	6	8
-581	594	6	6	8
-852	895	2	6	8
-308	449	0	6	8
-429	450	-4	6	8
-1420	1440	-8	6	8
-776	795	-10	6	8
-2714	2840	-12	6	8
-2675	2701	-16	6	8
-1041	994	-18	6	8
-399	360	-14	6	2
-554	592	-10	6	2
-294	272	-20	6	2
-320	348	-6	7	20
-208	251	-8	6	1
582	498	-4	6	1
606	576	4	6	1
695	724	10	6	1
1445	1540	20	6	0
344	344	18	6	0
1824	1794	16	6	0
638	567	12	6	0
1143	1217	8	6	0
1594	1594	6	6	0
473	470	2	6	0
896	814	-15	7	17
377	377	-3	7	17
-372	385	-1	9	7
-1629	1641	3	9	7
-228	268	5	9	7
-497	502	9	9	7
-1329	1339	11	9	7
-439	418	1	9	6
-773	706	-3	9	6
-476	495	-5	9	6
273	288	-7	9	6
-590	609	-21	9	5
-1018	1065	-17	9	5
-349	329	-15	9	5
609	627	-11	9	5
603	522	-9	9	5
317	316	-3	9	5
535	456	-1	9	5
607	603	3	9	5
1241	1246	9	9	5
-672	680	9	9	5
-753	736	11	9	5
-320	323	15	9	5
-862	875	-1	9	4
-463	449	-9	9	4
-447	417	-11	9	4
-890	904	-21	9	3
939	907	-17	9	3
1035	1070	-15	9	3
475	413	-13	9	3
737	696	-11	9	3
492	470	-9	9	3
586	557	-7	9	3
1284	1284	-5	9	3
497	501	-3	9	3
1036	1070	-1	9	3
1039	1065	5	9	3
1061	1065	5	9	3
493	461	9	9	3
735	711	11	9	3
1109	1095	-3	9	2
482	414	-21	9	1
808	815	-1	9	2
436	409	-11	9	1
521	472	-12	10	18
361	312	-6	10	16
699	659	-12	10	16
344	311	-8	10	14
1014	1014	-12	10	14
760	766	-18	10	2
383	406	-8	10	1
546	567	6	10	0
717	678	-10	6	6
-516	465	-8	6	5
-587	532	-4	6	5
-843	808	2	6	5
-387	412	14	6	4
-1181	1235	12	6	4
-444	405	8	6	4
-1116	1078	6	6	4
-1490	1483	18	6	4
317	308	-20	6	4
405	419	-16	6	3
1246	1334	-8	6	3
967	1026	-6	6	3
531	526	2	6	3
-516	485	8	6	3
1462	1490	18	6	2
-470	407	14	6	2
-888	912	12	6	2
-537	563	8	6	2
-1390	1507	6	6	2
-620	630	2	6	2
-1118	1160	0	6	2
-782	823	-2	6	2
-1555	1608	-6	6	2
-525	484	-8	6	2
-1041	994	-12	6	2
-399	360	-14	6	2
-554	592	-10	6	2
-294	272	-20	6	2
-320	348	-6	7	20
-208	251	-8	6	1
582	498	-4	6	1
606	576	4	6	1
695	724	10	6	1
1445	1540	20	6	0
344	344	18	6	0
1824	1794	16	6	0
638	567	12	6	0
1143	1217	8	6	0
1594	1594	6	6	0
473	470	2	6	0
896	814	-15	7	17
377	377	-3	7	17
-372	385	-1	9	7
-1629	1641	3	9	7
-228	268	5	9	7
-497	502	9	9	7
-1329	1339	11	9	7
-439	418	1	9	6
-773	706	-3	9	6
-476	495	-5	9	6
273	288	-7	9	6
-590	609	-21	9	5
-1018	1065	-17	9	5
-349	329	-15	9	5
609	627	-11	9	5
603	522	-9	9	5
317	316	-3	9	5
535	456	-1	9	5
607	603	3	9	5
1241	1246	9	9	5
-672	680	9	9	5
-753	736	11	9	5
-320	323	15	9	5
-862	875	-1	9	4
-463	449	-9	9	4
-447	417	-11	9	4
-890	904	-21	9	3
939	907	-17	9	3
1035	1070	-15	9	3
475	413	-13	9	3
737	696	-11	9	3
492	470	-9	9	3
586	557	-7	9	3
1284	1284	-5	9	3
497	501	-3	9	3
1036	1070	-1	9	3
1039	1065	5	9	3
1061	1065	5	9	3
493	461	9	9	3
735	711	11	9	3
1109	1095	-3	9	2
482	414	-21	9	1
808	815	-1	9	2
436	409	-11	9	1
521	472	-12	10	18
361	312	-6	10	16
699	659	-12	10	16
344	311	-8	10	14
1014	1014	-12	10	14
760	766	-18	10	2
383	406	-8	10	1
546	567	6	10	0
1439	1474	-12	10	2
273	225	-14	10	2
760	766	-18	10	2
1317	1409	-6	10	2
352	248	-8	10	2
1396	1353	-18	10	16
727	727	0	10	2
434	350	-2	10	2
1409	1409	-6	10	2
248	248	-8	10	2
1353	1353	-18	10	16
250	250	12	10	2
1082	1082	-10	10	3
353	313	6	10	2
313	313	6	10	2
313	313	2	10	2
306	306	12	10	0
3946	3946	-9	5	4
335	335	-11	5	4
359	359	-23	5	3
753	753	-23	5	3
376	376	-17	5	3
790	790	-15	5	3
339	339	-11	5	3
1803	1803	-9	5	3
681	681	-7	5	3
1960	1960	-5	5	3
785	785	-3	5	3
1116	1116	-1	5	3
737	737	1	5	3
560	560	3	5	3
556	556	5	5	3
351	351	9	5	3
435	435	5	5	0
409	409	11	5	3
498	498	15	5	3
1290	1290	17	5	3
2105	2105	1	5	2
1236	1236	-5	5	2
845	845	-7	5	2
1039	1039	-21	5	1
766	766	-17	5	1
768	768	-15	5	1
399	399	-21	5	1
371	371	-11	5	1
414	414	-9	5	1
307	307	-5	5	1
242	242	-3	5	1
439	439	3	5	1
699	699	5	5	1
1642	1642	9	5	1
360	360	11	5	1
567	567	15	5	1
1696	1696	17	5	1
696	696	11	5	0
1920	1920	9	5	0
731	731	-12	6	18
319	319	-6	6	16
1424	1424	-8	6	16
526	526	-10	6	16
1256	1256	-12	6	16
495	495	-18	6	16
581	581	2	6	14
443	443	0	6	14
668	668	-6	6	14
583	583	-6	6	14
902	902	-9	5	4
1082	1082	-10	10	3
353	353	-2	10	3
313	313	16	10	2
313	313	14	10	2
306	306	12	10	0
1474	1474	-12	10	2
225	225	-14	10	2
766	766	-18	10	2
1409	1409	-6	10	2
248	248	-8	10	2
1353	1353	-18	10	16
250	250	12	10	2
1082	1082	-10	10	3
353	313	6	10	2
313	313	6	10	2
313	313	2	10	2
306	306	12	10	0
3946	3946	-9	5	4
335	335	-11	5	4
359	359	-23	5	3
753	753	-23	5	3
376	376	-17	5	3
790	790	-15	5	3
339	339	-11	5	3
1803	1803	-9	5	3
681	681	-7	5	3
1960	1960	-5	5	3
785	785	-3	5	3
1116	1116	-1	5	3
737	737	1	5	3
560	560	3	5	3
556	556	5	5	3
351	351	9	5	3
435	435	5	5	0
409	409	11	5	3
498	498	15	5	3
1290	1290	17	5	3
2105	2105	1	5	2
1236	1236	-5	5	2
845	845	-7	5	2
1039	1039	-21	5	1
766	766	-17	5	1
768	768	-15	5	1
399	399	-21	5	1
371	371	-11	5	1
414	414	-9	5	1
307	307	-5	5	1
242	242	-3	5	1
439	439	3	5	1
699	699	5	5	1
1642	1642	9	5	1
360	360	11	5	1
567	567	15	5	1
1696	1696	17	5	1
696	696	11	5	0
1920	1920	9	5	0
731	731	-12	6	18
319	319	-6	6	16
1424	1424	-8	6	16
526	526	-10	6	16
1256	1256	-12	6	16
495	495	-18	6	16
581	581	2	6	14
443	443	0	6	14
668	668	-6	6	14
583	583	-6	6	14
902	902	-9	5	4
1082	1082	-10	10	3
353	313	6	10	2
313	313	6	10	2
313	313	2	10	2
306	306	12	10	0

N° 7

$Cu_3 Zr_2 F_{14} \cdot 16 H_2O$

(F_o et F_c multipliés par 10)

H	K	L	FC	FO	H	K	L	FC	FO	H	K	L	FC	FO	H	K	L	FC	FO	H	K	L	FC	FO
12	0	10	320	362	7	0	-16	-343	353	3	0	-20	328	354	11	1	-4	-198	252	7	1	-7	-312	339	4	1	9	-673	921
12	0	8	716	746	7	0	-10	-444	447	3	0	-14	606	674	11	1	-3	946	401	7	1	-5	-685	729	4	1	7	-998	1101
12	0	6	740	780	7	0	-8	-836	868	3	0	-12	343	296	11	1	-1	546	645	7	1	-3	-710	779	4	1	6	737	825
12	0	4	382	418	7	0	-6	264	297	3	0	-8	-546	512	11	1	1	332	376	7	1	-2	-909	944	4	1	5	-578	632
12	0	2	677	692	7	0	-4	-237	295	3	0	-6	-373	411	11	1	3	289	349	7	1	-1	907	954	4	1	4	-818	841
12	0	0	1040	1045	7	0	-2	807	856	3	0	-4	292	298	10	1	11	-355	318	7	1	0	589	608	4	1	1	-1347	1136
12	0	-2	750	835	7	0	4	956	1029	3	0	-2	-786	889	10	1	9	-629	695	7	1	1	354	412	4	1	-1	-701	674
12	0	-8	319	342	7	0	6	1186	1262	3	0	0	-1909	1851	10	1	7	-665	593	7	1	2	615	657	4	1	-2	936	894
11	0	-14	367	369	7	0	8	529	518	3	0	2	720	658	10	1	5	-445	444	7	1	3	454	516	4	1	-3	607	650
11	0	-12	441	417	7	0	10	845	906	3	0	4	1305	1218	10	1	3	-412	506	7	1	4	591	635	4	1	-4	461	498
11	0	-10	247	277	7	0	12	792	870	3	0	6	-485	595	10	1	1	-642	677	7	1	5	593	686	4	1	-5	436	457
11	0	-8	397	357	7	0	14	384	361	3	0	8	-533	566	10	1	-1	-512	553	7	1	10	330	357	4	1	-6	-645	518
11	0	-6	841	829	7	0	16	227	226	3	0	20	337	393	10	1	-2	713	763	6	1	11	349	325	4	1	-10	338	323
11	0	-4	835	880	6	0	10	429	503	2	0	18	493	516	10	1	-3	249	272	6	1	6	453	528	4	1	-11	477	481
11	0	-2	551	610	6	0	8	1238	1244	2	0	16	703	740	10	1	-5	579	609	6	1	5	904	953	4	1	-13	493	480
11	0	0	881	857	6	0	6	1285	1293	2	0	14	666	620	10	1	-7	217	272	6	1	3	1133	1135	3	1	-11	-354	417
11	0	2	995	1037	6	0	4	635	725	2	0	12	340	356	10	1	-11	345	356	6	1	2	-839	862	3	1	-7	-1081	1004
11	0	4	741	841	6	0	2	581	639	2	0	10	1048	1045	10	1	-13	451	452	6	1	1	437	515	3	1	-6	673	652
10	0	12	-424	418	6	0	-2	1242	1281	2	0	8	1851	1842	9	1	-8	253	275	6	1	0	-379	403	3	1	-5	-1106	1032
10	0	10	-226	285	6	0	-4	211	276	2	0	6	1410	1410	9	1	-7	-403	415	6	1	-2	526	572	3	1	-4	-1109	1088
10	0	8	-672	722	6	0	-6	730	765	2	0	4	-574	598	9	1	-6	358	409	6	1	-4	-331	335	3	1	0	-286	323
10	0	6	526	552	6	0	-8	945	914	2	0	2	437	958	9	1	-5	-900	904	6	1	-5	657	683	3	1	1	-1087	892
10	0	4	408	504	6	0	-10	730	698	2	0	-2	-231	285	9	1	-3	-930	812	6	1	-6	-334	390	3	1	2	514	451
10	0	-6	263	295	6	0	-12	156	167	2	0	-4	-694	728	9	1	-1	-649	637	6	1	-9	-545	608	3	1	3	-1210	1069
10	0	-8	1095	1060	5	0	-14	382	431	2	0	-6	-691	761	9	1	1	-783	766	6	1	-10	264	334	3	1	4	352	402
10	0	-10	789	756	5	0	-12	840	877	2	0	-8	620	642	9	1	3	302	345	6	1	-11	-328	401	3	1	-5	-1106	1012
10	0	-12	285	288	5	0	-10	416	447	2	0	-12	-601	682	9	1	5	-1000	1025	6	1	-17	-414	438	3	1	6	-288	331
10	0	-16	472	475	5	0	-8	646	619	2	0	-14	-239	368	9	1	5	-783	812	5	1	-9	646	589	3	1	7	-596	628
10	0	-18	336	304	5	0	-6	1803	1761	1	0	-16	-463	391	9	1	6	-316	297	5	1	-7	743	716	3	1	11	-657	660
9	0	-16	218	270	5	0	-4	1906	1851	1	0	-8	-519	574	9	1	11	-505	398	5	1	-6	305	315	3	1	13	-263	308
9	0	-14	474	483	5	0	-2	1682	1558	1	0	-6	902	869	8	1	11	376	333	5	1	-5	521	555	2	1	13	489	441
9	0	-12	1004	1050	5	0	0	760	788	1	0	-4	1034	872	8	1	10	-642	643	5	1	-3	675	573	2	1	11	540	496
9	0	-10	251	299	5	0	2	976	1014	1	0	-2	1242	1242	8	1	9	-246	245	5	1	-1	1178	1150	2	1	10	-484	455
9	0	-8	365	361	5	0	4	1020	1111	1	0	2	1547	1519	8	1	7	-612	587	5	1	0	566	606	2	1	7	-316	340
9	0	-2	-628	903	5	0	8	-464	488	1	0	4	591	680	8	1	5	-367	331	5	1	1	556	585	2	1	6	329	336
9	0	0	-861	896	5	0	10	-406	466	1	0	6	1468	1343	8	1	1	-855	801	5	1	2	305	391	2	1	2	-946	916
9	0	2	-561	567	4	0	12	-660	652	1	0	8	633	497	8	1	-1	-1199	1138	5	1	3	-1048	976	2	1	-2	729	580
9	0	4	-489	587	4	0	10	-379	355	1	0	10	691	771	8	1	-2	307	387	5	1	5	-523	577	2	1	-4	589	597
8	0	18	311	292	4	0	8	233	274	1	0	12	919	1041	8	1	-3	-675	693	5	1	6	-359	390	2	1	-5	-516	563
8	0	16	575	586	4	0	6	-285	377	1	0	14	352	389	8	1	-4	311	326	5	1	7	-284	319	2	1	-6	911	949
8	0	14	498	476	4	0	4	-542	621	0	0	10	630	656	8	1	-5	-491	535	5	1	11	-669	617	2	1	-7	-1320	1185
8	0	10	343	304	4	0	2	712	753	0	0	8	1421	1309	8	1	-6	-420	436	5	1	13	-574	499	2	1	-9	-1013	1032
8	0	8	884	907	4	0	0	956	963	0	0	6	1421	1295	8	1	-7	-900	989	5	1	15	-361	340	2	1	-11	-468	529
8	0	6	322	340	4	0	-2	982	919	0	0	4	947	925	8	1	-8	-949	978	5	1	17	-270	335	2	1	-13	-329	356
8	0	4	835	798	4	0	-6	566	580	12	1	1	482	415	8	1	-10	309	309	5	1	19	-365	358	2	1	-15	-365	337
8	0	-2	364	419	4	0	-8	1672	1476	12	1	3	672	710	8	1	-11	-499	546	4	1	17	-178	176	2	1	-17	-346	337
8	0	-4	-436	429	4	0	-10	883	872	12	1	5	294	319	7	1	-15	-466	534	4	1	15	-468	375	1	1	-21	-283	339
8	0	-6	-804	851	4	0	-14	487	501	12	1	-2	250	279	7	1	-13	-706	762	4	1	13	-672	458	1	1	-19	-377	390
8	0	-12	-401	395	4	0	-16	647	667	12	1	-5	326	363	7	1	-11	-619	675	4	1	11	-526	598	1	1	-17	-318	372
8	0	-16	203	266	4	0	-18	660	617	12	1	-19	-287	373	7	1	-9	-349	376	4	1	10	-342	360	1	1	-15	-553	609
1	1	-11	-760	772	10	2	9	378	325	7	2	9	-380	332	6	2	0	-486	551	2	2	-5	599	628	10	3	3	-739	791
1	1	-11	-706	744	10	2	9	-461	467	7	2	10	688	671	6	2	-2	-863	869	2	2	-6	-665	733	10	3	-2	666	746
1	1	-9	-923	942	10	2	1	376	428	7	2	12	587	572	6	2	-3	-678	748	2	2	-7	680	684	10	3	-4	420	450
1	1	-6	266	300	10	2	-4	470	520	6	2	11	459	430	6	2	-4	558	625	2	2	-8	-536	498	10	3	-9	400	426
1	1	-5	-289	336	10	2	-6	431	473	6	2	10	359	319	6	2	-5	419	458	2	2	-10	-605	572	9	3	-8	-381	395
1	1	-4	-333	350	10	2	-7	444	474	6	2	9	345	301	6	2	-6	397	417	2	2	-11	-612	589	9	3	-8	287	293
1	1	-3	-976	928	10	2	-8	517	585	6	2	8	565	598	6	2	-7	942	917	2	2	-12	-514	491	9	3	-7	-462	504
1	1	-2	-866	839	10	2	-10	463	497	6	2	6	1032	948	6	2	-8	862	894	2	2	-15	316	336	9	3	-6	284	332
1	1	-1	643	610	10	2	-12	374	373	6	2	4	1084	1005	6	2	-10	699	713	1	2	-7	-491	481	9	3	-5	-480	536
1	1	0	-507	478	10	2	-14	315	344	6	2	2	1340	1317	6	2	-12	-505	550	1	2	-8	196	307	9	3	-3	-868	946
1	1	1	972	918	9	2	-14	350	399	6	2	1	581	652	6	2	-12	667	657	1	2	-9	-426	439	9	3	-2	367	378
1	1	2	-402	424	9	2	-12	322	297	6	2	0	1611	1403	6	2	-14	482	455	1	2	-5	1070	1004	9	3	-1	-1108	1110
1	1	3	934	933	9	2	-11	351	352	6	2	-1	-493	525	6	2	-15	259	291	1	2	-2	685	737	9	3	1	-859	926
1	1	4	-316	286	9	2	-4	-207	268	6	2	-2	1094	1086	4	2	-16	472	469	1	2	2	1253	1122	9	3	3	-550	574
1	1	5	672	650	9	2	-3	775	811	6	2	-3	-812	834	4	2	-18	326	352	1	2	4	1908	1874	9	3	4	-544	496
1	1	10	337	337	9	2	-2	-326	396	6	2	3	1083	1005	4	2	-20	232	262	1	2	9	257	326	9	3	5	-626	580
0	1	15	-267	416	9	2	0	-581	597	6	2	5	536	601	3	2	-18	266	292	1	2	6	1680	1632	9	3	6	-846	699
0	1	10	-470	465	9	2	2	-213	268	6	2	6	470	504	3	2	-16	337	342	1	2	7	523	598	9	3	9	-367	378
0	1	9	-831	963	9	2	4	-274	302	6	2	7	496	568	3	2	-14	402	405	1	2	8	1023	979	8	3	15	273	280
0	1	6	371	417	8	2	10	383	367	6	2	8	419	472	3	2	-12	306	339	1	2	9	-306	299	8	3	6	273	308
0	1	5	1360	1308	8	2	7	-299	307	6	2	9	-257	251	3	2	-11	429	434	1	2	10	1016	1005	8	3	8	-717	774
0	1	4	361	383	8	2	5	-501	518	6	2	11	-663	670	3	2	-10	268	297	1	2	11	-431	395	8	3	9	-939	944
0	1	3	1058	1026	8	2	3	425	476	5	2	13	-495	533	3	2	-9	533	535	1	2	12	612	658	8	3	11	-996	971
12	2	8	452	322	8	2	2	-245	265	5	2	14	408	387	3	2	-8	-259	321	1	2	14	464	463	8	3	-1	-655	529
12	2	6	581	563	8	2	1	631	673	5	2	12	471	543	3	2	-7	507	479	0	2	12	274	389	8	3	-2	462	471
12	2	4	596	508	8	2	0	-290	302	5	2	10	784	790	3	2	-5	533	625	0	2	11	425	470	8	3	-3	-1106	1137
12	2	2	530	533	8	2	-1	-605	575	5	2	8	526	533	3	2	0	-986	1001	0	2	10	391	442	8	3	-4	237	292
12	2	0	601	645	8	2	-2	-211	277	5	2	7	1394	402	3	2	2	526	610	0	2	9	309	305	8	3	-6	-358	365
12	2	-2	1230	991	8	2	-3	616	651	5	2	6	1259	1176	3	2	4	-161	394	0	2	8	619	661	8	3	-5	-1447	1389
12	2	-4	373	387	8	2	-4	-424	459	5	2	4	1221	1171	3	2	5	379	409	0	2	6	910	907	8	3	-7	-612	673
12	2	-5	-621	434	8	2	-5	241	252	5	2	3	522	505	3	2	6	-321	339	0	2	5	1040	1033	8	3	-9	-636	684
12	2	-6	421	461	8	2	-6	-471	521	5	2	2	1322	1239	3	2	7	375	384	0	2	4	661	678	8	3	-10	349	389
12	2	-7	267	295	8	2	-7	345	326	5	2	-1	833	847	3	2	8	-406	393	0	2	3	730	706	8	3	-11	-540	596
12	2	-8	242	272	8	2	-8	-344	358	5	2	0	1139	1066	2	2	16	503	499	0	2	2	1448	1422	8	3	-12	299	339
12	2	-11	-270	292	8	2	-10	264	303	5	2	1	-429	459	2	2	14	475	437	12	3	7	451	312	8	3	-13	-423	443
11	2	-12	320	318	7	2	-14	-294	282	5	2	2	-350	392	2	2	12	636	660	12	3	2	-316	278	7	3	-17	-448	429
11	2	-10	507	518	7	2	-11	253	293	5	2	3	-316	387	2	2	10	633	629	12	3	1	294	291	7	3	-15	-476	524
11	2	-8	471	532	7	2	-7	-390	443	5	2	4	494	546	2	2	9	295	296	12	3	-1	406	397	7	3	-13	-360	394
11	2	-7	-235	273	7	2	-3	499	547	5	2	5	686	732	2	2	8	681	678	12	3	-13	-356	376	7	3	-11	-640	662
11	2	-6	810	817	7	2	-2	446	475	5	2	6	543	613	2	2	7	-706	804	11	3	-5	493	508	7	3	-9	-644	704
11	2	-5	748	826	7	2	-1	-254	271	4	2	10	-449	481	2	2	6	222	329	11	3	-3	521	561	7	3	-7	-410	479
11	2	-3	284	303	7	2	0	427	472	4	2	9	483	498	2	2	5	-1188	1123	11	3	-2	-236	269	7	3	-5	-518	562
11	2	-2	845	916	7	2	1	-449	481	4	2	8	-350	392	2	2	4	987	966	11	3	2	256	299	7	3	-2	-346	629
11	2	-1	250	267	7	2	2	329	389	4	2	7	-420	464	2	2	3	439	529	11	3	7	-325	296	7	3	-1	-495	565
11	2	0	758	851	7	2	3	-243	244	4	2	6	-690	816	2	2	2	-385	409	10	3	11	-498	359	7	3	0	-319	325
11	2	1	-308	334	7	2	4	677	802	4	2	5	-788	851	2	2	1	618	618	10	3	11	-583	457	7	3	4	-543	600
11	2	2	776	811	7	2	5	459	448	4	2	4	-357	413	2	2	-1	-862	869	10	3	9	-477	388	7	3	5	361	373
11	2	4	362	354	7	2	6	791	731	4	2	3	1177	1107	2	2	-2	-188	167	10	3	6	397	439	7	3	6	-554	571
11	2	5	539	472	7	2	7	295	309	4	2	2	-905	949	2	2	-3	-1260	1185	10	3	5	-765	761	7	3	11	419	352
11	2	6	310	316	7	2	8	773	760	4	2	1	1129	1090	2	2	-4	-293	306	10	3	4	411	486	6	3	7	513	553

H	K	L	FC	FO
6	3	6	548	623
6	3	2	-702	704
6	3	1	879	961
6	3	-1	1070	1093
6	3	-2	366	367
6	3	-5	-359	391
6	3	-6	-510	576
6	3	-11	-304	302
6	3	-13	-538	552
6	3	-14	-306	321
6	3	-15	-288	303
6	3	-19	-241	248
6	3	-21	-290	324
6	3	-11	275	292
6	3	-10	-277	286
6	3	-6	512	508
6	3	-5	651	727
6	3	-4	-246	283
6	3	-3	434	491
6	3	-1	-366	356
6	3	0	578	614
6	3	2	825	851
6	3	4	311	355
6	3	5	-262	357
6	3	7	-366	592
6	3	9	-551	580
6	3	10	346	450
6	3	11	-653	661
6	3	13	-553	470
6	3	17	-439	373
6	3	18	-686	671
6	3	11	-810	860
6	3	10	-300	362
6	3	9	-674	722
6	3	7	-310	350
6	3	6	818	853
6	3	5	-1985	1486
6	3	4	507	545
6	3	3	-1648	1439
6	3	2	-764	758
6	3	1	-962	806
6	3	-1	-1194	1113
6	3	-2	1090	1049
6	3	-3	-1037	1052
6	3	-4	561	606
6	3	-5	-407	421
6	3	-6	-319	311
6	3	-9	6..	621
6	3	-10	318	341
6	3	-11	295	317
6	5	-6	320	330
6	5	-7	-653	688
6	5	-9	-411	456
6	5	-11	-536	590
6	5	-13	-488	464
6	5	-14	237	265
6	5	-17	-428	419
6	5	-15	-436	417
6	5	-11	-540	560
6	5	-9	-902	850
6	5	-7	-701	680
6	5	-6	-467	418
6	5	-5	-378	365
6	5	-3	-279	321
6	5	-1	199	252
6	5	-1	-577	632
6	5	0	-337	276
6	5	1	-623	595
6	5	2	-407	377
6	5	5	476	422
6	5	11	367	283
6	5	10	340	345
6	5	7	526	548
6	5	2	459	462
6	5	1	393	381
6	5	0	-402	416
6	5	-1	690	697
6	5	-2	-681	747
6	5	-6	-622	631
6	5	-5	-486	519
6	5	-10	-408	415
6	5	-12	-312	279
6	5	-13	-368	377
6	5	-15	-244	276
6	5	-5	973	950
6	5	-4	233	236
6	5	-3	595	648
6	5	-2	306	332
6	5	-1	-501	527
6	5	0	452	539
6	5	4	669	695
6	5	5	-256	286
6	5	6	444	454
6	5	7	-756	754
6	5	8	342	343
6	5	9	-726	725
6	5	15	-527	633
6	5	17	-452	319
6	5	13	-603	529
6	5	11	-819	809

H	K	L	FC	FO
4	3	-15	310	332
3	3	-14	335	302
3	3	-9	-677	746
3	3	-8	288	308
3	3	-7	-843	876
3	3	-6	462	532
3	3	-5	-423	497
3	3	-4	328	323
3	3	-3	-1340	1286
3	3	-2	-804	817
3	3	-1	-1690	1648
3	3	0	-452	519
3	3	1	-1670	1612
3	3	3	-1445	1336
3	3	4	-259	238
3	3	5	-929	963
3	3	6	-665	720
3	3	7	-1473	1403
3	3	9	-834	868
3	3	15	318	347
3	3	10	-465	468
3	3	9	313	363
3	3	6	388	416
3	3	5	-865	831
3	3	4	-677	655
3	3	1	-1028	1041
3	3	2	-420	438
3	3	1	-1044	979
3	3	0	-248	286
3	3	-1	347	341
3	3	-2	1325	1213
3	3	-3	-1384	1236
3	3	-4	381	404
3	3	-5	-1959	1923
3	3	-6	-452	496
3	3	-7	-502	528
3	3	-8	-189	281
3	3	-9	-842	908
3	3	-10	471	490
3	3	-11	-997	1080
3	3	-13	-738	716
3	3	-15	-307	335
3	3	-17	-517	572
3	3	-18	-594	613
3	3	-19	-355	392
3	3	-11	-717	801
3	3	-10	-455	465
3	3	-9	-825	824
3	3	-7	-839	890
3	3	-6	332	328
3	5	10	291	278
3	5	-9	-623	629
3	5	-7	-670	516
3	5	-5	-1153	1104
3	5	-4	-314	340
3	5	-3	-1012	1040
3	5	-2	699	768
3	5	-1	-376	396
3	5	-1	-795	783
3	5	-4	382	412
3	5	-5	-269	276
3	5	-6	704	729
3	5	-8	347	349
3	5	-9	399	432
3	5	-10	-269	308
3	5	-11	-297	306
3	5	-11	-261	293
3	5	-13	526	547
3	5	-9	-924	889
3	5	-7	-933	941
3	5	-5	-974	983
3	5	-4	322	298
3	5	-3	-1206	1230
3	5	-2	259	315
3	5	1	-1665	1693
3	5	3	-586	668
3	5	5	-507	541
3	5	7	-1133	1090
3	5	8	-267	280
3	5	9	-842	842
3	5	10	-562	591
3	5	17	312	334
3	5	15	315	318
3	5	11	324	311
3	5	9	-327	381
3	5	6	-716	767
3	5	5	-776	803
3	5	3	-1389	1408
3	5	2	312	333
3	5	1	-1061	1103
3	5	0	265	269
3	5	-1	-908	988
3	5	-2	-901	953
3	5	-3	-1052	1499
3	5	-5	-1592	1486
3	5	-7	-910	948
3	5	-9	-564	608
3	5	-11	-830	827
3	5	-13	-612	590
3	5	-14	-916	887

H	K	L	FC	FO
1	3	-5	-1012	994
1	3	-4	-336	411
1	3	-3	-569	525
1	3	-2	-1129	1103
1	3	-1	393	400
1	3	3	1023	967
1	3	5	1250	1142
1	3	6	-899	883
1	3	7	366	395
1	3	9	394	406
1	3	10	290	360
1	3	11	459	539
1	3	13	-422	496
1	3	9	278	315
1	3	6	836	872
1	3	5	-609	627
1	3	3	393	369
1	3	3	-630	712
0	3	3	-834	868
12	4	6	484	371
12	4	4	817	749
12	4	2	721	734
12	4	-4	531	519
12	4	-6	415	410
11	4	-10	557	580
11	4	-8	524	513
11	4	-6	394	381
11	4	-4	891	925
10	4	-6	603	586
10	4	-4	521	465
11	4	-2	740	742
11	4	0	804	833
11	4	2	377	297
11	4	4	1653	1636
10	4	6	-319	333
10	4	1	341	390
10	4	0	-351	374
10	4	-1	409	448
10	4	-4	891	925
10	4	-6	603	586
10	4	-8	524	513
10	4	-10	557	580
9	4	-11	1363	1227
9	4	-9	1260	1285
9	4	-7	635	633
9	4	-5	380	358
9	4	-3	420	438
9	4	-2	-366	420
9	4	-1	-415	427
9	4	5	-265	284
8	4	12	344	279
8	4	9	-469	434
8	4	3	-461	469
8	4	-2	-584	616
8	4	-3	-764	745
8	4	-6	-723	713
8	4	0	-260	282
8	4	-2	-192	234
8	4	-4	-304	301
8	4	-7	-374	382
8	4	-8	-316	312
8	4	-10	-301	294
8	4	-11	335	343
7	4	-12	-314	298
7	4	-11	-364	345
7	4	-9	-368	393
7	4	-3	-494	533
7	4	-1	-306	329
7	4	0	635	619
7	4	2	572	626
7	4	6	599	599
7	4	9	-600	618
7	4	6	627	676
7	4	7	-398	428
7	4	8	645	623
7	4	10	516	482
7	4	12	434	303
6	4	10	437	377
6	4	8	365	351
6	4	7	521	489
6	4	6	702	706
6	4	4	539	532
6	4	3	859	843
6	4	2	780	752
6	4	1	-706	744
6	4	0	754	717
6	4	-2	378	348
6	4	-4	504	510
6	4	-5	-620	632

H	K	L	FC	FO
8	4	4	675	700
8	4	0	-604	635
8	4	-1	-315	318
8	4	-2	-610	649
8	4	-4	-290	284
8	4	-8	-519	503
8	4	-10	-556	573
7	4	-14	-388	353
7	4	-12	-552	536
7	4	-4	-770	826
7	4	-2	662	670
7	4	-1	-281	284
7	4	0	358	362
7	4	1	-470	499
7	4	2	223	224
7	4	3	-505	561
7	4	6	703	704
7	4	8	803	731
6	4	2	1313	1228
6	4	0	369	393
6	4	-2	559	576
6	4	-4	1443	1391
6	4	-8	727	765
6	4	-10	574	454
5	4	-10	774	844
5	4	-8	891	889
5	4	-6	510	534
5	4	-3	-303	319
5	4	-4	728	754
5	4	-3	231	255
5	4	-2	825	818
5	4	0	1363	1227
5	4	1	260	285
5	4	2	658	668
5	4	3	178	208
5	4	4	-565	579
5	4	5	375	359
4	4	-8	890	889
4	4	-7	310	361
4	4	8	384	422
4	4	12	-402	469
4	4	10	-303	363
4	4	8	-656	678
4	4	-6	356	387
4	4	-7	-739	711
4	4	-14	377	376
4	4	-16	257	270
4	4	-10	229	277
4	4	-7	635	633
4	4	-5	380	358
4	4	-3	420	438
4	4	-2	-366	420
4	4	-4	-415	427
4	4	-5	-265	284
4	4	-8	344	279
4	4	-9	-469	434
4	4	-3	-461	469
4	4	-2	-584	616
4	4	-3	-764	745
4	4	-6	-723	713
4	4	0	-260	282
4	4	-2	-192	234
4	4	-4	-304	301
4	4	-7	-374	382
4	4	-8	-316	312
4	4	-10	-301	294
4	4	-11	335	343
4	4	-12	-314	298
4	4	-11	-364	345
4	4	-9	-368	393
4	4	-3	-494	533
4	4	-1	-306	329
4	4	0	635	619
4	4	2	572	626
4	4	6	599	599
4	4	9	-600	618
4	4	6	627	676
4	4	7	-398	428
4	4	8	645	623
4	4	10	516	482
4	4	12	434	303
4	4	10	437	377
4	4	8	365	351
4	4	7	521	489
4	4	6	702	706
4	4	4	539	532
4	4	3	859	843
4	4	2	780	752
4	4	1	-706	744
4	4	0	754	717
4	4	-2	378	348
4	4	-4	504	510
4	4	-5	-620	632

H	K	L	FC	FO
4	4	1	421	461
4	4	0	-650	675
4	4	-1	618	674
4	4	-2	-412	293
4	4	-4	1255	1207
4	4	-5	571	601
4	4	-6	781	827
4	4	-7	272	282
4	4	-9	-252	302
4	4	-8	781	790
4	4	-6	999	965
4	4	-4	716	761
4	4	-3	-386	386
4	4	-2	1113	1121
4	4	0	648	711
4	4	2	544	562
4	4	3	403	453
4	4	5	261	273
4	4	6	400	378
4	4	8	-405	354
3	4	11	-337	368
3	4	10	-378	430
3	4	9	-441	477
3	4	8	-214	255
3	4	7	519	542
3	4	6	-398	399
3	4	5	447	419
3	4	4	-337	330
3	4	3	-406	424
3	4	1	-320	397
3	4	-1	884	877
3	4	-3	1063	1031
3	4	-4	698	702
3	4	-5	517	532
3	4	-8	469	520
3	4	-9	391	359
3	4	-10	452	480
3	4	-11	435	433
3	4	-12	480	462
3	4	-14	392	392
3	4	-16	309	351
3	4	-16	313	318
3	4	-10	271	352
3	4	-13	213	276
3	4	-7	572	577
3	4	-3	353	389
3	4	-5	560	479
3	4	-4	490	512

H	K	L	FC	FO
1	4	6	894	929
1	4	8	971	970
1	4	10	715	815
1	4	12	440	462
12	4	12	564	629
0	4	9	368	339
0	4	7	323	324
0	4	6	752	801
0	4	5	390	449
0	4	3	334	399
0	4	2	1240	1182
12	5	7	415	349
12	5	1	277	295
11	5	-1	419	407
12	5	-2	-337	340
12	5	-4	-293	279
12	5	-13	-336	305
11	5	-5	420	417
11	5	3	261	271
11	5	4	329	345
10	5	13	-443	449
10	5	11	-571	459
10	5	9	-396	280
10	5	7	-337	299
10	5	5	-756	748
10	5	3	-711	817
10	5	2	519	551
10	5	1	-233	269
10	5	0	448	457
10	5	-9	484	484
10	5	-11	-242	287
9	5	-10	317	366
9	5	-9	-340	368
9	5	-7	-276	286
9	5	-6	248	266
9	5	-3	-573	653
9	5	-1	-1114	1127
9	5	1	-482	475
9	5	3	-264	260
9	5	5	-971	853
9	5	-1	-604	609
9	5	7	-844	726
9	5	9	-548	472
8	5	6	-609	608
8	5	5	-435	417
8	5	4	-264	260
8	5	3	-971	853
8	5	-1	-604	609
8	5	-3	-393	430
8	5	-7	-837	831
8	5	-5	-1167	1180
8	5	1	804	782
8	5	3	282	310
8	5	4	-591	583
8	5	7	-255	293
8	5	13	-323	276
8	5	15	-304	284
7	5	12	319	340
7	5	16	392	419
7	5	14	392	375
7	5	12	-387	438
7	5	11	-391	432
7	5	10	440	420
7	5	9	-565	590
7	5	8	444	484
7	5	6	351	386
7	5	4	809	812
7	5	2	-377	438
7	5	1	-1172	1092
7	5	0	-449	451
7	5	-2	-273	337
7	5	-4	-534	553
7	5	-6	-657	636
7	5	-8	-405	354
7	5	-7	-873	856
7	5	-8	-297	299
7	5	-11	359	382
6	5	-14	-254	284
6	5	-11	-369	352
6	5	-9	-340	331
6	5	-7	297	283
6	5	-4	322	336
6	5	-2	832	846
6	5	1	760	752
6	5	3	-495	500
6	5	6	990	895
6	5	7	-539	554
6	5	9	786	820
6	5	11	418	421
6	5	10	664	670
6	5	11	397	411
6	5	12	488	481
6	5	14	412	452
6	5	16	326	330
6	5	15	404	396
6	5	13	341	316
5	5	7	594	581
5	5	6	791	825
5	5	5	640	625
5	5	4	973	967
5	5	2	940	925
5	5	1	914	272

H	K	L	FC	FO
12	7	-6	-349	347
12	7	-10	-319	302
12	7	-12	-295	271
11	7	-6	-336	387
11	7	-1	396	471
11	7	1	278	304
11	7	6	439	345
10	7	7	-485	371
10	7	5	-310	345
10	7	2	512	518
10	7	1	-328	337
10	7	0	572	577
10	7	-1	-387	415
10	7	-2	149	199
10	7	-6	422	417
9	7	-10	357	365
9	7	-5	-501	500
9	7	-4	327	376
9	7	-3	-433	489
9	7	-2	295	314
9	7	-1	-544	568
9	7	1	-629	618
9	7	2	-485	475
9	7	3	-639	660
9	7	5	-608	561
9	7	7	-341	340
9	7	10	-427	313
8	7	7	-303	281
8	7	6	-635	638
8	7	4	-298	295
8	7	3	-231	266
8	7	2	250	280
8	7	1	-620	624
8	7	0	283	257
8	7	-1	-793	776
8	7	-2	-353	371
8	7	-3	-456	470
8	7	-5	-336	328
8	7	-7	-645	669
8	7	-8	278	282
8	7	-9	-613	641
8	7	-11	-336	337
8	7	-14	274	260
8	7	-16	248	274
7	7	-15	-328	313
7	7	-13	-429	412
7	7	-11	-369	370
7	7	-9	-386	406
7	7	-8	-484	507
7	7	-7	-404	383
7	7	-6	-537	547
7	7	-4	-226	240
3	7	-6	411	410
2	7	-9	-662	664
2	7	-7	-765	757
2	7	-6	-365	377
2	7	-5	-335	356
2	7	-1	-752	745
2	7	0	-332	286
2	7	1	-606	567
2	7	2	-618	606
2	7	4	-466	436
2	7	6	-359	329
2	7	8	-350	331
2	7	10	-468	409
1	7	7	449	474
1	7	6	-264	292
1	7	2	-199	221
1	7	-2	-360	379
1	7	-3	-455	457
1	7	-6	-378	374
1	7	-7	-504	514
1	7	-7	-141	259
1	7	-8	-292	367
1	7	-10	-340	360
0	7	-7	-340	386
0	7	-6	-651	673
0	7	-5	794	776
0	7	-4	-300	345
0	7	-3	493	453
7	10	6	366	378
0	10	2	288	311
6	7	-6	759	766
6	7	-5	-457	484
6	7	-3	-296	349
6	7	0	-708	691
6	7	2	-807	825
6	7	5	236	232
6	7	7	337	312
6	7	10	496	376
6	7	8	300	332
6	7	5	507	531
6	7	3	526	552
6	7	2	196	223
6	7	1	172	191
6	7	0	-269	241
6	7	-2	-658	658
6	7	-3	242	297
6	7	-6	-358	376
6	7	-9	-349	335
6	7	-9	-315	335
6	7	-10	-580	522
6	7	-12	-283	269
6	7	-15	-281	367
6	7	-17	-310	308
6	7	-16	-238	276
5	7	-9	327	318
5	7	-8	-286	284
5	7	-7	344	344
5	7	-6	-338	343
5	7	-5	184	215
5	7	-4	244	246
5	7	-3	188	189
5	7	-2	723	700
5	7	-1	420	446
5	7	0	283	257
5	7	1	204	179
5	7	3	-260	303
5	7	4	273	273
5	7	6	627	638
5	7	8	180	240
4	7	11	-430	384
4	7	10	340	331
4	7	9	-794	738
4	7	7	-984	1027
4	7	5	-623	640
4	7	3	-314	370
4	7	2	858	888
4	7	1	-995	991
4	7	0	820	812
4	7	-1	-836	817
4	7	-2	-245	218
4	7	-4	194	212
3	10	4	547	529
3	10	3	-458	413
3	10	2	246	257
3	10	1	-493	431
3	10	-4	320	300
3	10	-5	-320	337
3	10	-7	-466	433
3	10	-8	350	389
3	10	-13	-675	694
3	10	-12	569	565
3	10	-11	-234	259
3	10	0	341	352
3	10	2	413	372
3	10	6	459	375
3	10	7	453	411
3	10	9	711	643
3	10	10	452	479
3	10	12	459	504
3	10	13	317	370
3	10	-11	434	431
3	10	-12	446	464
3	10	-13	458	459
3	10	-14	686	691
3	10	-16	597	667
3	10	-18	421	443
3	10	-17	604	583
4	10	-16	311	334
4	10	-15	736	717
4	10	-14	249	261
4	10	-13	325	327
4	7	-6	1196	1295
4	7	-4	449	517
4	7	-1	417	415
4	7	0	-299	304
4	7	1	439	447
4	7	4	378	383
4	7	5	359	367
4	7	7	526	511
4	7	8	-388	373
4	7	9	-431	479
4	7	11	-459	490
4	7	14	285	295
4	7	16	499	481
4	7	17	-273	267
4	7	18	351	387
4	7	19	832	798
4	7	20	1355	1235
4	7	21	573	614
4	7	22	360	402
4	7	23	716	711
4	7	24	279	278
4	7	25	812	675
4	7	26	-277	278
4	7	27	377	370
4	7	28	709	677
4	7	29	442	414
4	7	30	933	973
4	7	31	660	626
4	7	32	296	291
4	7	33	447	439
4	7	34	949	940
4	7	35	762	738
4	7	36	324	349
4	7	37	879	868
4	7	38	394	420
4	7	39	446	453
4	7	40	497	503
4	7	41	688	631
4	7	42	511	466
4	7	43	522	542
4	7	44	277	292
4	7	45	393	408
4	7	46	484	417
4	7	47	227	240
4	7	48	556	519
4	7	49	606	611
4	7	50	496	440
4	7	51	340	306
4	7	52	552	525
4	7	53	362	333
4	7	54	309	293
4	7	55	261	245
4	7	56	259	249
4	7	57	630	717
4	7	58	290	331
4	7	59	406	373
4	7	60	539	546
4	7	61	767	739
4	7	62	251	271
4	7	63	557	521
4	7	64	557	571
4	7	65	580	581
4	7	66	357	321
4	7	67	507	483
4	7	68	296	266
4	7	69	439	416
4	7	70	359	375
4	7	71	359	386
4	7	72	337	334
4	7	73	348	326
4	7	74	344	359
4	7	75	262	242
4	7	76	329	288
4	7	77	246	253
4	7	78	329	315
4	7	79	499	465
4	8	5	381	370
4	8	7	331	329
4	8	8	196	259
4	8	9	-272	314
4	8	10	-203	270
3	8	7	-394	402
3	8	6	274	249
3	8	5	-934	886
3	8	-1	-402	429
3	8	-2	-271	242
3	8	-4	378	401
3	8	-5	347	341
3	8	-7	407	414
3	8	-8	277	287
3	8	-7	-225	246
3	8	-6	-320	332
3	8	-4	-328	330
2	8	0	699	767
2	8	1	-642	644
2	8	2	436	497
2	8	3	-493	502
2	8	5	-405	375
2	8	6	382	410
2	8	7	-510	483
1	8	6	784	829
1	8	4	-357	286
1	8	10	461	482
1	8	10	537	547
1	8	8	392	441
1	8	7	-354	383
1	8	-8	-510	535
1	8	-10	356	338
0	8	-8	-456	476
0	8	-7	-463	486
0	8	-6	619	634
0	8	-4	444	396
0	8	-3	-548	553
0	8	-2	658	621
0	8	2	658	662
0	8	3	548	537
0	8	5	484	417
3	11	-6	370	313
2	11	-7	-384	378
2	11	-6	-394	364
2	11	-5	-705	731
2	11	-3	-845	859
2	11	-1	-260	244
2	11	0	-439	412
2	11	1	-232	224
2	11	2	-367	356
2	11	3	-393	445
2	11	4	-420	385
2	11	6	-334	390
2	11	8	-534	554
2	11	-2	-857	940
1	11	-4	-505	569
6	12	4	537	571
6	12	2	359	386
6	12	-3	-317	334
6	12	-4	-462	479
6	12	-5	-461	462
5	12	-5	271	264
5	12	-4	111	138
5	12	-1	386	385
5	12	0	437	414
5	12	3	250	240
5	12	4	481	490
5	12	7	344	317
4	12	8	-345	290
4	12	7	324	315
4	12	1	499	465
4	12	0	619	640
4	12	1	463	462
4	12	3	856	872
4	12	4	243	303
4	12	10	356	352
3	12	7	335	317
3	12	3	-260	272
3	12	-2	-307	287
3	12	0	-356	312
3	12	-2	-486	454
3	12	-3	-464	420
3	12	-5	341	498
3	12	-7	-272	276
3	12	-8	-364	323
2	12	-6	-333	366
2	12	-5	550	570
2	12	-3	224	258
2	12	0	-298	319
2	12	1	227	271
2	12	2	-281	272
2	12	3	391	367
2	12	5	390	413
2	12	6	452	476
2	12	8	347	323
2	12	9	252	270
1	12	5	-224	249
1	12	4	536	518
1	12	3	471	481
1	12	1	279	279
1	12	0	723	677
1	12	-1	610	649
1	12	-7	371	304
1	12	-9	350	297
1	12	-6	377	311
1	12	-4	447	440
1	12	-2	677	690
1	12	-1	-368	561
0	12	0	401	412
0	12	-1	-600	590
0	12	-5	-314	272
0	12	-6	410	373
0	12	-7	-604	576
0	12	-9	-513	478
0	12	-11	419	441
0	12	-13	-832	893
0	12	-15	-953	973
0	12	-17	-417	457
0	12	-19	-188	192
0	12	-21	-611	611
0	12	-23	-808	853
0	12	-25	682	702
4	12	0	-186	231
4	12	-1	405	434
4	12	-3	301	265
4	12	-4	425	445
4	12	-5	647	627
4	12	-6	328	353
4	12	-7	345	361
3	12	2	-306	290
3	12	3	284	326
3	12	2	-306	292
3	12	1	-205	246
3	12	0	-293	295
3	12	-1	-353	334
3	12	-3	345	426
3	12	-4	-306	290
3	12	-5	284	326
3	12	-6	-306	292
3	12	-7	-205	246
3	12	-8	-293	295
2	12	-7	-353	334
2	12	-6	345	426
2	12	-5	-306	290
2	12	-4	284	326
2	12	-3	-306	292
2	12	-2	-205	246
2	12	-1	-293	295
2	12	0	-353	334
2	12	1	345	426
2	12	2	-306	290
2	12	3	284	326
2	12	4	-306	292
2	12	5	-205	246
2	12	6	-293	295
2	12	7	-353	334
2	12	8	345	426
2	12	9	-306	290
2	12	10	284	326
2	12	11	-306	292
2	12	12	-205	246
2	12	13	-293	295
2	12	14	-353	334
2	12	15	345	426
2	12	16	-306	290
2	12	17	284	326
2	12	18	-306	292
2	12	19	-205	246
2	12	20	-293	295
2	12	21	-353	334
2	12	22	345	426
2	12	23	-306	290
2	12	24	284	326
2	12	25	-306	292
2	12	26	-205	246
2	12	27	-293	295
2	12	28	-353	334
2	12	29	345	426
2	12	30	-306	290
2	12	31	284	326
2	12	32	-306	292
2	12	33	-205	246
2	12	34	-293	295
2	12	35	-353	334
2	12	36	345	426
2	12	37	-306	290
2	12	38	284	326
2	12	39	-306	292
2	12	40	-205	246
2	12	41	-293	295
2	12	42	-353	334
2	12	43	345	426
2	12	44	-306	290
2	12	45	284	326
2	12	46	-306	292
2	12	47	-205	246
2	12	48	-293	295
2	12	49	-353	334
2	12	50	345	426
2	12	51	-306	290
2	12	52	284	326
2	12	53	-306	292
2	12	54	-205	246
2	12	55	-293	295
2	12	56	-353	334
2	12	57	345	426
2	12	58	-306	290
2	12	59	284	326
2	12	60	-306	292
2	12	61	-205	246
2	12	62	-293	295
2	12	63	-353	334
2	12	64	345	426
2	12	65	-306	290
2	12	66	284	326
2	12	67	-306	292
2	12	68	-205	246
2	12	69	-293	295
2	12	70	-353	334
2	12	71	345	426
2	12	72	-306	290
2	12	73	284	326
2	12	74	-306	292
2	12	75	-205	246
2	12	76	-293	295
2	12	77	-353	334
2	12	78	345	426
2	12	79	-306	290
2	12	80	284	326
2	12	81	-306	292
2	12	82	-205	246
2	12	83	-293	295
2	12	84	-353	334
2	12	85	345	426
2	12	86	-306	290
2	12	87	284	326
2	12	88	-306	292
2	12	89	-205	246
2	12	90	-293	295
2	12	91	-353	334
2	12	92	345	426
2	12	93	-306	290
2	12	94	284	326
2	12	95	-306	292
2	12	96	-205	246
2	12	97	-293	295
2	12	98	-353	334
2	12	99	345	426
2	12	100	-306	290
2	12	101	284	326
2	12	102	-306	292
2	12	103	-205	246
2	12	104	-293	295
2	12	105	-353	334
2	12	106	345	426
2	12	107	-306	290
2	12	108	284	326
2	12	109	-306	292
2	12	110	-205	246
2	12	111	-293	295
2	12	112	-353	334
2	12	113	345	426
2	12	114	-306	290
2	12	115	284	326
2	12	116	-306	292
2	12	117	-205	246
2	12	118	-293	295
2	12	119	-353	334
2	12	120	345	426
2	12	121	-306	290
2	12	122	284	326
2	12	123	-306	292
2	12	124	-205	246
2	12	125	-293	295
2	12	126	-353	334
2	12	127	345	426
2	12	128	-306	290
2	12	129	284	326
2	12	130	-306	292
2	12	131	-205	246
2	12	132	-293	295
2	12	133	-353	334
2	12	134	345	426
2	12	135	-306	290
2	12	136	284	326
2	12	137	-306	292
2	12	138	-205	246
2	12	139	-293	295
2	12	140	-353	334
2	12	141	345	426
2	12	142	-306	290
2	12	143	284	326
2	12	144	-306	292
2	12	145	-205	246
2	12	146	-293	295
2	12	147	-353	334
2	12	148	345	426
2	12	149	-306	290
2	12	150	284	326
2	12	151	-306	292
2	12	152	-205	246
2	12	153	-293	295
2	12	154	-353	334
2	12	155	345	426
2	12	156	-306	290
2	12	157	284	326
2	12	158	-306	292
2	12	159	-205	246
2	12	160	-293	295
2	12	161	-353	334
2	12	162	345	426
2	12	163	-306	290
2	12	164	284	326
2	12	165	-306	292
2	12	166	-205	246
2	12	167	-293	295
2	12	168	-353	334
2	12	169	345	426
2	12	170	-306	290
2	12	171	284	326
2	12	172	-306	292
2	12	173	-205	246
2	12	174	-293	295
2	12	175	-353	334
2	12	176	345	426
2	12	177	-306	290
2	12	178	284	326
2	12	179	-306	292
2	12	180	-205	246
2	12	181	-293	295
2	12	182	-353	334
2	12	183	345	426
2	12	184	-306	290
2	12	185	284	326
2	12	186	-306	292
2	12	187	-205	246
2	12	188	-293	295
2	12	189	-353	334
2	12	190	345	426
2	12	191	-306	290
2	12	192	284	326
2	12	193	-306	292
2	12	194	-205	246
2	12	195	-293	295
2	12	196	-353	334
2	12	197	345	426
2	12	198	-306	290
2	12	199	284	326
2	12	200	-306	292
2	12	201	-205	246
2	12	202	-293	295
2	12	203	-353	334
2	12	204	345	426
2	12	205	-306	290
2	12	206	284	326
2	12	207	-306	292
2	12	208	-205	246
2	12	209	-293	295
2	12	210	-353	334
2	12	211	345	426
2	12	212	-306	290
2	12	213	284	326
2	12	214	-306	292
2	12	215	-205	246
2	12	216	-293	295
2	12	217	-353	334
2	12	218	345	426
2	12	219	-306	290
2	12	220	284	326
2	12	221	-306	292
2	12	222	-205	246
2	12	223	-293	295
2	12	224	-353	334
2	12	225	345	426
2	12	226	-306	290
2	12	227	284	326
2	12	228	-306	292
2	12	229	-205	246
2	12	230	-293	295
2	12	231	-353	334
2	12	232	345	426
2	12	233	-306	290
2	12	234	284	326
2	12	235	-306	292
2	12	236	-205	246
2	12	237	-293	295
2	12	238	-353	334
2	12	239	345	426
2	12	240	-306	290
2	12	241	284	326
2	12	242	-306	292
2	12	243	-205	246
2	12	244	-293	295
2	12	245	-353	334
2	12	246	345	426
2	12	247	-306	290
2	12	248	284	326
2	12	249	-306	292
2	12	250	-205	246
2	12	251	-293	295
2	12	252	-353	334
2	12	253	345	426
2	12	254	-306	290
2	12	255	284	326
2	12	256	-306	292
2	12	257	-205	246
2	12	258	-293	295
2	12	259	-353	334
2	12	260	345	426
2	12	261	-306	290
2	12	262	284	326
2	12	263	-306	292
2	12	264	-205	246
2	12	265	-293	295
2	12	266	-353	334
2	12	267	345	426
2	12	268	-306	290
2	12	269	284	326
2	12	270	-306	292
2	12	271	-205	246
2	12	272	-293	295
2	12	273	-353	334
2	12	274	345	426
2	12	275	-306	290
2	12	276	284	326
2	12	277	-306	292
2	12	278	-205	246
2	12	279	-293	295
2	12	280	-353	334
2	12	281	345	426
2	12	282	-306	290
2	12	283	284	326
2	12	284	-306	292
2	12	285	-205	246
2	12	286	-293	295
2	12	287	-353	334
2	12	288	345	426
2	12	289	-306	290
2	12	290	284	326
2	12	291	-306	292
2	12	292	-205	246
2	12	293	-293	295
2	12	294	-353	334
2	12	295	345	426
2	12	296	-306	290
2	12	297	284	326
2	12	298	-306	292
2	12	299	-205	246
2	12	300	-293	295
2	12	301	-353	334
2	12	302	345	426
2	12	303	-306	290
2	12	304	284	326
2	12	305	-306	292
2	12	306	-205	246
2	12	307	-293	295
2	12	308	-353	334
2	12	309	345	426
2	12	310	-306	290
2	12	311	284	326
2	12	312	-306	292
2	12	313	-205	246
2	12	314	-293	295
2	12	315	-353	334
2	12	316	345	426
2	12	317	-306	290
2	12	318	284	326
2	12	319	-306	292
2	12	320	-205	246
2	12	321	-293	295
2	12	322	-353	334
2	12	323	345	426
2	12	324	-306	290
2	12	325	284	326
2	12	326	-306	292
2	12	327	-205	246
2	12	328	-293	295
2	12	329	-353	334
2	12	330	345	426
2	12	331	-306	290
2	12	332	284	326
2	12	333	-306	292
2	12	334	-205	246
2	12	335	-293	295
2	12	336	-353	334

TABLE DES MATIERES

CHAPITRE I - INTRODUCTION 1

CHAPITRE II - METHODES EXPERIMENTALES 7

- méthodes cristallographiques 7
- méthodes spectroscopiques 11
- méthodes magnétiques 11

CHAPITRE III - DESCRIPTION DES STRUCTURES CRISTALLINES DES FLUOROTITANATES

- $CuTiF_6.4\ H_2O$ 12
- $NH_4CuTiF_7.4\ H_2O$ 19
- Na_3HTiF_8 24

CHAPITRE IV - DESCRIPTION DES STRUCTURES CRISTALLINES DES FLUOROZIRCONATES

- $CuZrF_6.4\ H_2O$ 29
- $K_2Cu(ZrF_6)_2.6\ H_2O$ 34
- $Cu_2ZrF_8.12\ H_2O$ 42
- $Cu_3(ZrF_7)_2.16\ H_2O$ 49

CHAPITRE V - DISCUSSION DES RESULTATS

- Stéréochimie du titane IV et liaison Ti-F 61
- Stéréochimie du zirconium et liaison Zr-F 65
- Stéréochimie du cuivre 69
- Environnement des molécules d'eau et liaisons par ponts hydrogène 72

CHAPITRE VI - COMPOSES ISOTYPES 76

CHAPITRE VII - CONCLUSIONS GENERALES 82

REFERENCES 84

APPENDICES 87

Propositions données par la Faculté
ou, éventuellement, seconde Thèse :

"Etude structurale des percomposés des métaux de transition".

Strasbourg, le 2 décembre 1968
Le Président du Jury,

S. GOLDSZTAUB

VU et permis d'imprimer

Strasbourg, le 5 décembre 1968

Le Doyen,

J. H. VIVIEN